

## Produktdatenblatt.

# CASUBLANCA DEEP GEL – Spezialgrundierung

### Produktbeschreibung

**CASUBLANCA DEEP GEL** ist eine wasserbasierte Spezialgrundierung ohne Zusatz von Konservierungsmitteln für Dispersionsfarbanstriche im Außen- und Innenbereich.

Spezialgrundierung mit neuartiger Gel-Struktur zur optimalen Roll- und Spritzapplikation. Zur Verfestigung von Untergründen und zur Reduzierung von Saugfähigkeiten.

### > Technische Daten und Eigenschaften

Farbe	bläulich-transparent
Spezifisches Gewicht	1,02 kg/l
Basis	Acrylat-Copolymer-Dispersion
Auftrag	Streichen, Rollen oder Spritzen
Verbrauch	ca. 150 ml/m <sup>2</sup> je nach Untergrund. Genaue Verbrauchswerte für die Kalkulation sind am Objekt zu ermitteln.
Verdünnung	Gebrauchsfertig.
Airless-Spritzen	Düse 0,007-0,009 inch = 0,18-0,23 mm Spritzwinkel: 50°
Trocknung	Bei 20°C und 60 % rel. Luftfeuchte nach ca. 12 Std. überstreichbar. Bei niedrigen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit wird die Trocknungszeit verlängert.

### > Logistik und Sicherheitshinweise

Lieferform	Im 12l - Eimer
Lagerfähigkeit	<b>CASUBLANCA DEEP GEL</b> sollte bei kühler, frostfreier und trockener Lagerung im geschlossenen Gebinde innerhalb von 16 Monaten ab Abfülldatum (siehe Zusatzpaspel) verarbeitet werden.
Sicherheitshinweise	Siehe Sicherheitsdatenblatt. GISCODE BSW 10 EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/h): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

### Informationen

Dieses Produktdatenblatt soll nach bestem Wissen beraten und ersetzt alle früheren Produktdatenblätter. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit

### Untergründe

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die Richtlinien der VOB, Teil C, DIN 18 363, Abs. 2 und 3 sind zu beachten. Nicht haftende Altanstriche sind restlos zu entfernen. Ideal geeignet zum grundieren schwach kreidender Untergründe sowie maschinell geschliffener Untergründen.

Sandende oder stark saugende Untergründe erfordern eine Vorbehandlung mit CASUBLANCA DEEP.

### Verarbeitung und Verarbeitungszeit

CASUBLANCA DEEP GEL kann mit Rolle, Pinsel und Airless-Gerät verarbeitet werden. In den meisten Fällen genügt ein einmaliger Anstrich. Verarbeitungsfertig eingestellt. Vor Gebrauch gut umrühren und unverdünnt verwenden.

Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 5 °C.

### Für weitere

### Informationen wenden

### Sie sich bitte an:

CASEA GmbH  
Pontelstraße 3  
99755 Ellrich  
Deutschland  
T +49 36332 89-397  
F +49 36332 89-202  
info@casea-gips.de  
casea-gips.de

Ein Unternehmen der  
REMONDIS-Gruppe

### Besonders zu beachten

- Bei der Verarbeitung müssen Haut und Augen geschützt sein. Nach einem Augenkontakt sollte das Auge unter fließendem Wasser gründlich und ausreichend lang ausgespült werden. Bei merklicher Nachwirkung einen Augenarzt aufsuchen.
- keine Fremdstoffe beimischen
- nicht unter +5°C verarbeiten, jeweils auf die Untergrundtemperatur und die Umgebungstemperatur bezogen.
- bei der Verarbeitung die allgemein anerkannten Regeln der Technik beachten.
- Beim Airless-Spritzen Sprühnebel nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden.
- Vor Gebrauch gut aufrühren. Nach Gebrauch Gebinde wieder dicht verschließen.
- Werkzeug sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
- Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder das Erdreich gelangen lassen.
- Hinweis zur Entsorgung: Die Entsorgung ist gemäß der jeweils gesetzlich gültigen Bestimmungen durchzuführen. Restmengen können in vollständig eingetrocknetem Zustand wie Hausmüll oder Bauschutt entsorgt werden. Größere Mengen zweckmäßig mit Zement oder Gips verfestigen und in gleicher Weise entsorgen; evtl. örtliche Regelungen beachten. Die Leergebinde sollten über entsprechende Sammelstellen der Wiederverwendung zugeführt werden.
- Die grundierten Bauteile und Flächen sind vor ungünstigen Witterungseinflüssen (starke Sonneneinstrahlung, Wind, Schlagregen, Frost etc.) zu schützen.
- Reinigung der Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser.
- Kein Zusatz von Konservierungsmittel bei der Herstellung des Produktes.
- Deklaration der Inhaltsstoffe nach VdL- Richtlinie „Bautenanstrichstoffe“: Acrylat –Dispersion, Wasser, Entschäumer, Casul
- GISCODE BSW 10: veraltet M-GF 01