

Sicher. Stark.  
**Styrodur®**

**BASF**  
We create chemistry

## Ein Wert – viele Stärken!

Styrodur® 3000 CS/SQ mit  
gleichem Lambdawert bei  
allen Plattenstärken



Allround-Dämmplatte



Lambda 33 – ein einheitlicher  
Dämmwert über alle Platten-  
stärken (30 mm - 240 mm)



# Styrodur® 3000 CS/SQ

mit gleichem Lambdawert  
bei allen Plattenstärken

## Die Allround-Wärmedämmplatte:

- mit glatter Oberfläche und Stufenfalz
- für fast alle Anwendungen im Hoch- und Tiefbau
- mit einheitlicher Wärmeleitfähigkeit über alle Plattenstärken



Weitere Informationen  
sowie Ihre Vertriebspartner vor  
Ort finden Sie auf  
unserer Homepage unter:  
**[www.styrodur.de](http://www.styrodur.de)**.

Styrodur® 3000 CS/SQ				
Oberfläche	–	–	glatt	–
Länge x Breite	[mm]	–	1265 x 615	–
Dicke	[mm]	–	30 - 240	–
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	[W/(mK)]	$\lambda_D$	0,033	EN 13164
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	[W/(mK)]	$\lambda_B$	0,034	DIN 4108
Druckfestigkeit oder Druckspannung bei 10 % Stauchung	[kPa]	CS(10/Y)	300	EN 826
Zulässige Druckspannung für Dauerbelastung 50 Jahre und Stauchung < 2 %	[kPa]	CC (2/1,5/50)	130	EN 1606
Dimensionsstabilität 70 °C; 90 % r. F.	[%]	DS(70,90)	≤ 5	EN 1604
Verformungsverhalten: Last 40 kPa; 70 °C	[%]	DLT(2)	≤ 5	EN 1605
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient Längsrichtung / Querrichtung	[mm/(mK)]	–	0,08 / 0,06	DIN 53752
Brandverhalten	Euroklasse	–	E	EN 13501-1
Wasseraufnahme bei langzeitigem Untertauchen	[Vol.-%]	WL(T)	≤ 0,7	EN 12087
Wasseraufnahme im Diffusionsversuch	[Vol.-%]	WD(M)	≤ 3	EN 12088
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	–	MU	150 - 50	EN 12086
Wasseraufnahme nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung	[Vol.-%]	FTCD	≤ 1	EN 12091
Anwendungsgrenztemperatur	[°C]	–	75	EN 14706