

Stand: März 2024 Seitenanzahl 1/1



HIRSCH Porozell Flachdachdämmplatte 035/040 Vlies 120

Qualitätstypen: EPS 035 DAA dm/dh/ds EPS 040 DAA dm



Eigenschaften	Zeichen	Einheit	Kenngrößen und Messwerte		Normen
Material			Expandiertes Polystyrol (EPS), Blockware weiß		-
Anwendungsbereich			DAA dm DAA dh DAA ds	Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Abdichtungen - mittlere Druckbelastbarkeit (dm) - hohe Druckbelastbarkeit (dh) - sehr hohe Druckbelastbarkeit (ds)	DIN 4108-10
Euroklasse			E		DIN EN 13501-1
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ_{D}	W/(m·K)	EPS 035 DAA dm/dh/ds: 0,034 EPS 040 DAA dm: 0,039		DIN EN 13163
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λв	W/(m·K)	EPS 035 DAA dm/dh/ds: 0,035 EPS 040 DAA dm: 0,040		DIN 4108-4
Dauerdruckbeanspruchung bei Stau- chung ≤ 2 %	σ ₂	kPa	EPS 035/040 DAA dm: ≥ 30 EPS 035 DAA dh: ≥ 45 EPS 035 DAA ds: ≥ 60		DIN EN 1606
Druckspannung bei 10 % Stauchung	σ ₁₀	kPa	EPS 035/040 DAA dm: ≥ 100 EPS 035 DAA dh: ≥ 150 EPS 035 DAA ds: ≥ 200		DIN EN 826
Dimensionsstabilität im Normalklima	DS(N)5	%	± 0,5%		DIN EN 1603
Wasserdampf Diffusionswiderstandszahl	μ		EPS 035 DAA EPS 035 DAA EPS 040 DAA	A ds: 40 / 100	DIN EN 13163
Plattenmaß Nennmaß Nutzmaß	1000 x 1000 mm 985 x 985 mm (andere Abmessungen auf Anfrage)				
Kantenausbildung	Stufenfalz (andere Kantenausbildung auf Anfrage)				
Kaschierung	Einseitig mit Rohglasvlies (GV 120 g/m² / A2 nach DIN 4102-1), Vliesüberlappung < 20 mm an zwei Seiten.				
Lieferdicken	Vorzugsdicken mm: 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200				
Anwendungshinweise	Kurzzeitige Wärmeformbeständigkeit ca. 100°C; langzeitige Wärmeformbeständigkeit ca. 75-80°C. Die Verarbeitungshinweise bei Abdichtungssystemen mit Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sind zu berücksichtigen. Weiterhin sind die zusätzlichen Verarbeitungshinweise für die Anwendung in "Flachdach-, Gefälle-, Balkonund Terrassenkonstruktionen" in Verbindung mit reflektierenden Bauelementen zu beachten (abrufbar unter www.hirsch-porozell.de).				
CE-Kennzeichnungsschlüssel EPS 035/040 DAA dm	EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(10)-CS(10)100-BS150-DS(N)5- DLT(1)5				
EPS 035 DAA dh	EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(10)-CS(10)150-BS200-DS(N)5- DLT(2)5				
EPS 035 DAA ds	EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(10)-CS(10)200-BS250-DS(N)5- DLT(2)5				

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser technischen Informationen zu verwenden (zugänglich im Internet unter "www.hirsch-porozell.de"). Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Für Fragen zu HIRSCH Porozell-Produkten stehen Ihnen unsere regionalen HIRSCH Porozell-Verkaufsbüros zur Verfügung. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.