

## ASOLIN-SFC45

Hydrophobierende Fassadencreme mit Tiefenwirkung



Artikelnummer	Inhalt	ME	Verpackung	Farbe
201247001	2,5	L	Eimer	altweiß
201247002	10	L	Eimer	altweiß

### Produkteigenschaften

- Imprägniercreme
- auf Silan-Basis
- gebrauchsfertig
- hydrophobierend
- hoch frost- und tausalzbeständig
- erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen aggressive Stoffe

### Vorteile

- hohes Eindringvermögen
- trocknet klebfrei aus
- wasserdampfdurchlässig
- lösungsmittelfrei
- besonders saubere und nahezu verlustfreie Applikation
- kann in einem Arbeitsgang aufgetragen werden
- farblos (nach Durchtrocknung)

### Einsatzgebiete

- zur Imprägnierung mineralischer Baustoffe
- spritz-, roll- und spachtelbar

## ASOLIN-SFC45

### Technische Daten

#### Materialeigenschaften

Produktkomponenten	gebrauchsfertig
Materialbasis	Silane creme
Konsistenz	pastös, cremig
Dichte (spezifisches Gewicht)	ca. 0,84 g/cm <sup>3</sup>

#### Verarbeitung

Untergrund- / Verarbeitungstemperatur	ca. 5 - 30 °C
Verbrauch	ca. 100,00 - 200,00 ml/m <sup>2</sup>

### Verarbeitungstechnik

#### Hilfsmittel / Werkzeuge

- Pinsel
- Farbrolle
- Grundierbürste

#### Handverarbeitung

- streichbar mit Farbrollen
- streichbar mit Pinsel
- sprühbar mit Drucksprüngerät

### Untergrund vorbereiten

#### Anforderung an den Untergrund

1. fest
2. trocken
3. tragfähig
4. porenoffen
5. sauber
6. frei von haftungsmindernden Stoffen

#### Maßnahmen zur Untergrundvorbereitung

1. Eine fachgerechte Untergrundbeurteilung und -vorbereitung ist notwendig.
2. Wasser und darin gelöste Stoffe dürfen nicht hinter die hydrophobierte Zone gelangen.

### Anwendung

#### Verarbeitung

1. ASOLIN-SFC45 mit geeignetem Werkzeug als gleichmäßigen, weißen und standfesten Film in der gewünschten Dicke auftragen. Das Material wird vom Untergrund aufgenommen und bleibt ca. 10–30 Minuten sichtbar und verwandelt sich in dieser Zeit in ein klares Gel. Bis das Material komplett aufgenommen ist, können einige Stunden vergehen (abhängig von den Witterungsbedingungen).
2. ASOLIN-SFC45 hat - je nach Untergrund - eine leichte bis hohe Farbvertiefung (vorübergehend bis langanhaltend) zur Folge. Wir empfehlen entsprechende Vorversuche vorzunehmen.

#### Reinigung der Werkzeuge

Arbeitsgeräte nach Gebrauch gründlich mit Wasser säubern.

### Lagerbedingungen

#### Lagerung

Frostfrei, kühl und trocken. 12 Monate im Original-Gebinde. Angebrochene Gebinde umgehend aufbrauchen.

### Entsorgung

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

## ASOLIN-SFC45

### Hinweise

- Nicht zu behandelnde Flächen vor der Einwirkung von ASOLIN-SFC45 schützen. Angrenzende Flächen und Bauteile, die nicht mit dem Material in Berührung kommen sollen, z. B. Fenster, Türen, Glasflächen sowie Pflanzen, sollten entsprechend abgedeckt und geschützt werden.
- Bei Auffrischung von auf bereits hydrophobierten Flächen sind Vorversuche erforderlich, um ggf. Querreaktionen mit vorhandenen Hydrophobierungsmitteln auszuschließen.
- Nicht bei Regen oder aufziehenden Regen verarbeiten.

### Das gültige Sicherheitsdatenblatt beachten!

Die Rechte des Käufers in Bezug auf die Qualität unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für Anforderungen die über den Rahmen der hier beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfügung. Diese bedürfen dann zur Verbindlichkeit der rechtsverbindlichen schriftlichen Bestätigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfallsind Musterflächen anzulegen. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.