

CRISTALLFUGE PLUS

MINERALISCHE MULTIFUNKTIONS-FLEXFUGE 1-10 MM



**DIE 1. FUGE
DIE MIT ANPACKT!**

VERFUGT SICH WIE VON SELBST!

 **SCHOMBURG**

EIGENSCHAFTEN

DER FUGENMÖRTEL MIT DER BESTEN HANDHABUNG
CRISTALLFUGE PLUS – verfugt sich wie von selbst! Die mineralische Multifunktions-Flexfuge 1 - 10 mm lässt sich sehr gut einfügen und hervorragend waschen. Die Fuge wird satt gefüllt, auch in der Senkrechten! Das Zeitfenster für die Verarbeitung ist mit 30 - 45 Minuten optimal ausgelegt und Restmaterial lässt sich gut anlösen.



- Für Keramik und Naturstein
- Für Fußbodenheizung geeignet
- Wasser- und schmutzabweisend
- Bereits nach ca. 2 Std. begehbar
- Für innen und außen



JETZT MIT
SICHTFENSTER

STALLFUGE P

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung:	Spezialzement, mineralische Zuschlagstoffe und hochwertige Additive
Farben:	Weiß, Silbergrau, Grau, Mittelgrau, Titangrau, Grafit, Jasmin, Pergamon, Caramel, Beige, Jurabeige, Braun, Nussbraun
Fugenbreiten:	von 1 mm bis 10 mm
Verarbeitungszeit*:	ca. 30 - 45 Min.
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +25 °C
Begehbar* nach:	ca. 2 Std
Belastbar* nach:	frühestens 1 Tag
Wasserbedarf:	1,25 l/5 kg
Reinigung:	im frischen Zustand mit Wasser
Frischmörtelrohddichte:	ca. 1,9 kg/dm ³
Lieferform:	5-kg-Folienbeutel
Lagerung:	trocken, mindestens 18 Monate, im original verschlossenen Gebinde, angebrochene Gebinde umgehend aufbrauchen

VERBRAUCHSTABELLE

Format	Fugenbreite	Fugentiefe	ca. Verbrauch
2 x 2 cm	1,5 mm	2,0 mm	0,6 kg/m ²
2 x 2 cm	1,5 mm	10,0 mm	2,9 kg/m ²
10 x 10 cm	3,0 mm	6,0 mm	0,7 kg/m ²
20 x 30 cm	3,0 mm	8,0 mm	0,4 kg/m ²
30 x 30 cm	3,0 mm	10,0 mm	0,4 kg/m ²
30 x 40 cm	3,0 mm	10,0 mm	0,5 kg/m ²
30 x 60 cm	3,0 mm	10,0 mm	0,3 kg/m ²
30 x 60 cm	3,0 mm	20,0 mm	0,6 kg/m ²
30 x 90 cm	3,0 mm	20,0 mm	0,6 kg/m ²

* Die Angaben beziehen sich auf +20 °C Raumtemperatur und 65 % relative Luftfeuchte.

ANWENDUNGSBEREICHE

MINERALISCHE MULTIFUNKTIONS-FLEXFUGE 1-10 MM

Innenbereich	■
Außenbereich	■
Unterwasserbereich	■
Wandbereich	■
Bodenbereich	■
Schnell erhärtend	■
Chemisch beanspruchbar	■
Hoch mechanisch beanspruchbar	■
Fliesen mit hoher Wasseraufnahme STG, IG	■
Fliesen mit geringer Wasseraufnahme STZ, Klinkerplatten	■
Feinsteinzeug, kunstharzgebundene Platten	■
Natursteine	■
Cotto	■
Glasmosaik und Glasfliesen	■
Klassifizierung gemäß EN 13888	CG2 WA

■ besonders geeignet

■ bedingt geeignet

Hinweis: Die produktspezifischen Eigenschaften der Fliesen und Platten sind zu berücksichtigen. Wir empfehlen Probeverfugungen.

DIE FARBTÖNE



Weiß



Silbergrau



Grau



Mittelgrau




Titangrau



Grafit



Jasmin



Pergamon



Caramel



Beige



Jurabeige



Braun



Nussbraun

HINWEIS: Farblich passend sind die Silikone ESCOSIL®-2000 und ESCOSIL®-2000-ST erhältlich.
Die abgebildeten Farben können drucktechnisch bedingt vom verarbeiteten Produkt abweichen.



SCHOMBURG

SCHOMBURG GmbH
Aquafinstraße 2–8
D-32760 Detmold
Telefon +49-5231-953-00
Fax +49-5231-953-333
www.schomburg.de



Änderungen vorbehalten. Rechtsrelevant ist das jeweils gültige Technische Merkblatt.

10/15 · TS/JD