

ASO[®]-Unigrund-GE

Gebrauchsfertige Grundierung



| Artikelnummer | Inhalt | ME | Verpackung | Farbe |
|---------------|--------|----|-----------------|------------------|
| 205536007 | 210 | L | Fass | transparent grün |
| 205536003 | 25 | L | Kanister | transparent grün |
| 205536002 | 10 | L | Kanister | transparent grün |
| 205536006 | 5 | L | Kanister | transparent grün |
| 205536001 | 1 | L | Flasche | transparent grün |
| 205536005 | 1000 | L | Container (IBC) | transparent grün |
| 205536101 | 10 | L | Kanister | transparent grün |

Produkteigenschaften

- dispersionshaltige Grundierung
- gebrauchsfertig
- schnell trocknend
- reguliert das Saugverhalten von saugenden Untergründen
- schützt nachfolgende Spachtelmassen oder Dünnbettmörtel vor zu schnellem Wasserentzug

Vorteile

- Systemkomponente für Abdichtungen im Verbund
- schneller Baufortschritt
- bindet Feinstaub effektiv
- zur besseren Arbeitskontrolle eingefärbt

Einsatzgebiete

- zur Grundierung auf schwach und stark saugenden Untergründen
- auf Beton, Putzuntergründen, Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Gipsplatten und Mauerwerk
- für innen und außen

ASO[®]-Unigrund-GE

vorhandene Prüfzeugnisse

- Bescheinigung Franz. VOC
- Bescheinigung Belg. VOC
- EMICODE-Lizenz

Technische Daten

Materialeigenschaften

| | |
|--|-------------------------|
| Produktkomponenten | gebrauchsfertig |
| Materialbasis | Acrylatdispersion |
| Konsistenz | flüssig |
| Dichte (spezifisches Gewicht) | ca. 1 g/cm ³ |
| Klassifizierung des Brandverhaltens gemäß DIN EN 13501-1 | E |

Verarbeitung

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Untergrundtemperatur | ca. 5 - 30 °C |
| Begehbar nach | ca. 60 - 90 Minuten |
| Verbrauch (Grundierung) | ca. 200 g / m ² |
| Verarbeitungstemperatur | ca. 5 - 30 °C |

Verarbeitungstechnik

Hilfsmittel / Werkzeuge

- Bürste
- feinporige Schaumwalze
- Pinsel
- Spritzgerät
- Farbrolle

Geeigneter Untergrund

- Zement-Estrich (CT)
- Calciumsulfat-Estriche (CA, CAF)
- Magnesia-Estriche (MA)
- Beton
- Trockenestriche
- Hohlraumböden
- Bodenausgleichsmassen
- Fliesenträgerelemente
- Gipsplatten
- Gipsfaserplatten
- Zement- und Faserzementplatten
- Zementäre Putze, Gipsputz, Kalk-Zementputz, Leichtputz

Untergrund vorbereiten

Anforderung an den Untergrund

1. tragfähig
2. trocken
3. sauber
4. frei von Rissen
5. frei von haftungsmindernden Stoffen

Fläche vorbereiten

1. Fließestriche müssen angeschliffen und abgesaugt werden.
2. Labile oder haftungsmindernde Schichten maschinell abbürsten, abschleifen, abfräsen oder kugelstrahlen.

ASO[®]-Unigrund-GE

Anwendung

Verarbeitung

1. ASO[®]-Unigrund-GE mit passendem Werkzeug auftragen.
2. ASO[®]-Unigrund-GE muss vollständig getrocknet sein, bevor auf den grundierten Flächen weiter gearbeitet werden kann.

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser abspülen.

Lagerbedingungen

Lagerung

Frostfrei, kühl und trocken. Bei min. 5 - 40 °C für 15 Monate im Original-Gebinde. Angebrochene Gebinde umgehend aufbrauchen.

Entsorgung

Produktreste können nach Abfallschlüssel AVV 08 01 20 entsorgt werden.

Emissionsverhalten / Gebäudezertifizierungssysteme

- Sehr emissionsarm gemäß GEV-EMICODE, was in der Regel zu positiven Bewertungen im Rahmen von Gebäudezertifizierungssystemen gemäß DGNB, LEED, BREEAM, HQE führt.
- Geeignet für Innenräume gemäß Französischer VOC-Verordnung und belgischem Königlichem Dekret C-2014/24239.

Hinweise

- Die Grundierung muss vor Aufbringen der nächsten Schicht getrocknet sein.
- Nicht zu behandelnde Flächen vor der Einwirkung von ASO[®]-Unigrund-GE schützen!
- Spritzer sofort mit Wasser abwaschen.

Das gültige Sicherheitsdatenblatt beachten!

GISCODE: M-GP01

Die Rechte des Käufers in Bezug auf die Qualität unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für Anforderungen die über den Rahmen der hier beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfügung. Diese bedürfen dann zur Verbindlichkeit der rechtsverbindlichen schriftlichen Bestätigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfallsind Musterflächen anzulegen. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.