

# Capadecor StuccoDecor Wachsdispersion

Wachsdispersion zum zusätzlichen Schutz vor grober Verschmutzung und Flüssigkeiten für Spachteltechniken im Innenbereich.

## Produktbeschreibung

Verwendungszweck

Die Wachsdispersion dient zur Hydrophobierung der Oberflächen und verbessert gleichzeitig die Farbtiefe und den Glanz.

Eigenschaften

- Farblos und geruchsneutral
- Diffusionsfähig

Materialbasis

Wachsdispersion

Verpackung/Gebindegrößen

0,500 kg Kunststoffgebinde

Farbtöne

farblos

Glanzgrad

Glänzend

Lagerung

Mindestens 12 Monate.  
Gebinde kühl, aber frostfrei, möglichst nicht unter 5 °C und über 35 °C lagern. Anbruchgebinde unbedingt luftdicht und fest verschlossen aufbewahren, um Verklumpung und Antrocknung zu vermeiden.

Technische Daten

- Dichte: ca. 0,80 g/cm<sup>3</sup>

Ergänzungsprodukte

- StuccoDecor Di Luce
- Calcino Romantico
- Capadecor Effektpigmente Pearlwhite

Hinweis

Verunreinigungen mit färbenden Flüssigkeiten wie z.B. Kaffee, Rotwein, Ketchup etc. können trotz der Oberflächenbehandlung mit StuccoDecor Wachsdispersion möglicherweise nicht restlos von der Oberfläche entfernt werden.  
Der Reinigungserfolg hängt wesentlich von der Einwirkzeit der Verschmutzung ab.

Eignung gemäß  
Technischer Information Nr. 606  
Definition der Einsatzbereiche

innen 1	innen 2	innen 3	außen 1	außen 2
+	+	○	-	-

(-) nicht geeignet / (○) bedingt geeignet / (+) geeignet



## Verarbeitung

Geeignete Untergründe	Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten.
Untergründe	Glatte Spachteltechniken wie StuccoDecor Di Luce oder Calcino Romantico
Materialzubereitung	Zum Schutz von Spachtelflächen ist das Material verarbeitungsfertig eingestellt.  Die Verwendung von Effektpigmenten ist nur auf Stucco Decor Di Luce geeignet. Hierzu wird die gewünschte Menge der Effektpigmente direkt mit Stucco Decor Wachsdispersion gemischt und gründlich vermengt.  Bitte beachten Sie, dass es bei diesem Arbeitsgang zu einer temporär auftretenden Staubentwicklung der Effektpigmente kommen kann. Bei großen Zugabemengen sollte darum das Effektpigment auf zwei Mal in das Wachs eingerührt werden.
Auftragsverfahren	Um eine ausreichende Trocknung der Oberfläche zu gewährleisten, sollten die zu behandelnden Flächen nach Fertigstellung mindestens 2 Tage aushärten und nicht imprägniert werden. Verfrühte Überarbeitung kann zu Verfärbungen führen.  Unverdünntes Material sparsam mit Federblattspachtel vollflächig auf "0" auf die Fläche aufziehen. Überschüssiges Material sofort mit der Federblattspachtel entfernen. Nach Trocknung mit weichem Tuch ggf. nachpolieren (keine Poliermaschine verwenden).  Bei der Verwendung von Effektpigmenten im Wachs unbedingt nass in nass verarbeiten, um Ansätze zu vermeiden.
Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Auf StuccoDecor Di Luce: ca. 10 g/m<sup>2</sup></li> <li>■ Auf CalcinoRomantico: ca. 60g/m<sup>2</sup></li> </ul>
Verarbeitbarkeitsdauer	je nach Objektbedingung ca. 15 - 20 Minuten
Verarbeitungsbedingungen	Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung: +10 °C für Umluft und Untergrund. Nur soviel Material aus dem Gebinde nehmen, wie in der angegebenen Verarbeitungszeit verarbeitet werden kann. Angetrocknetes Material verwerfen.
Trocknung/Trockenzeit	Bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchte nach ca. 12 Stunden oberflächentrocken. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 3 Tagen
Werkzeuge	Doppelblatt-Federspachtel
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Bei der Verarbeitung unbedingt auf sauberes Werkzeug achten.
Hinweis	Bei der Verarbeitung auf anderen Spachteltechniken wird empfohlen vorab eine Verträglichkeitsprüfung durchzuführen.

## Hinweise

Reinigung und Pflege	StuccoDecor Wachsdispersion bietet keinen Schutz bei direkter Spritzwasserbelastung sowie Verschmutzungen durch fett-, säure-, teer- und koffein- bzw. teeinhalige und verfärbende Substanzen. Leichte Verunreinigungen der Oberfläche können mit warmem Wasser, evtl. unter Zusatz neutraler Haushaltsreinger, entfernt werden.  Grundsätzlich sollte die Reinigung bzw. die Reinigungsmittel vorab an einer Musterfläche getestet werden.
Gefahrenhinweise/ Sicherheitsratschläge (Stand bei Drucklegung)	Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Bei Brand: Trockensand, Löschpulver oder alkoholbeständigen Schaum zum Löschen verwenden. Verschüttete Mengen aufnehmen. Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Hotline für Allergieanfragen: 0800/1895000 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).
Entsorgung	Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.
Deklaration der Inhaltsstoffe	Aliphaten, Wasser, Additive, Konservierungsmittel, .
Nähere Angaben	Siehe Sicherheitsdatenblatt.

## TECHNISCHE INFORMATION NR. 563

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren technische Bearbeitung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und objektbezogen zu beraten.

Technischer Beratungsservice

Tel.: +49 6154 71-71710  
Fax: +49 6154 71-71711  
E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de



### Technische Information Nr. 563 · Stand: August 2024

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf [www.caparol.de](http://www.caparol.de).

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · D-64372 Ober-Ramstadt · Internet [www.caparol.de](http://www.caparol.de) · E-Mail [info@caparol.de](mailto:info@caparol.de)