


	Norm	Anforderung	Einheit	
<b>Produktbeschreibung</b>				
Oberflächenvergütung	-	-	-	Protacosol® mit Dreifachwirkung
Nutzschicht	-	-	-	D-Max™
Schaumträger	-	-	-	CXP™ HD
Gesamtdicke	EN ISO 24346	-	mm	7,5
Gewicht	EN ISO 23997	-	kg/m <sup>2</sup>	4,7
Bahnenlänge	EN ISO 24341	-	m	26,5 max
Bahnenbreite	EN ISO 24341	-	m	1,5
<b>Sporttechnische Eigenschaften</b>				
Kraftabbau	EN 14808	≥ 25	%	P1
Vertikale Standardverformung	EN 14809	≤ 3,5	mm	≤ 2
Gleitreibungsbeiwert	EN 13036-4	80 to 110	-	80 - 110
Ballrückprall	EN 12235	≥ 90	%	≥ 90
<b>Technische Eigenschaften</b>				
Reibungsfestigkeit	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350
Schlag- und Stoßfestigkeit	EN 1517	≥ 8	N/m	≥ 8
Druckfestigkeit	EN 1516	≤ 0,5	mm	≤ 0,5
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	-	dB	18
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN ISO 22196	-	-	beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung
<b>Klassifizierung</b>				
Brandverhalten	EN 13501-1	-	-	C <sub>fl</sub> -s1
Antibakterielle Aktivität (E. coli - S. aureus - MRSA) <sup>(1)</sup>	ISO 22196	-	-	> 99% wachstumshemmend
<b>CE Kennzeichnung</b>				
	DOP-005-1036-A	-	-	Brandverhalten Kraftabbau Beständigkeit gegen rollende Last Gleitreibungsbeiwert Reibungsfestigkeit

<sup>(1)</sup> Die Umsetzung einer effektiven Reinigungsmethode ist der beste Schutz gegen Infektionen.