

Deckshield Rapide Topcoat

Produktbeschreibung

Deckshield Rapide Topcoat ist ein mittelviskoses, UV-beständiges, blau-violettes 2-Komponenten-Reaktionsharz auf Basis Methylmethacrylat (MMA) für Deckshield Rapide Beschichtungs-Systeme.

Deckshield Rapide Topcoat gibt es als klares Harz (Clear), als zur Pigmentierung vorbereitetes Harz (Unpigmented) und als fertig pigmentiertes Harz in verschiedenen RAL-Farbtönen.

Haupteigenschaften

- Mittlere Viskosität
- Flexibel
- Gute UV-Beständigkeit
- Leicht zu verarbeiten
- Geeignet für Bereiche mit Heißwasserbelastung
- Schnelle und sichere Aushärtung auch bei niedrigen Temperaturen
- Für Innen- und Außenbereiche
- Frei von Lösungsmitteln

Produktinformationen

Anwendung

Deckshield Rapide Topcoat wird als Versiegelung zur Herstellung von Deckshield Rapide Oberflächenschutzsystemen verwendet.

Deckshield Rapide Topcoat widersteht Heißwasserverschüttungen bis 80 °C und eine dauerhafte Heißwasserbelastungen bis 60 °C. Es ist zu beachten, dass erhöhte Temperaturen die mechanische Widerstandsfähigkeit reduziert.

Wichtiger Hinweis

Eine übermäßige Heißwasserbelastung kann auch bei weichen Versiegelungen wie Deckshield Rapide Topcoat zu Verfärbungen und anderen Schäden führen.

Grundsätzliche technische Vorgabe: Ablaufendes oder fließendes Wasser (insbesondere Heißwasser) immer in Rinnen fassen und einem geeigneten Bodenablauf zuführen.

Zertifikate und Zulassungen

CE nach EN13813 (bei Verwendung als Teil eines kompletten Systems)

Technische Information

Technische Eigenschaften (flüssiger Zustand)

Viskosität, 25 °C (DIN 53019)	ca. 160 - 280 mPa*s (Clear)
Dichte, 25 °C (EN ISO 2811)	1,0 kg/l (Clear)
Verarbeitungszeit bei 20 °C	ca. 15 Min
Aushärtungszeit bei 20 °C	ca. 60 Min
Flammpunkt (EN ISO 1516)	+ 11,5 °C

Technische Eigenschaften (Klarharz im ausgehärteten Zustand)

Zugfestigkeit bei 25 °C (EN ISO 527)	10,6 MPa
Zugfestigkeit bei 0 °C (EN ISO 527)	27,3 MPa
Reißdehnung bei 25 °C (EN ISO 527)	10,9 %
Reißdehnung bei 0 °C (EN ISO 527)	2,2 %
E-Modul bei 25 °C (EN ISO 527)	491 MPa
E-Modul bei 0 °C (EN ISO 527)	1760 MPa
Dichte, 25 °C (EN ISO 1183)	1,1 g/cm ³

Bitte beachten Sie, dass ein objektiver Vergleich mit anderen Daten nur möglich ist, wenn die Normen und Parameter identisch sind.

Lagerung

Kühl und trocken in Originalgebinden. Die optimale Lagertemperatur beträgt 15 - 20 °C, die maximale Lagertemperatur beträgt 30 °C. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Haltbarkeit

12 Monate in ungeöffneter Verpackung.

Anwendungsrichtlinien

Verarbeitungstemperaturen

Untergrund- und Umgebungs-Temperatur	-5 °C - +35 °C
Material-Temperatur	-5 °C - +30 °C
Für Temperaturen unter -5 °C informieren Sie sich bitte im Technischen Merkblatt Flowfast 404 Accelerator	
Relative Luftfeuchtigkeit	<95 %

- Die Untergrundtemperatur sollte immer mindestens 3°C über der Taupunkttemperatur liegen.
- In geschlossenen Räumen wird eine Zwangsbelüftung mit mindestens 7-fachem Luftwechsel pro Stunde empfohlen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.

Untergrund

Die zu versiegelnde Fläche muss mit einer Deckshield Rapide Beschichtung (z.B. Deckshield Rapide Flexible Binder mit Quarz abgestreut) vorbehandelt sein. Der Untergrund muss trocken, fest, stabil und frei von Staub, Fett und Öl sein. Partikel, die die Haftung beeinträchtigen können, müssen entfernt werden.

Mischung

Vor der Anwendung muss Deckshield Rapide Topcoat sorgfältig aufgerührt werden, um eine gleichmäßige Verteilung des im Produkt enthaltenen Paraffins zu erreichen. Deckshield Rapide Topcoat wird mit dem Härterpulver Catalyst oder Catalyst C2 (enthalten 50% Dibenzoylperoxid) gemäß den folgenden Vorgaben gründlich gemischt. Es ist zu beachten, dass die Menge des hinzuzufügenden Härterpulvers von der Anwendungstemperatur abhängt.

Mengenangaben für die Zugabe von Härterpulver zu Deckshield Rapide Topcoat				
Temperatur	Pigmentierte Version		Klare Version	
	Gewichtsprozent Härterpulver	Härterpulver je Einheit von 20 kg	Gewichtsprozent Härterpulver	Härterpulver je Einheit von 20 kg
30 °C	1,0 %	200 g	0,9 %	180 g
20 °C	1,5 %	300 g	1,0 %	200 g
10 °C	3,0 %	600 g	2,0 %	400 g
0 °C	4,0 %	800 g	3,0 %	600 g
-5 °C	5,0 %	1000 g	4,0 %	800 g
< -5 °C	5,0 %	1000 g	4,0 %	800 g



Hinweis:

Die optimale Produkttemperatur liegt bei 15 - 20 °C.

Für Temperaturen < -5 °C ist unser Beschleunigerzusatz Flowfast 404 Accelerator erforderlich.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.

Umrechnung:

1 cm³ Härterpulver = 0,64 g

1 g Härterpulver = 1,57 cm³

Geben Sie die erforderliche Härter Menge in die Mischung aus Harz und eventuellem Additiv und Mischen Sie diese dann 1 - 2 Minuten.

Verarbeitung

Nach der Zugabe der entsprechenden Menge Härterpulver wird die Mischung in Bahnen ausgegossen und mit einer geeigneten kurz- bis mittelflorigen Farbwalze auf die Beschichtung gleichmäßig aufgerollt. Wenn die Versiegelung mit einem Gummischieber vorverteilt wird, ist darauf zu achten, dass die vorgegebene Menge auf die Fläche aufgebracht wird (bei Bedarf gezahnte Gummischieber verwenden), ehe mit der Farbwalze nachgerollt wird. Wenn die Harzmischung anfängt zu reagieren (Viskositätsanstieg, Gelieren) muss eine neue Mischung und neue Farbwalzen verwendet werden. Hier empfiehlt es sich dann mit kleineren Mischungen zu arbeiten.

Die anfängliche blau-violette Färbung (Clear) ist nach der Polymerisation / Aushärtung nicht mehr sichtbar.

Weitere Informationen finden Sie in den spezifischen Systemaufbaublättern und in unseren "Allgemeinen Vorbereitungs- und Anwendungsrichtlinien für Deckshield Beschichtungs-Systeme".

Verbrauchsmenge

0,3 - 0,7 kg/m² pro Schicht.

Aushärtung

Begehbar und Überarbeitbar nach ca. 1 Stunde bei 20°C.

Lieferformen

Klare Variante

- 20 kg Hobbock

Pigmentierte Variante

- 20 kg Hobbock

Unpigmentierte Variante

- 20 kg Hobbock



Reinigung

Werkzeuge sofort nach Gebrauch und bei Bedarf auch zwischendurch mit Flowfast 405 Cleaner reinigen, ausgehärtete Reste können nur mechanisch entfernt werden.

Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen

Befolgen Sie die für den Ort, an dem das Produkt angewendet wird, geltenden Arbeitsschutzrichtlinien. Sorgen Sie für eine angemessene Belüftung der Anwendungsbereiche des Produkts. Bitte verwenden sie geeigneten Haut-, Augen- und Atemschutz (PSA). Deckshield Rapide Topcoat ist leicht entzündlich; von Hitze und allen Zündquellen fernhalten und nicht rauchen. Das Mischwerkzeug sowie alle anderen am direkten Arbeitsbereich verwendeten elektrischen Geräte müssen explosionsgeschützt sein.

Das Sicherheitsdatenblatt muss vor der Anwendung gelesen und verstanden werden.

Technische Abteilung

Anwendungen, die nicht in unseren Datenblätter beschrieben sind, erfolgen ohne Freigabe der technischen Abteilung, auf eigenes Risiko.

Wenden Sie sich bitte an:

CPG Europe / Alteco Technik GmbH
info@alteco-technik.de
Telefon: 04243 / 9295 – 0

Garantie

CPG Europe / Alteco Technik GmbH garantiert, dass alle Produkte frei von Mängeln sind, und wird nachweislich fehlerhafte Materialien ersetzen. Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen sind nach bestem Wissen der CPG Europe / Alteco Technik GmbH zutreffend und zuverlässig.

CE Zertifizierung – siehe Leistungserklärung (DoP) für Details.