

Wässrige gebrauchsfertige Hydrophobierung

PCI Silconal® 303

auf Alkylalkoxy-Basis

PCI®


Für Bau-Profis



Gelistet als Hydrophobierung nach ÖBV

Anwendungsbereiche

- Für innen und aussen.
- Hydrophobierung und Imprägnierung im Hoch-, Tief-, und Strassenbau.
- Zum Schutz von Betonflächen gegen Witterungseinflüsse, Verschmutzung und Chloridionen.
- Verdünnt zur Anwendung auf porösen Ziegeln, Kalksandsteinen und Mineralputzen.
- Für vertikale und horizontale Betonflächen geeignet.



Abperleffekt durch Hydrophobierung mit PCI Silconal 303.

Produkteigenschaften

- **Umweltfreundlich**, da wässrig.
- **Leicht zu verarbeiten**, da gebrauchsfertig.
- **Nur ein Auftrag notwendig**.
- **Dauerhaft**, bietet Langzeitschutz aufgrund hoher Eindringtiefe.
- **Schützt vor Wasser, Salze (Chloridionen), Umweltverschmutzung und Frost-Tausalz.**
- **Transparent und ästhetisch**, verbessert das Aussehen durch Reduzierung von Ausblühungen, Algenwachstum und Schmutzansammlungen.
- **Kann auch auf leicht feuchte Untergründe aufgetragen werden.**
- **Zertifiziert nach EN 1504 - 2 Eindringklasse I.**

| | |
|---|---|
|  0749 | |
| PCI Augsburg GmbH Piccardstraße 11 D-86159 Augsburg 13 DE0421/01 | |
| PCI Silconal 303 (DE0421/01) EN 1504-2:2004 | |
| Oberflächenschutzprodukt/ Hydrophobierende Imprägnierung EN 1504-2 Prinzipien 1.1/2.1/8.1 | |
| Eindringtiefe | Klasse I < 10 mm |
| Wasseraufnahme und Alkalibeständigkeit | Absorptionskoeffizient < 7,5% im Vergleich mit unbehandelter Probe |
| | < 10% nach Eintauchen in Alkalilösung |
| Trocknungsgeschwindigkeit | Klasse I > 30 % |
| Masseverlust nach Frost-Tausalz-Wechselbeanspruchung | mehr als 20 Zyklen später, verglichen mit dem nicht imprägnierten Probekörper |
| Gefährliche Stoffe | Übereinstimmung mit 5.3 (EN 1504-2) |



Daten zur Verarbeitung/Technische Daten

Materialtechnologische Daten

| | |
|-----------------|---|
| Farbe | milchig weiß; nach dem Aufbringen transparent |
| Dichte | ca. 1,0 kg/l |
| Feststoffgehalt | ca. 20 % |
| Lagerfähigkeit | 1 Jahr |
| Lagerung | frostfrei; vor Gebrauch homogenisieren |
| Lieferform | 20-l-Kanister; Art.-Nr. 1434 |

Anwendungstechnische Daten

| | |
|--|--|
| Applikation | 1 Auftrag unverdünnt |
| Verbrauch | je nach Saugfähigkeit von 0,15 - 0,35 l/m ² |
| Verarbeitungstemperatur | von + 5 °C bis + 35 °C |
| Chloridaufnahme | um 93 % vermindert |
| Eindringtiefe | 2 - 4 mm je nach Betongüte |
| Wasseraufnahme | ca. 5 % der Vergleichsprobe |
| Wasseraufnahme bei Kaliumhydroxid Lagerung | ca. 5 % der Vergleichsprobe |

* Bei + 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern die angegebenen Zeiten. Die vorliegenden technischen Daten sind nach den angegebenen Normen bestimmt. Die physikalischen Eigenschaften können sich unter Baustellenbedingungen verändern.

Untergrundvorbehandlung

Neue Betonoberflächen können frühestens nach 28 Tagen hydrophobiert werden. Die Oberflächen müssen vor der Verarbeitung von Sand, Oberflächenstaub/-schmutz, Öl, Fett, chemischen Behandlungen/beschichtungen und anderen Verunreinigungen befreit werden. Zu behandelnde Oberflächen können

leicht feucht sein, jedoch wird zur Erzielung bester Ergebnisse durch maximale Penetration eine trockene Oberfläche empfohlen.

Zur Erzielung der gewünschten Oberfläche kann ganzflächiges Wasserstrahlen erforderlich sein. Verfugungen sollten vor dem Auftragen der Versiegelung

ausgeführt werden. Pilz-, Moos- und Algenbefall vor der Applikation von PCI Silconal 303 gründlich entfernen. Die Untergrund- und Umgebungstemperatur muss mindestens + 5 °C betragen. Relative Luftfeuchte < 80 %.

Verarbeitung

Vor Beginn der Arbeiten kleine Probeflächen auf Beton anlegen, um sicherzustellen, dass das gewünschte Ergebnis erzielt wird.

PCI Silconal 303 leicht umrühren. Bis zur Sättigung mit einem Niederdruck-Spritzgerät oder bei waagrechten Flächen durch Ausgießen und anschliessendem Verteilen mit einer Bürste auftragen.

PCI Silconal 303 mind. 4 Stunden einwirken lassen, damit das Material ordnungsgemäss eindringen und abbinden kann. Nicht verarbeiten, wenn ein Temperatursturz von unter + 5 °C innerhalb 12 Stunden, oder Regen innerhalb 4 Stunden nach Arbeitsende zu erwarten ist.

PCI Silconal 303 kann bis einige Stunden nach der Verarbeitung eine rut-

schige Oberfläche aufweisen. Deshalb sollten befahrene Flächen erst wieder dem Verkehr übergeben werden, wenn die Oberfläche trocken ist. Markierungslinien sollten nach dem Auftragen von PCI Silconal 303 und nach dessen vollständiger Aushärtung aufgebracht werden.

Hinweise

- PCI Silconal 303 hinterlässt im ausgehärteten Zustand sichtbare Rückstände auf dichten Materialien wie Glas, Metall und Anstrichoberflächen.
- Bei Rissbreiten > 0,2 mm ist ein zielsicheres Unterbinden der kapillaren Saugfähigkeit durch hydrophobierende Imprägnierungen nicht sicher gestellt.
- Nicht geeignet für wenig saugende, dichte Natursteine, insbesondere Marmor oder andere 100 %ige Kalk-

steine.

- Nachfolgende Schutzanstriche müssen innerhalb von 12 bis 24 Stunden erfolgen.

Leistungserklärung

Die Leistungserklärung kann als pdf-Dokument unter www.pci-

[augsburg.eu/dop](http://www.pci-augsburg.eu/dop) heruntergeladen werden.

Reinigung

Noch nicht ausreagiertes Material und Werkzeuge können mit Seifenwasser gereinigt werden.

Hinweise zur sicheren Verwendung

Behandelte Ware gemäß Verordnung (EU) Nr. 528/2012:

Enthält Biozid (Topfkonservierungsmittel): 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Verursacht Hautreizungen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe und Augen-/Gesichtsschutz tragen. Bei Berührung mit der Haut (oder dem Haar): Mit reichlich Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche

Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Nach Gebrauch mit viel Wasser und Seife gründlich waschen. Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Weitere Informationen können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

PCI-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen:



+49 (8 21) 59 01-171



www.pci-augsburg.de

Fax: Werk Augsburg +49 (8 21) 59 01-419
Werk Hamm +49 (23 88) 3 49-252
Werk Wittenberg +49 (34 91) 6 58-263



zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem

PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11 · 86159 Augsburg
Postfach 102247 · 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372
www.pci-augsburg.de

PCI Augsburg GmbH Niederlassung Österreich

Biberstraße 15 · Top 22 · 1010 Wien
Tel. +43 (1) 51 20 417
Fax +43 (1) 51 20 427
www.pci.at

PCI Bauprodukte AG

Im Schachen · 5113 Holderbank
Tel. +41 (58) 958 21 21
Fax +41 (58) 958 31 22
www.pci.ch

PCI Silconal® 303,

Ausgabe November 2016.

Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig; die neueste Ausgabe finden Sie immer aktuell im Internet unter www.pci-augsburg.de

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Technischen Merkblättern können wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien geben. Diese entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Planer und Verarbeiter sind verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Für Anwendungsfälle, die im Technischen Merkblatt unter „Anwendungsbereiche“ nicht ausdrücklich genannt sind, sind Planer und Verarbeiter verpflichtet, die technische Beratung der PCI einzuholen. Verwendet der Verarbeiter das Produkt außerhalb des Anwendungsbereichs des Technischen Merkblatts, ohne vorher die Beratung der PCI einzuholen, haftet er für evtl. resultierende Schäden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet; etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.