

Polyurethan-Dichtstoff

PCI Escutan[®] TF

für Kläranlagen, Wasserstraßen, Brücken- und Kanalbau



Mit bauaufsichtlicher Zulassung.

Wichtiger Hinweis: ab dem 24. August 2023 muss vor der Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen (gilt nur in EU-Länder).

Weitere Informationen zu den Schulungen erhalten Sie hier www.pci-augsburg.eu/pu-schulungen.

Anwendungsbereiche

- Für innen und außen.
- Für Wand und Boden.
- Elastisches Schließen horizontaler und vertikaler Bewegungs- und Anschlussfugen im Tief- und Montagebau, auch bei Beanspruchung durch Sickerwasser und nicht drückendes Oberflächenwasser nach DIN 18195.
- Für Kläranlagen, Hafenanlagen, Wasserstraßen und Schleusen bei Druckwasserbelastung bis 2 bar (bei 2 cm Fugenbreite).
- Abdichten der Verbindungen von Rohren und Formstücken in Abwasserkanälen und -leitungen entsprechend Prüfbescheid vom Deutschen Institut für Bautechnik.
- Elastisches Schließen von Fugen in Estrichen und Betonplatten.
- Abdichten von Blechverwahrungen.
- Für Manschettenabdichtung bei Freileitungsmasten.



Sicheres Schließen von horizontalen und vertikalen Anschluss- und Bewegungsfugen in einer Kläranlage mit PCI Escutan TF.

Produkteigenschaften

- **Elastisch**, hohes Rückstellvermögen.
- **Wasserdicht und druckwasserbeständig**, für Dauernassbeanspruchung und Druckwasserbelastung bis 2 bar (bei 2 cm Fugenbreite).
- **Witterungs- und alterungsbeständig**, kein Verspröden, beständig im Temperaturbereich von – 30 °C bis + 80 °C.

- **Chemikalienbeständig**, beständig gegen viele Säuren, Laugen, Fette und Öle.
- **Besitzt keine Thermoplastizität**, ist herkömmlichen Bitumen- und Teerspachtelmassen überlegen.
- **Mikrobenfest**, beständig gegen die im Abwasser enthaltenen Mikroorganismen.
- **Wurzelfest**, die Fugenabdichtung kann durch Wurzelwuchs nicht zerstört werden.
- **Hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchung**, dadurch für befahrene Bodenstellen geeignet.

Daten zur Verarbeitung/Technische Daten

Materialtechnologische Daten

| | |
|---------------------|---|
| Materialbasis | Polyurethan |
| Komponenten | 2-komponentig |
| Konsistenz | pastös |
| Farbe | |
| – Basis-Komponente | grau bzw. schwarz |
| – Härter-Komponente | weiß |
| Dichte | ca. 1,4 g/cm ³ |
| Lagerfähigkeit | mind. 12 Monate; trocken, nicht dauerhaft über + 30 °C lagern |
| Lieferform | 2,5-l-Gebinde (1,79-l-Dose Basiskomponente + 0,71-l-Schlauch Härterkomponente) Farbe: grau Art.-Nr./EAN-Prüfz. 1219/2 Farbe: schwarz Art.-Nr./EAN-Prüfz. 1237/6 (Sammelkarton mit 6 Gebinden) |
| Prüfzeugnisse | güteüberwacht durch das SKZ, Würzburg, allg. bauaufsichtliche Zulassung vom DIBt, Berlin (Best.-Nr. E 20/5) |

Anwendungstechnische Daten

| | |
|-----------------------------------|--|
| Verbrauch | |
| – Fuge 10 × 10 mm | ca. 100 ml/m |
| – Fuge 15 × 10 mm | ca. 150 ml/m Berechenbar nach der Formel: Fugenbreite (mm) × Fugentiefe (mm) = ml/m Fuge. Bei Dreiecksfugen verringert sich der Verbrauch auf die halbe Menge. |
| Grundierung PCI Elastopri-mer 110 | ca. 10 ml/m Fuge |
| Grundierung PCI Elastopri-mer 165 | ca. 5 ml/m Fuge |
| Grundierung PCI Elastopri-mer 220 | ca. 12,5 ml/m Fuge |
| Ergiebigkeit | 2,5-l-Gebinde ausreichend für ca. |

PCI Escutan® TF

| | |
|--------------------------|---|
| – Fuge 10 × 10 mm | 25 m |
| – Fuge 15 × 10 mm | 16 bis 17 m |
| Verarbeitungstemperatur | + 5 °C bis + 30 °C (Untergrund- und Materialtemperatur) |
| Mischverhältnis 100 : 30 | entspricht 2660 g Basiskomponente 790 g Härterkomponente |
| Gewichtsteile | bzw. 1790 ml Basiskomponente zu 710 ml Härterkomponente |
| Mischzeit | ca. 5 Minuten |
| Verarbeitbarkeitsdauer* | ca. 50 Minuten |
| Aushärtezeit** | ca. 36 bis 48 Stunden |
| Temperaturbeständigkeit | – 30 °C bis + 80 °C |
| Praktische Dehnfähigkeit | ca. 20 % der Fugenbreite |
| Shore-A-Härte | 30 bis 35 |

* Bei + 23 °C. Niedrigere Temperaturen verlängern, höhere Temperaturen verkürzen diese Zeit.

** Bei + 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit.

Chemikalienbeständigkeit (Versuchsdauer 500 Stunden bei + 20 °C)

| | Konzentration (Gew. %) | Beständigkeit | Konzentration (Gew. %) | Beständigkeit |
|----------------------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| Chemikalien gemäß DIN 4030 | | + | Fette, Öle | |
| Meerwasser | | + | Bremsflüssigkeit | + |
| | | | Dieselöl | + |
| Säuren | | | Heizöl EL | + |
| Salzsäure | bis 5 % | + | Hydrauliköl | + |
| Schwefelsäure | bis 30 % | + | Schmieröl (Mineralöl) | + |
| organische Säuren | bis 1 % | + | | |
| | | | Sonstiges | |
| Laugen | | | Ethanol | bis 20 % + |
| Ammoniaklösung | bis 20 % | + | Glyzerin | bis 20 % + |
| Natronlauge | bis 5 % | + | Düsentreibstoff | (–) |
| | | | Benzin bleifrei | (–) |
| | | | Benzin verbleit | (–) |
| | | | Superbenzin bleifrei | (–) |
| | | | Abwasser | + |

+ = beständig, (–) = nur bei kurzfristiger Einwirkdauer beständig

Konstruktive Voraussetzungen für die Fugenabdichtung

Bewegungsfugen zwischen Bauteilen sind so anzulegen, dass sie sich bei Berücksichtigung aller wesentlichen Einflussgrößen nur soweit verändern können, wie es die praktische Dehnfähigkeit von PCI Escutan TF zulässt. Für Längenänderungen von Bauteilen sind nicht direkt die Längenänderungen ΔL , sondern die auf die Ausgangslänge L bezogenen Verformungen zu betrachten, die als Dehnung ϵ bezeichnet werden. Bei Verlängerung werden sie mit positiven Vorzeichen, bei Verkürzung (= Stauchung) mit negativen Vorzeichen versehen:

$$\epsilon = \Delta L / L$$

Im wesentlichen treten an Bauteilen temperatur- und feuchtigkeitsbedingte Längenänderungen auf. Durch den Index T für Temperatur bzw. s für Schwinden wird die Ursache der Dehnung angezeigt. Temperaturbedingte Längenänderungen lassen sich aufgrund obenstehender Beziehung oder nachfolgender allgemeiner Formel berechnen:

$$\epsilon_T = \alpha \cdot \Delta T \text{ oder nach obiger Beziehung}$$

$$\Delta L_T = \alpha \cdot \Delta T \cdot L$$

Erläuterungen

ϵ_T : Dehnung oder Stauchung infolge Temperaturdifferenz

α in K^{-1} ($^{\circ}C^{-1}$): thermischer Längenänderungskoeffizient

ΔT in K ($^{\circ}C$): Temperaturdifferenz

ΔL_T in mm: temperaturbedingte Längenänderung

L in m: Länge des Bauteils

An Bauteilen aus Beton oder Holz können zusätzlich Längenänderungen durch Schwinden auftreten, die wie folgt berechnet werden können:

$$\Delta L_S = \epsilon_S \cdot L$$

Erläuterungen

ϵ_S in mm/m: Schwindwert

ΔL_S in mm: durch Schwinden bedingte Längenänderung

L in m: Länge des Bauteils

Die Temperaturdifferenz ΔT muss für die Berechnung der Dehn- und Stauchvorgänge auf die Einbautemperatur der Dichtungsmasse bezogen werden.

Die exakte Berechnung der erforderlichen Fugenbreite erfolgt mit folgender Formel:

$$\text{Fugenbreite in mm} = \Delta L \times 100 / \text{prakt. Dehnfähigkeit}$$

Bei schwindfähigen Materialien ergibt sich die Längenänderung ΔL als Summe aus:

$$\Delta L_T + \Delta L_S:$$

$$\Delta L = \Delta L_T + \Delta L_S$$

Für die Fugenbreite zwischen Beton-Bauteilen sollen die Richtwerte aus der Tabelle "Richtwerte für die Fugenbreite an Bauteilen aus Beton" zugrunde gelegt werden. Diese Sollfugenbreiten wurden unter der Annahme einer Temperaturdifferenz von $\Delta T = 70 K$ ($^{\circ}C$) errechnet. Sind in Bauteilen wesentlich geringere Temperaturschwankungen zu erwarten, so können schmalere Fugenbreiten festgelegt werden. Für die Dimensionierung der Fugenbreite ist die praktische Dehnfähigkeit von PCI Escutan TF mit ca. 20 % zu berücksichtigen.

Richtwerte für die Fugenbreite an Bauteilen aus Beton (bezogen auf eine Betoneinbau-Temperatur von + 10 °C)

| | | |
|-------------------|--------------------------|----------------------|
| gilt für | PCI Escutan TF | |
| Bauteillänge in m | Mindestfugenbreite in mm | Sollfugentiefe in mm |

| | | |
|-----------|-----|----|
| bis 2 | 20 | 20 |
| 2 bis 4 | 25 | 20 |
| 4 bis 6 | 30 | 25 |
| 6 bis 8 | 40 | 25 |
| 8 bis 10 | 45 | 30 |
| 10 bis 12 | 50 | 30 |
| 12 bis 14 | 60 | 35 |
| 14 bis 16 | 65 | 40 |
| 16 bis 18 | 70 | 40 |
| 18 bis 20 | 75 | 40 |
| 20 bis 22 | 80 | 40 |
| 22 bis 24 | 90 | 40 |
| 24 bis 26 | 95 | 40 |
| 26 bis 28 | 100 | 45 |
| 28 bis 30 | 110 | 45 |
| 30 bis 32 | 110 | 45 |
| 32 bis 34 | 120 | 45 |

Materialkonstanten

(α - und ϵ_S -Werte) der gebräuchlichen Baustoffe

| Baustoff | α -Werte (mm/m · K) | ϵ_S -Werte (mm/m) |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Beton allgemein | 0,012 – 0,015 | 0,20 |
| Stahl | 0,012 | – |
| Aluminium | 0,024 | – |
| Zinkblech | 0,018 – 0,021 | – |
| Kunststoffe | ca. 0,08 | – |
| Holz, Faserrichtung | ca. 0,007 | 15 – 30 |
| Holz, quer zur Faser | ca. 0,045 | ca. 40 |

Höchstzulässige Fugenabstände in Betonbauteilen*

| | |
|---|-------------|
| Brückenüberbauten und Binder mit Rollenlagern | 100 – 200 m |
| Fundamentplatten | |
| mit elastischer Oberkonstruktion | 3 – 40 m |
| mit steifer Oberkonstruktion | 15 – 25 m |
| Stahlbeton-Skelett-Bauteile mit elastischer Unterkonstruktion | 30 – 40 m |

| | | |
|--|--------------|------------|
| mit steifer Unterkonstruktion | | 15 – 25 m |
| langgestreckte, feingliedrige Teile | | unter 10 m |
| Deckenbauteile Geschoßdecken | | 20 – 30 m |
| Balkone, Brüstungen, Konsolen | | 15 – 20 m |
| wärmegeämmte Dachdecken (Kaltdach) | | 10 – 15 m |
| ungedämmte Dachdecken (Warmdach) | | 5 – 6 m |
| ungedämmte Gefälle – Leichtbetone (Warmdach) | | 4 – 6 m |
| Stütz- und Fundamentmauern | | |
| rollige oder bindige Böden | bewehrt | 10 – 15 m |
| als Untergrund | unbewehrt | unter 10 m |
| Fels oder Beton | bewehrt | 8 – 10 m |
| als Untergrund | unbewehrt | unter 5 m |
| Widerlager- und Flügelmauern | | |
| Bauteildicke | unter 60 cm | 8 – 12 m |
| | 60 – 100 cm | 6 – 10 m |
| | 100 – 150 cm | 5 – 8 m |
| | 150 – 200 cm | 4 – 6 m |
| Sonstige massige Bauteile | | |
| Sonneneinstrahlung ausgesetzt | | unter 6 m |
| Sonneneinstrahlung nicht ausgesetzt | | unter 10 m |

*nach Dr. Ing. R. Linder

Untergrundvorbehandlung

- Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und frei von Staub, Fett und sonstigen Verunreinigungen sein. Stahl gegebenenfalls entzundern.

Beschädigte Fugenflanken durch Einbau von Winkelschienen unter Verwendung des Reaktionsharzmörtels PCI Aposan wieder herstellen.

Fugen in Untergründen aus Gussasphalt im Innenbereich dürfen nur in Verbindung mit Winkelschienen ausgeführt werden.

Tiefere Fugen mit unverrottbarem, geschlossenzelligem DIN-Polyband vorstopfen. Rundprofil beim Vorstopfen nicht beschädigen. Oder Anhaftung des Fugendichtstoffes am Fugenboden durch Einlegen von Folienstreifen verhindern.

PCI Escutan TF haftet nach Grundierung mit PCI Elastoprimer 110 (Ablüfzeit 50 bis 120 Minuten) auf:

- Beton
- Faserzement
- Holz
- Kalksandstein

PCI Escutan TF haftet nach Grundierung mit PCI Elastoprimer 165 (Ablüfzeit 15 bis 60 Minuten) auf:

- PVC-Folien, weich gemacht

PCI Escutan TF haftet nach Grundierung mit PCI Elastoprimer 220 (Ablüfzeit 6 bis 36 Stunden) auf:

PCI Escutan® TF

- Aluminium
- Blei
- Edelstahl
- Glas
- Keramik (glasiert/unglasiert)
- Steinzeugrohren
- Kupfer
- Weißblech
- Zink/verzinktem Eisen

Verarbeitung

- Verarbeitungsgeräte zum Mischen, Umfüllen und Spritzen:

Drillrührer, Rührgerät, Saugscheibe mit Griff, Spritzpistole mit Saugkolben.

Geeignete Werkzeuge können unter <http://www.dichtstoffe-shop.de> bezogen werden können.

Mischen

1 Härter-Komponente aus dem Schlauch restlos zur Basis-Komponente geben. Beide Komponenten mit geeignetem Rühr- oder Mischwerkzeug als Aufsatz auf eine langsam laufende Bohrmaschine (ca. 400 UpM) ca. 5 Minuten intensiv mischen. Angemischtes Material in ein sauberes Gebinde umfüllen und noch einmal gründlich mischen.

Abfüllen in Leerkartuschen oder Spritzen

2 Die Saugscheibe in das Materialgebände einführen. Pistole auf die Saugscheibe setzen und Dichtstoff ansaugen.

Fugen schließen

3 PCI Escutan TF lässt sich horizontal und vertikal bis ca. 3 cm Fugenbreite spritzen. Bei breiteren Fugen PCI Escutan TF zunächst auf die Fugenflanken spritzen und gut anspachteln, um eine ausreichende Haftung zu erzielen. Anschließend den restlichen Fugenquerschnitt mit weiterem PCI Escutan TF auffüllen.

Manschettenabdichtung bei Freileitungsmasten

Übergänge vom Eckstiel auf den Fundamentbeton mit PCI Escutan TF abspachteln. Aufgespachtelten Dichtstoff gut andrücken und verdichten. Oberfläche glätten.



Zugeben des Härters zur Basis-Komponente.



Mischen von Basis- und Härterkomponente.



Vorreinigen des Rührwerkzeugs.



Abfüllen von PCI Escutan TF in eine Spritze mittels Saugplatte.



Elastisches Schließen einer befahrenen Bewegungsfuge in einem Betonboden.




Dauerhafte Abdichtung von Rohrdurchdringungen mit PCI Escutan TF.



PCI Escutan TF zum Schließen der Fuge in einer Flutmauer.


PCI Escutan® TF

- ① PCI Escutan TF, Flanken mit PCI Elastoprimer 110 grundieren
- ② Betonabstandshalter
- ③ Rollring DIN 4060
- ④ Stahlring




1. Abdichtung von Bewegungsfugen mit Dichtstoff und Rollring in Rohrleitungen, die im Vorpressverfahren erstellt wurden.

- ① PCI Escutan TF, Flanken mit PCI Elastoprimer 110 grundieren
- ② DIN-Polyband, geschlossenzelliges Polyethylen-Rundprofil
- ③ Rollring DIN 4060




2. Abdichtung einer Betonverbindung (Falzmuffe bzw. Glockenmuffe) mit Dichtstoff und Dichtring.

- ① Beton
- ② Hartfaserplatte/Schaumstoff
- ③ Fugenband
- ④ DIN-Polyband, geschlossenzelliges Polyethylen-Rundprofil
- ⑤ PCI Escutan TF, Flanken mit PCI Elastoprimer 110 grundieren




3. Abdichtung von Fugen bis 20 mm Fugenbreite mit Dichtstoff an Ortbetonkonstruktionen bei Druckwasserbelastung bis 2 bar.

- ① Ortbeton
- ② Hartfaserplatte/Schaumstoff
- ③ Fugenband
- ④ Folie
- ⑤ PCI Escutan TF, Flanken mit PCI Elastoprimer 110 grundieren



4. Ausführungsbeispiel für bestimmte druckwasserbeanspruchte Fugen.

- ① Beton/Stahlbeton
- ② PCI Zemtec 1K
- ③ PCI Durapox NT besandet
- ④ PCI Bauharz-Mörtel
- ⑤ DIN-Polyband
- ⑥ L-Stahl 45/30/5 (gestrahlt und grundiert an den Kontaktflächen zu PCI Durapox NT)
- ⑦ elastische Verfüzung PCI Escutan TF, Flanken mit PCI Elastoprimer 220 grundieren



5. Dehnfugensanierung.

Bitte beachten Sie

- Nur für gewerbliche/industrielle Verwender.
- PCI Escutan TF nicht bei Untergrundtemperaturen unter + 5 °C und über + 30 °C verarbeiten.
- Bei Horizontalfugen in Asphalt- und Kunstharzestrichen PCI Escutan TF nur in Verbindung mit Winkelschienen verarbeiten.
- PCI Escutan TF ist nicht geeignet zur Verfugung von Keramikbelägen in Schwimmbädern.
- Die Eigentemperatur der PCI Escutan-TF-Komponenten sollte beim Mischen + 10 °C nicht unterschreiten.
- PCI Escutan TF nicht mit Wasser oder organischen Lösemitteln, z. B. Nitroverdünnung etc., verdünnen.
- Geeignete Werkzeuge können bezogen werden bei <http://www.dichtstoffe-shop.de>.
- Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit PCI Univerdünner reinigen, im ausgehärteten Zustand nur mechanische Entfernung möglich.
- Lagerfähigkeit: mind. 12 Monate; trocken, nicht dauerhaft über + 30 °C lagern.

Leistungserklärung

Die Leistungserklärung kann als pdf-Dokument unter www.pci-augsburg.eu/dop heruntergeladen werden.



Die elastische Manschette aus PCI Escutan TF verhindert das Eindringen von Wasser in das Betonfundament eines Freileitungsmasten im Bereich des Eckstieles.

Hinweise zur sicheren Verwendung

Nur für gewerbliche/industrielle Verwender.

Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen.

■ Basis-Komponente

Enthält: OCTYL-(R)-2-(4-CHLOR-2-METHYLPHENOXY)PROPIONAT. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

■ Härter-Komponente

Enthält: Tolyldiisocyanat

PCI Escutan® TF

Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

Einatmen von Dampf vermeiden. Schutzhandschuhe/-kleidung tragen und Augen-/Gesichtsschutz tragen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. Bei Einatmen: Bei Atembeschwerden an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen die das Atmen erleichtert. Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. Inhalt/ Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Giscode: PU40

Das Produkt enthält Dioctylzinndilaurat in einer Konzentration > 0,1 %, welche als besonders besorgniserregender Stoff (SVHC) in der Kandidatenliste gemäß Artikel 59(10) der REACH-Verordnung (*Verordnung(EG)Nr. 1907/2006*) aufgenommen wurde.

Folgendes Merkblatt der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Bau-BG ist zu beachten:

Merkblatt: BGI 524 Gefahrstoffe Polyurethan-Herstellung und Verarbeitung/Isocyanate (M044).

Dieses Merkblatt ist z.B. vom Carl Heymann Verlag KG, Luxemburger Straße 449, 50939 Köln, oder von Wiley-VCH Verlag GmbH, Papellallee3, 69469 Weinheim sowie von den zuständigen Berufsgenossenschaften zu beziehen.

Weitere Informationen können dem PCI-Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Lieferform Zubehör

PCI Leerkartusche K 02

Art.-Nr./EAN-Prüfz. 1747/0

DIN-Polyband

– Ø 30 mm

Art.-Nr./EAN-Prüfz. 2222/1

– Ø 25 mm

Art.-Nr./EAN-Prüfz. 2333/4

– Ø 20 mm

Art.-Nr./EAN-Prüfz. 2220/7

– Ø 15 mm

Art.-Nr./EAN-Prüfz. 2265/8

– Ø 10 mm

Art.-Nr./EAN-Prüfz. 2218/4

Architekten- und Planer-Service

Bitte PCI-Fachberater zur Objektberatung heranziehen. Weitere Unterlagen bitte bei den Technischen PCI-Beratungszentralen in Augsburg, Hamm, Wittenberg, in Österreich und in der Schweiz anfordern.

Entsorgung von entleerten PCI-Verkaufsverpackungen

Informationen zur Entsorgung entnehmen Sie bitte der Homepage unter <http://www.pci-augsburg.eu/de/service/entsorgungshinweise.html>. Produkt nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Verpackung nur restentleert zum Recycling geben. Ausgehärtete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Produktreste der Schadstoffsammlung zuführen.

PCI-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen:

+49(821)5901-171

www.pci-augsburg.de

Fax Werk Augsburg +49 (8 21) 59 01-419

Werk Hamm +49 (23 88) 3 49-252

Werk Wittenberg +49 (34 91) 6 58-263

PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11 · 86159 Augsburg
Postfach 102247 · 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372

www.pci-augsburg.de

PCI Augsburg GmbH Niederlassung Österreich

Biberstraße 15 · Top 22 · 1010 Wien
Tel. +43 (1) 51 20 417
Fax +43 (1) 51 20 427

www.pci.at

PCI Bauprodukte AG

Im Schachen · 5113 Holderbank
Tel. +41 (58) 958 21 21
Fax +41 (58) 958 31 22

www.pci.ch

Ausgabe 10/22

Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig; die neueste Ausgabe finden

Sie immer aktuell im Internet unter www.pci-augsburg.de

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Technischen Merkblättern können wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien geben. Diese entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Planer und Verarbeiter sind verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Für Anwendungsfälle, die im Technischen Merkblatt unter „Anwendungsbereiche“ nicht ausdrücklich genannt sind, sind Planer und Verarbeiter verpflichtet, die technische Beratung der PCI einzuholen. Verwendet der Verarbeiter das Produkt außerhalb des Anwendungsbereichs des Technischen Merkblatts, ohne vorher die Beratung der PCI einzuholen, haftet er für evtl. resultierende Schäden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet; etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.