

# Tabellarische Übersicht Naturwerksteine

## Verlegen / Reinigen

		Verfärbungsunempfindliche KALIBRIERTE Naturwerksteine				Verfärbungsunempfindliche NICHT KALIBRIERTE Naturwerksteine						
		durchscheinend	nicht durchscheinend					nicht durchscheinend				
		z.B. Carrara-Marmor		z.B. Jura-Marmor		z.B. Granit, Porphy, Alta-Quarzit			z.B. Solnhofener Platten			
<b>UNTERGRUND Innenbereich</b>	• Angeschliffener Anhydritfließestrich* (beheizt, unbeheizt)	PCI Carrament weiß	PCI Carralight	PCI Carraflex	PCI CarrafloTT NT*	PCI Carrament	PCI Carralight	PCI Carraflex	PCI CarrafloTT NT*	PCI Carrament		PCI Carrament
	• Alte Naturwerkstein- und Keramikbeläge											
	• Asphaltestrich										PCI CarrafloTT NT	
	• Porenbeton*											
	• Leichtbeton*											
	• Bimsbeton*											
<b>UNTERGRUND Innen- und Außenbereich</b>	• Gipsputz*											
	• Kalkgipsputz*											
	• Holzspanplatten	PCI Collastic										
<b>UNTERGRUND Innen- und Außenbereich</b>	• Stahl											
	• Ortbeton*	PCI Carrament weiß	PCI Carralight	PCI Carraflex	PCI CarrafloTT NT*	PCI Carrament	PCI Carralight	PCI Carraflex	PCI CarrafloTT NT*	PCI Carrament	PCI Carrahaft Mörtel-Haftbrücke im Dickbett	PCI Carrament
	• Betonfertigteile*											
<b>UNTERGRUND Innen- und Außenbereich</b>	• Zementestrich* (beheizt, unbeheizt)											
	• Zementputz*											
	• Kalk-Zementputz*											

\* Grundierung mit PCI Gisogrund bzw. PCI Gisogrund Rapid erforderlich;

• Grundierung: PCI Gisogrund 303;

• Grundierung mit PCI Gisogrund 303; im Außenbereich PCI Polyhaft bzw. PCI Gisogrund 303 in Verbindung mit PCI Seccoral;

\* Nur für Böden

	<b>Granit<sup>1)</sup>, Gneis, Hartgesteine</b>		<b>Sandstein</b>	<b>Schiefer</b>		<b>Marmor und Kalkstein</b>			<b>Betonwerkstein, Terrazzo</b>	
	Poliert, geschliffen, innen	Gesägt, geflammt, bruchrau, außen	(Quarzitisch) Kiesel-sandstein, saugfähig	Harte, dichte Quarz- und Glimmerschiefer, innen und außen	Weiche Ton- und Buntschiefer, innen	Poliert, feingeschliffen, innen	Gesägt, naturrau, innen	Rau, behauen, gesägt, außen	Poliert, geschliffen, innen	Geschliffen oder rau, außen
<b>Reinigen</b>										
<b>Bauschlussreinigung</b>										
Entfernen von Zement-schleier, Mörtelresten etc.	PCI Zement-schleier-Entferner alkalisch	PCI Grund-reiniger sauer <sup>2)</sup>	PCI Zementschleier-Entferner alkalisch	PCI Grund-reiniger sauer <sup>2)</sup>	PCI Zementschleier-Entferner alkalisch	PCI Zementschleier-Entferner alkalisch			PCI Zementschleier-Entferner alkalisch	
<b>Grundreinigung</b>										
Fettverkrustungen, Vergilbungen, Öl- und Rußablagerungen	PCI Grundreiniger intensiv		PCI Grundreiniger intensiv	PCI Grundreiniger intensiv		PCI Grund-reiniger intensiv <sup>3)</sup>	PCI Grundreiniger intensiv		PCI Grund-reiniger intensiv <sup>3)</sup>	PCI Grund-reiniger intensiv
Alte Pflegefilme, Wachs- und Selbstglanzschichten	PCI Fett- und Wachs-Entferner		PCI Fett- und Wachs-Entferner	PCI Fett- und Wachs-Entferner		PCI Fett- und Wachs-Entferner			PCI Fett- und Wachs-Entferner	
Kalkansätze, leichter Zementschleier, Ausblühungen	PCI Zementschleier-Entferner alkalisch		PCI Zementschleier-Entferner alkalisch	PCI Zementschleier-Entferner alkalisch		PCI Zementschleier-Entferner alkalisch			PCI Zementschleier-Entferner alkalisch	
<b>Unterhaltsreinigung</b>										
Regelmäßige Wischreinigung und -pflege	PCI Granit-Pflegereiniger		PCI Boden-Pflegereiniger	PCI Boden-Pflegereiniger		PCI Naturstein-Pflegereiniger			PCI Naturstein-Pflegereiniger	PCI Boden-Pflegereiniger
Ölige/fettige Fugenverschmutzungen	PCI Fugen-Reiniger		PCI Fugen-Reiniger	PCI Fugen-Reiniger		PCI Fugen-Reiniger			PCI Fugen-Reiniger	
Rostflecken	PCI Rostflecken-Entferner		PCI Rostflecken-Entferner	PCI Rostflecken-Entferner		PCI Rostflecken-Entferner			PCI Rostflecken-Entferner	
Grünbeläge, Algen, Moos	PCI Algen- und Moos-Entferner		PCI Algen- und Moos-Entferner	PCI Algen- und Moos-Entferner		PCI Algen- und Moos-Entferner			PCI Algen- und Moos-Entferner	
Kalk-/Wasserflecken, Seifenreste	PCI Sanitär-Reiniger <sup>2)</sup>		PCI Zementschleier-Entferner alkalisch	PCI Sanitär-Reiniger <sup>2)</sup>	PCI Zement-schleier-Entferner alkalisch	PCI Zementschleier-Entferner alkalisch			PCI Zementschleier-Entferner alkalisch	
Öl-, Bitumen- und Wachs-flecken	PCI Entöler		PCI Entöler	PCI Entöler		PCI Entöler			PCI Entöler	
Fettfilme, Fettablagerungen	PCI Fett-Entferner		PCI Fett-Entferner	PCI Fett-Entferner		PCI Fett-Entferner			PCI Fett-Entferner	
<b>Pflege und Schutz</b>										
Vorbehandlung/Verfugungshilfe	*)		PCI Vorimprägnierung	*)	PCI Vor-imprägnierung	PCI Vorimprägnierung			PCI Vorimprägnierung	
Schutz vor Flecken (unsichtbar, innen und außen)	PCI Naturstein-Imprägnierung		PCI Cotto-Imprägnierung	PCI Naturstein-Imprägnierung		PCI Naturstein-Imprägnierung			PCI Naturstein-Imprägnierung	
Betonung von Farbe und Struktur (ohne Glanz, innen und außen)	*)	PCI Farbvertiefer	PCI Farbvertiefer	PCI Klinker- und Keramik-Öl		*)	PCI Farbvertiefer		PCI Farbvertiefer	
Versiegelung (seidenglänzend, innen)	*)		PCI Steinsiegel	PCI Steinsiegel		*)	PCI Steinsiegel	*)	PCI Stein-Glanzpflege	*)
Schutz von Bad und Dusche vor Wasser-, Fettflecken etc.	PCI Naturstein-Imprägnierung		PCI Cotto-Imprägnierung	PCI Naturstein-Imprägnierung		PCI Naturstein-Imprägnierung			PCI Naturstein-Imprägnierung	
Glanz/Glanzauffrischung für neue bzw. stumpfe Flächen, Tische, Fensterbänke etc. (innen) <sup>4)</sup>	*)		*)	PCI Naturstein-Politur		PCI Naturstein-Politur	*)		PCI Naturstein-Politur	*)
Glanzerhaltung/ Zusatzpflege für glänzende Böden (innen u. außen) <sup>4)</sup>	PCI Granit-Pflegereiniger		*)	PCI Stein-Glanzpflege <sup>5)</sup>	PCI Stein-Glanzpflege	PCI Stein-Glanzpflege <sup>5)</sup>		*)	PCI Stein-Glanzpflege <sup>5)</sup>	

Natursteinmaterialien sind aufgrund ihrer Herkunft und Beschaffenheit sehr unterschiedlich und können Einlagerungen aufweisen, die bei der Behandlung Farbveränderungen hervorrufen. Deshalb vor Anwendung von Reinigungs-, Pflege- und Schutzmitteln generell einen Vorversuch an einer unauffälligen Stelle durchführen! Eine Oberflächenbehandlung (Imprägnierung bzw. Versiegelung) darf nur auf vollständig trockenen Oberflächen erfolgen. Bitte beachten Sie die Trocknungszeiten des verwendeten Verlegemörtels sowie die Wartezeiten zwischen Verfugung und Reinigung (12 bis 48 Stunden) sowie zwischen Reinigung und Versiegelung/Imprägnierung (12 bis 48 Stunden).

<sup>1)</sup> Unter der Bezeichnung "Granit" werden häufig auch Naturwerksteine angeboten, bei denen es sich nicht um Hartgesteine handelt und die nicht mit sauren Reinigungsmitteln behandelt werden dürfen. Daher bitte bei allen mit "Granit" bezeichneten Naturwerksteinen Reinigungs- und Pflegemittel vor der Anwendung grundsätzlich an unauffälliger Stelle testen.

<sup>2)</sup> Zementäre Fugen vor Anwendung gründlich vornässen, Reiniger nur kurz einwirken lassen und mit viel Wasser nachwaschen. Bei unsachgemäßer Anwendung saurer Reiniger kann es zu Schädigungen bzw. Verfleckungen an zementären Fugen kommen.

<sup>3)</sup> Bei polierten Flächen PCI Grundreiniger intensiv 1 : 5 mit Wasser verdünnen, um ein Mattwerden der Flächen zu vermeiden.

<sup>4)</sup> Auf (z.B. mit PCI Steinsiegel) versiegelte Beläge kann keine glanzauffrischende bzw. -erhaltende Zusatzpflege aufgebracht werden.

<sup>5)</sup> Zur Vermeidung von Schlierenbildung PCI Stein-Glanzpflege bei Flächen mit geringer Saugfähigkeit 1 : 1 mit Wasser verdünnen.

<sup>\*)</sup> Behandlung nicht notwendig/nicht geeignet.