

1. Einsatzzweck

KRAITEC® step roof PVC ist eine Schutzplatte aus Gummigranulat mit unterseitiger PVC-Kaschierung, die auf Flachdächern mit PVC-Folienabdichtung als Wartungs-, Revisions- und Installationsweg eingesetzt wird. **KRAITEC® step roof PVC** wird auch als schützende Unterlage bei Dachaufbauten (z.B. Solaranlagen, Antennenanlagen, Lagentrennung etc.) eingesetzt. **KRAITEC® step roof PVC** besitzt eine unterseitige PVC-Kaschierung, die als integrierte Trennlage bei Unverträglichkeit zu den Dachabdichtungsbahnen fungiert. Sie kann durch die PVC-Beschichtung mit der PVC-Dachbahn im Heißluftschweißverfahren dauerhaft gegen Abheben und Verrutschen befestigt werden.

2. Werkstoff & Produktdesign

Recycling Gummigranulat mit Polyurethan gebunden und unterseitiger PVC-Vlieskaschierung. (typischer Gummigeruch möglich)



Farben: rot, grün, grau, schwarz
(geringe Farbunterschiede sind möglich)

Oberfläche: offenporig glatt, Kanten gefast

Unterseite: PVC-Kaschierung mit Drainagerillen

Sonstiges: zweiseitig vorgebohrt, inkl. Kunststoffsteckverbindern
(vierseitige Bohrung der 4 Standardfarben auf Wunsch möglich)

3. Maße & Toleranzen

Länge: 500 mm (± 1,5 %)
Breite: 500 mm (± 1,5 %)
Stärken: 30 mm (± 0,6 mm)

Plattengewicht ca. 5,3 kg

Flächengewicht ca. 21,1 kg/m²

4. Produktprüfungen

Brandverhalten:

Efl (B2) (DIN EN 13501-1)
Broof(t1) (DIN EN 13501-5)

Beständigkeit:

bedingte Säuren- und Laugenbeständigkeit

Verkehrsbelastung¹⁾:

ca. 18 t/m² bei 10% Stauchung
ca. 38 t/m² bei 20% Stauchung
(in Anlehnung der DIN EN ISO 3386-2)

Wasserleitvermögen²⁾:

Hydraulischer Gradient $i = 0,015$:
0,037 l/(m·s) in Längsrichtung
0,022 l/(m·s) in Querrichtung
(in Anlehnung der DIN EN ISO 12958)

Hydraulischer Gradient $i = 0,05$:
0,097 l/(m·s) in Längsrichtung
0,070 l/(m·s) in Querrichtung
(in Anlehnung der DIN EN ISO 12958)

Frostbeständig:

ja

Salzwasserbeständigkeit³⁾:

beständig nach DIN EN ISO 175 und DIN EN ISO 3386-2

UV Materialbeständigkeit³⁾:

beständig nach DIN EN 1297 und DIN EN ISO 3386-2
(Farbänderungen sind aufgrund von Umwelteinflüssen möglich.)

Chlorbeständigkeit³⁾:

beständig nach DIN EN ISO 175 und DIN EN ISO 3386-2

Wärmeausdehnungskoeffizient:

α_m ca. 10 x 10⁻⁵/°C

Weichmacherwanderung:

wird durch die PVC-Kaschierung unterbunden

Windsogbelastung:

In Abhängigkeit von der Windsogsicherung der PVC-Abdichtungsbahn kann die Platte bei fachgerechter Heißluftverschweißung in allen Windlastzonen eingesetzt werden.

Rutschhemmende Eigenschaften³⁾:

R10

(für Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr nach DIN 51130:2014-02)

Verdrängungsraum:

Klasse V4

(nach DIN 51130:2015-02)

- 1) Entsprechend KRAITEC® step, PVC-Kaschierung vernachlässigbar.
- 2) Vergleichbar KRAITEC® step, geringfügige Abweichung durch PVC-Kaschierung.
- 3) Entsprechend KRAITEC® step.

5. Verlegung

Die Verlegung erfolgt entsprechend der **Verlegeanleitung KRAITEC® step roof PVC.**

Haftungsausschluss: Mit unseren Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis kann KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG im Einzelfall jedoch wegen der Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs-, Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen für seine **KRAITEC®** Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche sind durchzuführen. Unser technischer Kundenservice steht Ihnen gerne zur Verfügung.