


WICSTYLE 75 evo

Paneeltür

Panel door



Klebeanleitung für flügelüberdeckende Türfüllungen 01.2018
Bonding instructions for leaf overlapping door infills



Die in dieser Dokumentation enthaltenen Daten und Hinweise entsprechen den uns bekannten Informationen zum Zeitpunkt der Drucklegung. Eine Haftung für die hier enthaltenen Informationen ist ausgeschlossen, es sei denn, die Fehler beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seitens unseres Unternehmens.

Die in den Unterlagen dargestellten und beschriebenen Produkte und Anwendungen sind für Fachunternehmen ausgelegt. Sämtliche Beschreibungen erfolgen als Serviceleistung ohne Anerkennung von Rechtspflichten und entbinden nicht von eigener Prüfung bei der Verwendung für Zwecke des Anwenders. Branchenübliche Fachkenntnisse sowie Kenntnis des aktuellen gültigen Standes der Technik werden als bekannt vorausgesetzt und daher nicht gesondert beschrieben oder erläutert.

Die Benutzung des Markenzeichens WICONA® ist nur zulässig, sofern ausschließlich die in den jeweils gültigen WICONA-Profilprogrammen aufgenommenen Konstruktionsteile (Profile, Zubehör und Beschläge) verwendet werden. Die Echtheit der Artikel bzw. Teile und die Einheit der Konstruktion ist erkennbar durch die entsprechende Kennzeichnung bei diesen Teilen. Von Sapa Building Systems entwickelte und geprüfte WICONA-Systeme für Fassaden, Fenster und Türen erhalten mit entsprechenden Prüfungen und Prüfzeugnissen durch anerkannte Institute ihre endgültige Bestätigung. Für jeden verarbeitenden Fachbetrieb sind diese Prüfzeugnisse und Dokumentationen verpflichtende Arbeitsrichtlinien. Bei festgestellten Mängeln, die an WICONA Fassaden, -Fenstern und -Türen sichtbar werden, weil systemfremde Teile verwendet wurden, wird in diesen Fällen jede Haftung durch Sapa Building Systems ausgeschlossen. Desweiteren verlieren die attestierte Prüfzeugnisse für diese Elemente ihre Gültigkeit. Bitte beachten Sie auch die „Wichtigen Hinweise“ im Vorspann unserer Profilprogramme und Verarbeitungsrichtlinien.

Sapa Building Systems

® = eingetragene Markenzeichen
Sapa Building Systems

The data and instructions contained in this documentation correspond to the information known to us at the time of printing. There is no liability on our part for the information contained herein, unless the errors are deliberate on our part or attributable to gross negligence by our company.

The products and applications shown and described in these documents are designed for specialist companies. All descriptions are provided as a service, without admitting legal responsibility, and do not release the user from the need to check that a product or application is suitable for the particular purpose envisaged. Specialist knowledge customary in this branch of business and awareness of the latest technology are assumed and consequently are not separately described or explained.

Use of the trademark WICONA® is permitted only if the structural parts included in the applicable WICONA profile programmes (profiles, accessories and fittings) are exclusively used. The genuineness of the items or parts and the uniformity of the design is identifiable by the corresponding markings on these parts. WICONA systems developed and tested by Sapa Building Systems for facades, windows and doors are ultimately qualified by the appropriate tests and test certificates from recognised institutes. Each processing company is subject to these test certificates and documentation as mandatory work guideline specifications. Sapa Building Systems is not liable for any defects visible on WICONA facades, windows and doors and attributable to the use of parts not belonging to the system or to a lack of maintenance of these products. The corresponding test certificates also lose their validity for these items. Please also note the "Important indications" in the opening sections of our profile programmes and processing guideline specifications. All our sales are subject to these standard terms of sale and to any particular and specific conditions mentioned in our price lists in force and invoices.

Sapa Building Systems

® = registered trademarks
Sapa Building Systems



- ① 1 Sika® Glazing Tape Prefix (20 m)
- ② 2 Sika® Wollfilzapplikatoren
- ③ 2 Kartuschen Sikaflex®-221 (je 300 ml)
- ④ 1 Schleifvlies sehr fein
- ⑤ 1 Dose Sika® Primer-206 G+P (30 ml)
- ⑥ 4 Sika® Aktivator-Pads
- ⑦ 2 V-Cut Klebstoffdüsen

- ① 1 Sika® Glazing Tape Prefix (20 m)
- ② 2 Sika® woolen felt applicators
- ③ 2 cartridges Sikaflex®-221 (300 ml each)
- ④ 1 abrasive fleece very fine
- ⑤ 1 tin Sika® Primer-206 G+P (30 ml)
- ⑥ 4 Sika® activator pads
- ⑦ 2 V-Cut adhesive nozzles

WICHTIGE HINWEISE

- Bei der Verklebung der Paneelfüllung ist auf eine stabile, saubere und ebene Unterlage zu achten.
- Bitte achten Sie vor Arbeitsbeginn auf das Mindesthaltbarkeitsdatum der mitgelieferten Komponenten.
- Für den Umgang mit den Sika-Produkten sind die Daten der aktuellen produktspezifischen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. Diese finden Sie unter www.sika.de. Die einschlägigen Vorschriften, wie z.B. die Gefahrstoffverordnung, sind zu beachten. Auf Wunsch stellen wir Ihnen das Sika- System-Merkblatt TM 7510 "Allgemeine Hinweise zum Arbeitsschutz" zur Verfügung.
- Die nachstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung der Sika-Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von der jeweiligen Sika Landesgesellschaft angefordert werden sollte oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

IMPORTANT INDICATIONS

- *For the bonding of the panel infill, please pay attention to a stable, clean and even surface.*
- *Please pay attention to the date of minimum durability of the supplied components before starting the work.*
- *For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products, users shall refer to the most recent Safety Data Sheet (SDS) containing physical, ecological, toxicological and other safety-related data. You can download the actual Safety Data Sheet on www.sika.com.*
- *The following information, especially the recommendations for applying and using the Sika products, are based on our knowledge and experience in normal conditions and provided the products were stored and used properly. No claims can be derived from this information. Because of different materials and substrates as well as other actual work conditions, no warranty on the work outcome or liability from any legal relationship can ever be justified neither from this information nor any oral advice unless we are guilty of intent or gross negligence. Here the user must prove in writing that all knowledge that is necessary for a proper and promising evaluation by Sika have been supplied completely and in time to Sika. The user has to check the products for their suitability for the intended use. Product specifications are subject to amendments without notice. Rights of third parties must be observed. The latest local Product Data Sheet, which should be requested from the local Sika subsidiary or can be downloaded on the Internet at www.sika.com, is applicable.*



- 1. Anschleifen der Haftflächen von Türfüllung und Flügelprofil**
Abrading of the bonding surfaces of door infill and leaf profile

Die Klebeflächen des Flügelrahmens und der Türfüllung mit einem Polyester-Schleifvlies very fine anschleifen, bis die gesamte Oberfläche angeraut ist.

Grind the bonding surfaces of the door leaf frame and the door infill with the polyester abrasive fleece very fine until the whole surface is roughened.



- 2. Reinigen Flügelrahmen und Füllung**
Cleaning of leaf frame and infill

Den Schleifstaub mit einem sauberen, fusselfreien Papiervlies vom Flügelrahmen und der Türfüllung entfernen.

Wipe away grinding dust from the door leaf frame and the door infill with a clean, fluff-free paper fleece.



- 3. Vorbereitung Aktivator**
Preparation activator

Das Aktivator-Pad in beide Hände nehmen und das Glasrohr mit den Fingern zerbrechen.

Take the activator pad with both hands and break the glass tube with the fingers.



- 4. Aktivierung der Klebeflächen des Flügelrahmens**
Activation of the bonding surface of the leaf frame

Die Klebeflächen des Flügelrahmens werden in eine Richtung mit dem feuchten Aktivator-Pad gereinigt und aktiviert.

Clean and activate the bonding surface of the door leaf frame by wiping it in one direction with the activator pad.



5. Ablüften Aktivator Airing of activator

Die Ablüfzeit* nach der Reinigung beträgt mindestens 10 Minuten und sollte 2 Stunden nicht überschreiten.

The airing time after the cleaning should be at least 10 minutes and not exceed 2 hours.

* Umgebungsbedingungen und Temperatur beeinflussen die Ablüfzeit:
über +15°C: 10 min; unter +15 °C: 30 min; höchstens 2 Stunden
*Environmental conditions and temperature influence the airing time:
above +15°C: 10 min; under +15 °C: 30 min; maximum 2 hours.*



6. Primer Primer

Sika® Primer 206 G+P gut aufschütteln, sodass die darin befindliche Kugel deutlich hörbar an die Aluminiumdose schlägt.

Shake well the Sika® Primer 206 G+P, the metal ball hitting the aluminium tin should be clearly heard.



7. Primer auftragen Apply primer

Sika® Primer 206 G+P mit dem beigegeführten Wollfilzapplikator auf dem Flügelrahmen auftragen. Der Wollfilzapplikator kann entsprechend der Geometrie angepasst werden.

Apply Sika® Primer 206 G+P on the door leaf frame with the included woolen felt applicator. The woolen felt applicator can be shaped according to the required geometry.




8. Ablüften Primer Airing primer

Die Ablüfzeit* nach der Reinigung beträgt mindestens 10 Minuten und sollte 2 Stunden nicht überschreiten.

The airing time after the cleaning should be at least 10 minutes and not exceed 2 hours.

* Umgebungsbedingungen und Temperatur beeinflussen die Ablüfzeit:
über +15°C: 10 min; unter +15 °C: 30 min; höchstens 2 Stunden
*Environmental conditions and temperature influence the airing time:
above +15°C: 10 min; under +15 °C: 30 min; maximum 2 hours.*



9. Aktivierung der Klebeflächen der Füllung *Activation of the bonding surfaces of the infill*

Ein zweites Aktivator-Pad in beide Hände nehmen und das Glasrohr mit den Fingern zerbrechen. Die Reinigung und Aktivierung der Türfüllung erfolgt mit dem zweiten Aktivator-Pad in eine Richtung.

Take a second activator pad in both hands and break the glass tube with the fingers. The cleaning and activating of the door infill is done with the second activator pad wiping in one direction.



10. Ablüften Aktivator *Airing of activator*

Die Ablüfzeit* nach der Reinigung beträgt mindestens 10 Minuten und sollte 2 Stunden nicht überschreiten.

The airing time after the cleaning should be at least 10 minutes and not exceed 2 hours.

* Umgebungsbedingungen und Temperatur beeinflussen die Ablüfzeit:
über +15°C: 10 min; unter +15 °C: 30 min; höchstens 2 Stunden
*Environmental conditions and temperature influence the airing time:
above +15°C: 10 min; under +15 °C: 30 min; maximum 2 hours.*



11. Primer auftragen *Apply primer*

Sika® Primer 206 G+P auf die Aktivierung der Türblattfüllung mit einem Wollfilzapplikator auftragen.

Apply Sika® Primer 206 G+P on the activation of the door leaf infill using a woolen felt applicator.

Wichtig: bitte Maßhaltigkeit des Primerauftrages zwischen Flügelrahmen und Türfüllung beachten!

Important: please check dimensional accuracy of the primer application between leaf frame and door infill!




12. Ablüften Primer *Airing of primer*

Die Ablüfzeit* nach der Reinigung beträgt mindestens 10 Minuten und sollte 2 Stunden nicht überschreiten.

The airing time after the cleaning should be at least 10 minutes and not exceed 2 hours

* Umgebungsbedingungen und Temperatur beeinflussen die Ablüfzeit:
über +15°C: 10 min; unter +15 °C: 30 min; höchstens 2 Stunden
*Environmental conditions and temperature influence the airing time:
above +15°C: 10 min; under +15 °C: 30 min; maximum 2 hours.*



13. Aufbringen des Klebebands *Application of the adhesive tape*

Das doppelseitige Klebeband Sika® Glazing Tape Prefix wird auf der äußeren Kante der Deckschicht der Türfüllung aufgeklebt. Dadurch wird eine gleichmäßige Klebstoffdicke erzeugt. Zudem wird ein optisch sauberer Abschluss erzielt.

The double sided adhesive tape Sika® Glazing Tape Prefix is applied to the outer edge of the covering layer of the door infill. This results in an even thickness of the adhesive and also a clean finish.



14. Klebstoffauftrag *Application of the adhesive*

Tragen Sie den Klebstoff Sikaflex®-221 als Dreiecks-Kleberaube auf der Türblattfüllung auf. Der Klebstoff wird parallel zum Klebeband aufgetragen.

Apply the adhesive Sikaflex®-221 as triangular adhesive bead on the door leaf infill. The adhesive is being applied parallel to the adhesive tape.

Tipp: Knicken Sie für eine leichte und saubere Applikation die Düsenführungshilfe zur Seite ab und gleiten Sie am Klebeband entlang.

Tip: kink the nozzle guiding aid to one side and glide along the adhesive tape in order to obtain an easy and clean bead.



Türblattfüllung und Flügelrahmen müssen innerhalb von 10 Minuten nach Beginn des Klebstoffauftrages gefügt und andrückt werden!

Door leaf infill and leaf frame must be joined and pressed together within 10 minutes after starting to apply the adhesive!



15. Schutzfolie aus Eckbereich lösen *Peel protection foil from corner area*

Entfernen Sie ca. 10 cm der Trennfolie (Schutzfolie) von den Enden des doppelseitigen Klebebandes und knicken diese als Lasche zum Beschlagfalz.

Pull off about 10 cm of the separation foil (protection foil) from ends of the double sided adhesive tape and fold them as a tab towards the hardware rebate.



16. Abstandhalter setzen *Position spacers*

Legen Sie in die Eckbereiche der Türblattfüllung Abstandhalter (z.B. 5 mm PP-Klötze). Die Abstandhalter dienen als Positionierhilfe und erleichtern die Ausrichtung des Flügelrahmens auf der flügelüberdeckenden Türfüllung.

Place spacers in the corner areas of the door leaf infill (f. ex. 5 mm PP blocks). The spacers act as positioning aid and make the adjustment of the leaf frame on the leaf covering door infill easier.



17. Ausrichten des Panels *Adjusting of the panel*

Positionieren Sie den Flügelrahmen auf der Türblattfüllung.


Position the leaf frame on the door leaf infill.



18. Entfernen der Trennfolie *Removing of the separation foil*

Entfernen Sie die Trennfolie (Schutzfolie) des doppelseitigen Klebandes nun komplett.

Remove now the separation foil (protection foil) of the double sided adhesive tape completely.



19. Entfernen der Abstandhalter und anpressen *Removing the spacers and press down*

Entfernen Sie die Abstandhalter und pressen Sie mit gleichmäßigem Handdruck anschließend Türblattfüllung und Rahmen zusammen.

Remove the spacers and then press with an even hand pressure the door leaf infill and the frame together.



20. Anschleifen des Deckbleches *Abrasion of the covering sheet*

Schleifen Sie das Türblatt an und entfernen Sie den Schleifstaub mit einem sauberen, fusselfreien Tuch.

Grind the door leaf and remove the grinding dust using a clean, fluff-free cloth.

* Umgebungsbedingungen und Temperatur beeinflussen die Ablüftezeit:
über +15°C: 10 min; unter +15 °C: 30 min; höchstens 2 Stunden
*Environmental conditions and temperature influence the airing time:
above +15°C: 10 min; under +15 °C: 30 min; maximum 2 hours.*



21. Aktivierung der Klebeflächen *Activation of the bonding surfaces*

Aktivieren Sie mit einem Aktivator-Pad das Türblatt. Hierfür das Glasrohr des Sika® Aktivator-Pads brechen und die Haftflächen in eine Richtung wischend reinigen und gleichzeitig vorbehandeln.

Activate the door frame using an activator pad. For this break the glass tube of the Sika® Aktivator-Pad and wipe the adhesion surface clean in one direction, pretreating it at the same time.



22. Ablüften Aktivator *Airing of activator*

Die Ablüftezeit* nach der Reinigung beträgt mindestens 10 Minuten und sollte 2 Stunden nicht überschreiten.

The airing time after the cleaning should be at least 10 minutes and not exceed 2 hours.



23. Primer auftragen *Apply primer*

Tragen Sie mit einem Wollfilzapplikator den Haftvermittler Sika® Primer 206 G+P auf die markierten Klebeflächen des Türblatts auf.

Apply the Sika® Primer 206 G+P using the woolen felt applicator on the marked bonding surfaces of the door leaf.

* Umgebungsbedingungen und Temperatur beeinflussen die Ablüfzeit:
über +15°C: 10 min; unter +15 °C: 30 min; höchstens 2 Stunden
*Environmental conditions and temperature influence the airing time:
above +15°C: 10 min; under +15 °C: 30 min; maximum 2 hours.*

Wichtig: Bitte Maßhaltigkeit des Primerauftrages zwischen Deckschicht und Trägerprofil beachten!

Important: please keep to the dimensional accuracy on the covering layer and the carrier profile!



24. Ablüften Primer *Airing of primer*

Eine Ablüfzeit* von mindestens 10 Minuten ist einzuhalten und sollte 2 Stunden nicht überschreiten.

The airing time should be at least 10 minutes and not exceed 2 hours



25. Aktivierung des Trägerprofils *Activation of the support profile*

Das Aktivator-Pad in beide Hände nehmen und das Glasrohr mit den Fingern zerbrechen. Die Klebeflächen werden in eine Richtung mit dem feuchten Aktivator-Pad gereinigt und aktiviert.

Take the activator pad with both hands and break the glass tube with the fingers. The adhesive surfaces are wiped in one direction with the wet activator pad for cleaning and activating.




26. Ablüften Aktivator *Airing of activator*

Die Ablüfzeit* nach der Reinigung beträgt mindestens 10 Minuten und sollte 2 Stunden nicht überschreiten.

The airing time after the cleaning should be at least 10 minutes and not exceed 2 hours.

* Umgebungsbedingungen und Temperatur beeinflussen die Ablüfzeit:
über +15°C: 10 min; unter +15 °C: 30 min; höchstens 2 Stunden
*Environmental conditions and temperature influence the airing time:
above +15°C: 10 min; under +15 °C: 30 min; maximum 2 hours.*



27. Primer auftragen *Apply primer*

Sika® Primer 206 G+P mit einem Wollfilzapplikator auf den Haftflächen des Trägerprofils auftragen.

Apply Sika® Primer 206 G+P on the adhesive surfaces of the carrier profile with a woolen felt applicator.


* Umgebungsbedingungen und Temperatur beeinflussen die Ablüfzeit:
über +15°C: 10 min; unter +15 °C: 30 min; höchstens 2 Stunden
*Environmental conditions and temperature influence the airing time:
above +15°C: 10 min; under +15 °C: 30 min; maximum 2 hours.*



28. Ablüften Primer *Airing primer*

Eine Ablüfzeit* von mindestens 10 Minuten ist einzuhalten und sollte 2 Stunden nicht überschreiten.

The airing time should take at least 10 minutes and not exceed 2 hours



29. Aufbringen des Klebebands *Applying the adhesive tape*

Bringen Sie das doppelseitige Klebeband Sika® Glazing Tape Prefix auf den Eloxal-Trägerprofilen an.

Apply the doubled sided adhesive tape Sika® Glazing Tape Prefix on the anodized carrier profiles.




30. Klebstoffauftrag *Application of adhesive*

Applizieren Sie nun den Klebstoff Sikaflex®-221 als Dreiecks-Kleberaupe auf den Eloxal-Trägerprofilen. Der Klebstoff wird parallel zum Klebeband aufgetragen.

Apply the adhesive Sikaflex®-221 as triangular adhesive bead on the anodized carrier profiles. The adhesive is being applied parallel to the adhesive tape.

Tip: für eine leichte und saubere Applikation, knicken Sie die Düsenführungshilfe zur Seite ab und gleiten am Klebeband entlang.

Tip: kink the nozzle guiding aid to one side and glide along the adhesive tape in order to obtain an easy and clean bead.



31. Schutzfolie aus Eckbereich lösen Peel protection foil from corner area

Entfernen Sie ca. 10 cm der Trennfolie (Schutzfolie) von den Enden des doppelseitigen Klebebandes und knicken diese als Lasche zum Beschlagfalz.

Pull off about 10 cm of the separation foil (protection foil) from ends of the double sided adhesive tape and fold them as a tab towards the hardware rebate.



32. Abstandhalter setzen Position spacers

Legen Sie in die Eckbereiche der Türblattfüllung Abstandshalter (z.B. 5 mm PP-Klötze). Die Abstandshalter dienen als Positionierhilfe und erleichtern die Ausrichtung des Flügelrahmens auf der flügelüberdeckenden Türfüllung. Schutzfolie des Klebebandes abziehen und positionieren.

Place spacers in the corner areas of the door leaf infill (f. ex. 5 mm PP blocks). The spacers act as positioning aid and make the adjustment of the leaf frame on the leaf covering door infill easier. Peel off the protection foil from the adhesive tape and adjust position.



33. Türblatt und Flügelrahmen fügen Join door leaf and frame


Fügen Sie das Türblatt mit dem Flügelrahmen. Pressen Sie hierfür mit gleichmäßigem Handdruck die beiden Komponenten zusammen. Achten Sie beim Anpressen auf ein ausgeglichenes Fugenbild.

Join the door leaf with the leaf frame. Press with an even hand pressure the two components together. Pay attention to an even surrounding gap width.



BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIE TÜR AUF EINEM STABILEN UND PLANEN UNTERGRUND ZUR AUSHÄRTUNG GELAGERT WERDEN MUSS. ANSONSTEN IST KEINE VERZUGSFREIE TÜR GEWÄHRLEISTET. DIE VERKLEBTE TÜR IST NACH EINER WARTEZEIT VON 24 STUNDEN TRANSPORTFÄHIG.

PLEASE MAKE SURE THAT THE DOOR IS RESTING ON AN EVEN AND SOLID SURFACE FOR CURING. OTHERWISE, AN UNDISTORTED DOOR CANNOT BE GUARANTEED. THE DOOR CAN BE TRANSPORTED AFTER A TIME SPAN OF 24 HOURS.

**Austria**

5201 Seekirchen
☎ +43 6212 2000
✉ info@wicona.at

Benelux

3400 Landen
☎ +32 11 690316
✉ info@wicona.be
✉ info@wicona.nl

Croatia

43000 Bjelovar
☎ +385 43 22 25 46
✉ info@wicona.de

Czech Republic

15500 Praha
☎ +420 721 333 133
✉ wicona@wicona.cz

Denmark

8240 Risskov
☎ +45 7020 2048
✉ wicona@wicona.dk

España

08195 Sant Cugat del Vallès
Barcelona
☎ +34 93 573 77 76
✉ wicona.es@wicona.com

Estonia / Latvia

11317, Tallinn
☎ +37 2657 6635
✉ info@wicona.ee

France

02200 Courmelles
☎ +33 3 23598200
✉ info@wicona.fr

Germany

89077 Ulm
☎ +49 731 3984-0
✉ info@wicona.de

Hungary

1031 Budapest
☎ +36 (1) 4533457
✉ info@wicona.hu

Ireland

Dublin 22, Eire
☎ +353 1 4105766
✉ info@wicona.ie

Italia

20063 Cernusco sul Naviglio MI
☎ +39 02 924291
✉ info@wicona.it

Lithuania / Latvia

02244, Vilnius
☎ +370 5 2102587
✉ info@wicona.lt

Norway

2007 Kjeller
☎ +47 22 422200
✉ wicona@wicona.no

Poland

03-828 Warszawa
☎ +48 22 3308170
✉ info@wicona.pl

Romania

031041 Bucharest
☎ +40 21 3260045
✉ info@wicona.de

Serbia

11070 Beograd
☎ +381 11 312 18 35
✉ info@wicona.de

Slovakia

821 08 Bratislava
☎ +421 918 725 098
✉ wicona@wicona.sk

Slovenia

2201 Zg. Kungota
☎ +386 26 20 99 70
✉ info@wicona.de

Sweden

574 81 Vetlanda
☎ +46 470 787400
✉ wicona@wicona.se

Switzerland

5506 Mägenwil
☎ +41 62 88741-41
✉ info@wicona.ch

United Kingdom

Wakefield WF5 9TG
☎ +44 845 6028799
✉ info.wiconauk@wicona.com

China

Beijing 100005, P.R.C
☎ +86 10 6059 5686 ext. 805
✉ contact.wicona.international@wicona.com

Singapore

608831 Singapore
☎ +65 6513 2126
✉ contact.wicona.international@wicona.com

United Arab Emirates

Dubai
☎ +971 4 887 00 96
✉ contact.wicona.international@wicona.com

Other countries

31037 Toulouse
☎ +33 5 61312626
✉ contact.wicona.international@wicona.com

