


# Palatino .

Vorläufiges Produktbeschreibung nach EN 1307



Art der Herstellung	ISO 2424	Getuftet 1/10 "	
Musterung	ISO 2424	Schnittpol	
Färbemethode		Stückgefärbt Kontinue	
Abmessungen		cm	400
Trägermaterial	ISO 2424	Polyester - polyamide fleece	
Rückenausrüstung	ISO 2424	Polypropylen Gewebe - Sandwich Backing	
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	ISO 2424	Endlos Garn Polyamid 6.6	
Gesamtdicke	ISO 1765	mm	7.5
Polschichtdicke	ISO 1766	mm	5.0
Gesamtgewicht	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	2250
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	1100
Polschichtgewicht	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	845
Pol-Rohdichte	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0.169
Noppenzahl	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	1500
Begehtest	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Durchgangswiderstand	ISO 10965	Ohm	-
Oberflächenwiderstand	ISO 10965	Ohm	-
Beanspruchungsbereich	EN 1307	33 Objektbereich gewerblich - Stark	
Komfortklasse	EN 1307	LC 4	
Trittschallverbesserungsmaß ΔL <sub>w</sub>	ISO 10140	dB	27
Schallabsorption	ISO 354	Freq. Hz	125    250    500    1000    2000    4000
		α <sub>s</sub>	0.00    0.05    0.10    0.25    0.55    0.60
Schallreduktion	ISO 354	α <sub>w</sub>	0.20
Wärmedurchlaßwiderstand	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	≤ 0,17
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl - s1 (verklebt geprüft)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	-	



EN 14041  
0493-CPR-0003

Hergestellt von:

Tarkett BV  
Parallelweg 14  
NL - 5051 HG Goirle

  
23

  
33



















Tarkett Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen DESSO Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. Tarkett Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. Hinweis: Tarkett behält sich das Recht vor, diese Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern; Änderungen unterliegen normalen Produktionstoleranzen. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf die Internetseite professionals.tarkett.com zu finden.

DE-20190309