


Grain

Produktbeschreibung nach EN 1307



Art der Herstellung	ISO 2424	Getuftet 1/10 "	
Musterung	ISO 2424	Schlingenpol	
Färbemethode		Solution Dyed	
Abmessung	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (Fliese 20 Stück)
Trägermaterial	ISO 2424	Polyester Vlies	
Rückenausrüstung	ISO 2424	DESSO ProBase Polyver®	
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	ISO 2424	Endlos Garn Polyamid 6	
Gesamtdicke	ISO 1765	mm	6.5
Polschichtdicke	ISO 1766	mm	3.4
Gesamtgewicht	ISO 8543	g/m ²	4050
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	g/m ²	620
Polschichtgewicht	ISO 8543	g/m ²	410
Pol-Rohdichte	ISO 8543	g/cm ³	0.121
Noppenzahl	ISO 1763	/dm ²	1580
Begehtest	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Durchgangswiderstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹
Oberflächenwiderstand	ISO 10965	Ohm	-
Beanspruchungsbereich	EN 1307	33 Objektbereich gewerblich - Stark	
Komfortklasse	EN 1307	LC 2	
Maßbeständigkeit	EN 986	%	≤ 0,2
Trittschallverbesserungsmaß ΔL _w	ISO 10140	dB	27
Schallabsorption	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α _s	0.00 0.02 0.08 0.18 0.33 0.37
Schallreduktion	ISO 354	α _w	0.20
Wärmedurchlaßwiderstand	ISO 8302	m ² .K/W	0.078
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl - s1 (unverklebt geprüft)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	6747EF6C	





EN 14041
0493-CPR-0002


Hergestellt von:


Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk















































Tarkett Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen DESSO Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. Tarkett Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. Hinweis: Tarkett behält sich das Recht vor, diese Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern; Änderungen unterliegen normalen Produktionstoleranzen. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf die Internetseite professionals.tarkett.com zu finden.

DE-20190310