VENETO SICURO XF² R10

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	Veneto Sicuro R10 xf² 2.5 mm
Belagsart	ISO 24011 (EN 548)	Linoleum, je nach Dessinierung durchgehend zwei- oder vierfarbig (homogen) auf Juteträger
Klassifizierung	EN ISO 10874	Klasse Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 34 Industriebereich: 43
TECHNISCHE MERKMALE		
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2.5 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	3000 g/m ²
Oberflächenvergütung		XF ^{2TM}
Lieferform	EN ISO 24341	
	Bahnen/Rolle	≤ 32 x 2 m
		ArtNr. 1863 Farb-Nr.
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (E	N 14041)	
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0200-0005-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1	C _{ff} -s1
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Värmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	Ca. 0.015 m ² K/W
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0.30
LEISTUNGSMERKMALE		
Resteindruck	ISO 24343-1	Geforderter Wert: ≤ 0.15 mm Bester gemessener Wert*: Ca. 0.08 mm
Rutschsicherheit	DIN 51130	R10
Biegsamkeit	EN ISO 24344 Method A	≤ 30 mm Ø
ofu-Reglement	R 9729	GS2
Frittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2	6 dB
Raumschall	NF S31-074	Klasse C < 85 dB
Trittschallschutzverbesserungsmaß mit Elafono **	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2	14 dB
Bakteriostatische Eigenschaften	ISO 22196	Ja, natürliche Eigenschaft von Linoleum
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Beständig gegen verdünnte Säuren, Öle, Fette und herkömmliche Lösungsmittel
Stuhrollenbeanspruchung	EN ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ Stufe 6
Geruchsprüfung gem. Anforderungen der Emissionsklasse M1	EN ISO 16000-28 i.A., VDI 4302	Erfüllt die Anforderungen
Fußbodenheizung-Warmwasser		Bis max. 30° Oberflächentemperatur geeignet
UMWELTEIGENSCHAFTEN		
VOC Emissionen	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
FARBEN		
		60 (Veneto) ab 50 m ²

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (11/20).
*Zur Information - nicht bindend. Gemäß der europäischen Verordnung Nr. 305/2011 für die CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen (DoP) auf unserer Website www.tarkett.de zu finden. Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Hinweis: Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von Tarkett sind zu beachten.

** Elafono: 2mm Schalldämmende Korkmentunterlage mit Jutearmierung für kompakte Linoleum-Beläge von 2,0 - 3,2 mm















Deutschland:Tarkett Holding GmbH - www.tarkett.de - info.de@tarkett.com Schweiz: Tarkett Holding GmbH - www.tarkett.ch - info.de@tarkett.com Österreich: Tarkett Holding GmbH - www.tarkett.at - info.at@tarkett.com

