

Technische Daten		Primo Safe.T
Belagsart	EN 13845	homogener PVC-Sicherheitsbelag für dauerhafte Rutschsicherheit, rutschhemmend R10
CE Kennzeichen	EN 14041	ja
Benutzungsintensität	ISO 10874 - EN 685	Geschäftsbereich: Klasse 34 Industriebereich: Klasse 43
ISO Zertifizierung		Ronneby ISO 9001 / ISO 14001
Oberflächenausrüstung		Safety Clean xp - PUR reinforced
Gesamtdicke	ISO 24346 - EN 428	2,0 mm
Flächengewicht	ISO 23997 - EN 430	ca. 3,0 kg/m <sup>2</sup>
Dimensionsstabilität	ISO 23999 - EN 434	≤ 0,40 % (Bahnen)
Brandverhalten	EN 13501-1 EN 9239-1 EN ISO 11925-2	Klasse Bfl - s1 ≥ 8 kW/m <sup>2</sup> bestanden
Resteindruck	ISO 24343-1 - EN 433	Geforderter Wert: ≤ 0,10 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0,03 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918 - EN 425	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Emissionsverhalten	AgBB - ISO 16000	<10µg/m <sup>3</sup> (TVOC nach 28 Tagen)
Fußbodenheizung - Warmwasser		bis 30° C Oberflächentemperatur geeignet
Wärmedurchlasswiderstand	DIN 52612	ca. 0,01 m <sup>2</sup> K/W
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ Stufe 6
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987 - EN 423	gute Beständigkeit
Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum	ISO 846-C	hemmt Pilz. und Bakterienwachstum
Rutschsicherheit	DIN 51130 - BGR 181 EN 13893	R10 ≥ 0,3
Barfußtest	DIN 51097	Klasse B (≥ 18°)
Farben		18
Lieferform	ISO 24341 - EN 426 Bahnen/Rolle	200 cm/ca. 23 lfd.m Art.Nr. 21013 _ _ _

*Verlege-, Reinigungs- und Pflegehinweise von TARKETT sind zu beachten.*



\*ausgenommen Recycling-Arten



Tarkett Holding GmbH, Nachtweideweg 1-7, D-67227 Frankenthal  
Telefon: 06233 / 810 • Fax: 06233 / 811688

[www.tarkett.de](http://www.tarkett.de)



Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben.

Stand: Januar 2014