

iQ Granit Acoustic

Technische Daten

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	EN ISO 11638	PVC auf Schaumrücken, homogene Nutzschrift
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	42 normale Nutzung
Bindemittelgehalt	EN ISO 11638	Typ II
Technische Merkmale	Normen	Produktwerte
Gesamtstärke	ISO 24346	3,50 mm
Flächengewicht	ISO 23997	3810 g/m ²
Nutzschriftdicke	ISO 24340	2 mm
Oberflächenvergütung		iQ PUR
Trockenpolierbar		ja
CE Konformitätserklärung	Normen	Produktwerte
DOP (Declaration of Performance)	EN 14041	0019-0040-DoP-2013-07
Brandverhalten (EN 13501)	EN 13501-1	Bfl-s1
Brandverhalten (EN 92391)	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m ²
Brandverhalten (EN 119252)	EN ISO 11925-2	Bestanden
Brandverhalten auf Holzspan-Substrat	EN 13501-1	Bfl-s1
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Rutschsicherheit (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Leistungsmerkmale	Normen	Produktwerte
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0.20 mm Bestser gemessener Wert : 0,09 mm
Trittschallverbesserung - ΔLw	EN ISO 717-2	15 dB
Rutschsicherheit (DIN 51130)	DIN 51130	R9
Rutschsicherheit (BS 79762)	BS 79762	Geringes Rutschrisiko
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)	ISO 4918	geeignet
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 7
Chemikalieneinwirkung ISO 26987	ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit (excellent)
Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum	ISO 846 Part C	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27°C)
Nahtfestigkeit Durchschnittswert	EN 684	≥ 240 N/50mm
Nahtfestigkeit Einzelwert	EN 684	≥ 180 N/50mm
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	Normen	Produktwerte
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		8,63 kg CO ₂ e /m ²
CO2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		4,51 kg CO ₂ e /m ² /jahr
Recyclingfähigkeit		Recyclebar
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m ³ (nach 28 Tagen)
SCS Floorscore		Ja
Material Health Statement		Verfügbar
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 1,95 x 23 m
Anzahl der verfügbaren Designs		24



Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (04/05/2022). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.