

VENETO ACOUSTIC CORK XF² 4.4 MM

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	Veneto Acoustic Cork xf ² 4.4 mm
Belagsart	EN 687	Linoleum auf Korkment-Rücken
Klassifizierung	EN ISO 10874	Klasse Klasse: 23 Geschäftsbereich: 34 Industriebereich: 42
TECHNISCHE MERKMALE		
Gesamtdicke	EN ISO 24346	4.4 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	4600 g/m ²
Oberflächenausrüstung		xf ² ™
Lieferform	EN ISO 24341	
	Bahnen/Rolle	≤ 32 x 2 m oder ≤ 32 x 1.95 m (nach Verfügbarkeit) Art.-Nr. 14881_ _ _ Farb-Nr.
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)		
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0200-0025-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1	C _{fl} -s1
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	Ca. 0.045 m ² K/W
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0.30
LEISTUNGSMERKMALE		
Resteindruck	ISO 24343-1	Geforderter Wert: ≤ 0.40 mm Bester gemessener Wert*: Ca. 0.25 mm
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
Biigsamkeit	EN ISO 24344 Method A	≤ 30 mm Ø
bfu-Reglement	R 9729	GS2
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2	15 dB
Raumschall	NF S31-074	Klasse B < 75 dB
Trittschallschutzverbesserungsmaß mit Elafono **	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2	Nicht anwendbar
Bakteriostatische Eigenschaften	ISO 22196	Ja, natürliche Eigenschaft von Linoleum
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Beständig gegen verdünnte Säuren, Öle, Fette und herkömmliche Lösungsmittel
Stuhrollenbeanspruchung	EN ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ Stufe 6
Fußbodenheizung-Warmwasser		Bis max. 30° Oberflächentemperatur geeignet
UMWELTEIGENSCHAFTEN		
VOC Emissionen	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³ (nach 28 Tagen)
FARBEN		
		Auf Anfrage: 60 (Veneto)

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (11/20).

*Zur Information - nicht bindend. Gemäß der europäischen Verordnung Nr. 305/2011 für die CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen (DoP) auf unserer Website www.tarkett.de zu finden. Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Hinweis: Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von Tarkett sind zu beachten.

** Elafono: 2mm Schalldämmende Korkmentunterlage mit Jutearmierung für kompakte Linoleum-Beläge von 2,0 - 3,2 mm



Deutschland: Tarkett Holding GmbH - www.tarkett.de - info.de@tarkett.com
Schweiz: Tarkett Holding GmbH - www.tarkett.ch - info.de@tarkett.com
Österreich: Tarkett Holding GmbH - www.tarkett.at - info.at@tarkett.com