

OMNISPORTS PUREPLAY 9.4 MM

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	Omnisports PurePlay 9.4 mm
Belagsart	EN 14904	Heterogener Indoor Sportboden
TECHNISCHE MERKMALE		
Gesamtdicke	ISO 24346	9.4mm
Flächengewicht	ISO 23997	6200g/m ²
Oberflächenausrüstung		Top Clean XP PUR Reinforced
Lieferform	ISO 24341	
	Bahnen/Rolle	ca. 20.5 lfd.m x 2 m Art.-Nr. 26513 (Uni) / 26505 (Holz)_ _ _ Farb-Nr.
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14904)		
Leistungserklärung (DoP)	EN 14904	0120-071-DoP-2016-04
Brandverhalten	EN 13501-1	C _n -s1
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	Ca. 0.14m ² K/W
LEISTUNGSMERKMALE		
Reibung	EN 13036-4	80-110 Durchschnittlicher Messwert: Konform
Kraftabbau	EN 14808	≥ 35% Durchschnittlicher Messwert: P2
Vertikale Verformung	EN 14809	≤ 2mm Durchschnittlicher Messwert: P2
Ballrückprall	EN 12235	≥ 90 % Durchschnittlicher Messwert: Konform
Verhalten bei rollender Last	EN 1569	≤ 0.5mm Durchschnittlicher Messwert: Konform
Verschleißfestigkeit	EN ISO 5470-1	≤ 1g
Eindruckwiderstand	EN 1516	≤ 0.50mm Durchschnittlicher Messwert: Konform
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 717/2	Ca. + 21 dB
Raumschall	NFS 31-074	Klasse A ≤ 65dB
UMWELTEIGENSCHAFTEN		
VOC Emissionen	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³ (nach 28 Tagen)
FARBEN		
		Uni: 16 / Holz: 8

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (12/18). *Zur Information - nicht bindend. Gemäß der europäischen Verordnung Nr. 305/2011 für die CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen (DoP) auf unserer Website www.tarkett.de zu finden. Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Hinweis: Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von Tarkett sind zu beachten.



Deutschland: Tarkett Holding GmbH - www.tarkett.de - info.de@tarkett.com
 Schweiz: Tarkett Holding GmbH - www.tarkett.ch - info.de@tarkett.com
 Österreich: Tarkett Holding GmbH - www.tarkett.at - info.at@tarkett.com