

iQ NATURAL - DIE NÄCHSTE GENERATION

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	iQ Natural
Belagsart	EN ISO 10581	Homogener, elastischer PVC-Bodenbelag aus bio-attribuiertem Vinyl mit Weichmacher aus natürlichen und erneuerbaren Rohstoffen
Klassifizierung	EN ISO 10874	Geschäftsbereich: 34 Industriebereich: 43
Bindemittelgehalt	ISO 10581	Typ I
TECHNISCHE MERKMALE		
Gesamtdicke	ISO 24346	2.0 mm
Flächengewicht	ISO 23997	2800 g/m ²
Dicke der Nutzschicht	EN ISO 24340	2.0 mm
Oberflächenausrüstung		iQ PUR neu
Lieferform	ISO 24341	
	Bahnen/Rolle	200 cm/ca. 23 lfd.m
		Art.-Nr. 21103_ _ _ Farb-Nr.
	Fliesen/Karton	61 x 61 cm - 14 Fliesen/Karton = 5.21 m ²
	Lieferzeit auf Anfrage	Art.-Nr. 21104_ _ _ Farb-Nr.
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)		
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0019-0007-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	B _f s1 > 8 kW/m ² Bestanden
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	Ca. 0.01 m ² K/W
Rutschsicherheit	EN 13893 BS 7976-2	μ ≥ 0.3 Low risk of slip
LEISTUNGSMERKMALE		
Resteindruck	ISO 24343-1	Geforderter Wert: ≤ 0.10 mm Bester gemessener Wert*: 0.02 mm
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
Reinraumeignung	ISO 14644-1	ISO Klasse 3
Dekontaminierbarkeit	ISO 8690	Sehr gut
Biologische Beständigkeit	ISO 846 Part C	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Sehr gut
Stuhrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0.40% (Bahnen) ≤ 0.25% (Fliesen)
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ Stufe 7
Fußbodenheizung-Warmwasser		Bis max. 30° Oberflächentemperatur geeignet
Nahtfestigkeit	EN 684	Mittelwert ≥ 240 N/50mm Einzelwerte: ≥ 180 N/50mm
UMWELTEIGENSCHAFTEN		
VOC Emissionen	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³ (nach 28 Tagen)
FARBEN		
35		

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (01/21). * Zur Information - nicht bindend. Gemäß der europäischen Verordnung Nr. 305/2011 für die CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen (DoP) auf unserer Website www.tarkett.de zu finden. Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben.

Hinweis: Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von Tarkett sind zu beachten.



Deutschland: Tarkett Holding GmbH - www.tarkett.de - info.de@tarkett.com
 Schweiz: Tarkett Holding GmbH - www.tarkett.ch - info.de@tarkett.com
 Österreich: Tarkett Holding GmbH - www.tarkett.at - info.at@tarkett.com