

SURFACE WALL

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	Surface Wall
Belagsart	EN 259-1	Homogener PVC-Wandbelag
Klassifizierung	EN ISO 10874	-
Bindemittelgehalt	ISO 10581	-
TECHNISCHE MERKMALE		
Gesamtdicke	ISO 24346	2.0 mm
Flächengewicht	ISO 23997	3400 g/m ²
Dicke der Nutzschicht	EN ISO 24340	2.0 mm
Oberflächenausrüstung		PU-Shield
Lieferform	ISO 24341	
	Bahnen/Rolle	200 cm/ca. 23 lfd.m
		Art.-Nr. 21090_ _ _ Farb-Nr.
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)		
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0019-0025-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1 AS/NZS 3837	B s2 d0 Class B
LEISTUNGSMERKMALE		
Reinraumeignung	ISO 14644-1	ISO Klasse 4
Flexibilität	ISO 24344	Bestanden
Biologische Beständigkeit	ISO 846 Part C	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Sehr gut
Dimensionsstabilität	ISO 23999	≤ 0.40% (Bahnen)
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ Stufe 7
Nahtfestigkeit	EN 684	Mittelwert: ≥ 400 N/50 mm
UMWELTEIGENSCHAFTEN		
VOC Emissionen	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³ (nach 28 Tagen)
FARBEN		
		7

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (05/18). Gemäß der europäischen Verordnung Nr. 305/2011 für die CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen (DoP) auf unserer Website www.tarkett.de zu finden. Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben.

Hinweis: Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von Tarkett sind zu beachten.



Deutschland: Tarkett Holding GmbH - Nachtweideweg 1-7 - D-67227 Frankenthal - Telefon +49 (0) 6233 81-0 - Fax: +49 (0) 6233 / 81-1688 - www.tarkett.de - info.de@tarkett.com
 Schweiz: Tarkett Holding GmbH - Nachtweideweg 1-7 - 67227 Frankenthal - Showroom Schweiz: Türliackerstr. 4 - CH-8957 Spreitenbach -
 Telefon: +41 (0) 2337924 - Fax: +41 (0) 432337925 - www.tarkett.ch - info.de@tarkett.com
 Österreich: Tarkett Holding GmbH - Ziehrerplatz 4-5 - A-1030 Wien - Telefon: +43 1 716440 - Fax: +43 (1) 7164444 - www.tarkett.at - info.at@tarkett.com