


Technische Daten		Standard Plus
Belagsart	ISO 10581 - EN 649	homogener PVC-Bodenbelag klassisch gerichtete Dessinierung Die Konstruktion mit PUR - Werksfinish bietet die Basis für eine vereinfachte Bauendreinigung Keine Ersteinpflege
CE Kennzeichnung		ja
Benutzungsintensität	ISO 10874 - EN 685	Geschäftsbereich: Klasse 34 Industriebereich: Klasse 43
PUR - Werksfinish		ja
Gesamtdicke	ISO 24346 - EN 428	2,0 mm
Flächengewicht	ISO 23997 - EN 430	ca. 3,30 kg/m <sup>2</sup>
Verschleißprüfung/Volumenverlust	EN 660: Teil 2	Gruppe P: ≤ 4,0 mm <sup>3</sup>
Bindemittelgehalt	EN ISO 10581	Typ II
Resteindruck	ISO 24343-1 - EN 433	Geforderter Wert: ≤ 0,10 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0,04 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918 - EN 425	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Dimensionsstabilität	ISO 23999 - EN 434	≤ 0,40 % bei Bahnen ≤ 0,25 % bei Fliesen
Fußbodenheizung - Warmwasser		bis 30° C Oberflächentemperatur geeignet
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 140-8/717-2	ca. + 4 dB
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667 / DIN 52612	ca. 0,01 m <sup>2</sup> K/W
Brandverhalten	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Klasse Bfl - s1 ≥ 8 kW/m <sup>2</sup> bestanden
Schiffsbau	IMO FTPC Teil 5 und 2 IMO Res. A653	
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ Stufe 6
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987 - EN 423	gute Beständigkeit
Beständigkeit gegenüber Pilz - und Bakterienwachstum	DIN EN 846-C	hemmt Pilz- und Bakterienwachstum
Emissionsverhalten	AgBB - ISO 16000	<10µg/m <sup>3</sup> (TVOC nach 28 Tagen)
Rutschsicherheit	DIN 51130 - BGR 181 EN 13893	R9 ≥ 0,3
Farben		30 Bahnen - 10 Fliesen
Lieferform	EN 426 Bahnen/Rolle  EN 427 Fliesen / Karton	200 cm/ca. 23 lfd.m Art.Nr. 21003_ _ _  50 x 50 cm 24 Fliesen / Karton = 6,0 m <sup>2</sup> Art.Nr. 21006_ _ _  61 x 61 cm 14 Fliesen / Karton = 5,21 m <sup>2</sup> Art.Nr. 21005_ _ _
<i>Verlege-, Reinigungs- und Pflegehinweise von TARKETT sind zu beachten.</i>		



**Die phthalat-freie Plus Konstruktion mit PUR Werksfinish macht den Belag ersteinpflegefrei.**



Tarkett Holding GmbH, Nachtweideweg 1-7, D-67227 Frankenthal  
Telefon: 06233 / 810 • Fax: 06233 / 811688  
[www.tarkett.de](http://www.tarkett.de)

Stand April 2014.

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben.