

## weber.floor 4937

Abstreusand 0,7 - 1,2 mm

feinteilerner, abgestufter und getrockneter Kristallquarzsand

---

### Anwendungsgebiet

---

- Abstreuen von Epoxidharzgrundierungen

---

### Produkteigenschaften

---

- Körnung 0,7 - 1,2 mm

---

### Anwendungsgebiet

---

Mit **weber.floor 4937 Abstreusand 0,7-1,2 mm** werden frische Epoxidharzgrundierungen vollsatt abgestreut. Durch die Abstreuerung wird der Haftverbund zu allen Folgebelägen sichergestellt. Weiterhin können durch die Einstreuung von **weber.floor 4937 Abstreusand 0,7 - 1,2 mm** in Reaktionsharzverlaufsbeschichtungen rutschsichere Oberflächen erzeugt werden. Anwendung im Innen- und Außenbereich.

---

### Produktbeschreibung

---

**weber.floor 4937 Abstreusand 0,7 - 1,2 mm** ist ein werkmäßig hergestellter, feinteilerner, abgestufter und getrockneter Quarzsand.

---

### Produkteigenschaften

---

geprüfte Rutschsicherheit  
sehr gleichmäßiges Körnungsband  
Körnung 0,7 - 1,2 mm  
Härtegrad 7 nach Mohs-Skala  
geringe Feinanteile  
hohe Säurebeständigkeit  
helle, gleichmäßige Farbe

---

### Technische Werte

---

---

### Qualitätssicherung

---

**weber.floor 4937 Abstreusand 0,7 - 1,2 mm** unterliegt einer ständigen Gütekontrolle.

---

### Allgemeine Hinweise

---

Die hier angegebenen Füllgrade beziehen sich auf eine Material- und Objekttemperatur von 20 °C. Höhere bzw. niedrigere Temperaturen bedingen eine veränderte Füllbarkeit.

Die verarbeitungsrelevanten Daten wie z.B. Wartezeiten zwischen den Arbeitsgängen oder Untergrundvorbereitung sind den Technischen Datenblättern der jeweiligen Reaktionsharzbeschichtungen oder Grundierungen zu entnehmen.

---

### Untergrundvorbereitung

---

Einzelheiten zur Untergrundvorbereitung sind den Technischen Merkblättern **weber.floor 4710 Grundierung EP** oder **weber.floor 4712 Grundierung EP sehr emissionsarm** zu entnehmen.

---

### Verarbeitung

---

#### Verarbeitung:

Möglichst senkrecht in die frische Epoxidharzgrundierung oder -beschichtung einwerfen.  
Nicht eingebundenen, überschüssigen Sand am nächsten Tag abkehren und Fläche absaugen.

## weber.floor 4937

Abstreusand 0,7 - 1,2 mm

---

### Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Papiersack	25 kg	40 Säcke

---

### Produktdetails

**Farbtöne:**

Hellgrau

**Lagerung:**

Bei kühler und trockener Lagerung ist das Material mindestens 5 Jahre lagerfähig.