

## weber.floor 4310

### Renovations- und Holzbodenausgleich

#### Faserverstärkte zementgebundene Bodenausgleichsmasse 2-50 mm

---

##### Anwendungsgebiet

- universell auf jedem Untergrund
- für die wirtschaftliche Renovierung
- in Schichtdicken von 2 - 50 mm einsetzbar

---

##### Produkteigenschaften

- ab 20 mm auf Trennlage
- ab 25 mm auf Dämmschicht
- universell einsetzbar

---

##### Anwendungsgebiet

**weber.floor 4310 Renovations- und Holzbodenausgleich** kann sowohl im Verbund auf unterschiedlichen Untergründen als auch als schwimmende Konstruktion und als Heizestrich, manuell oder maschinell eingebaut werden und bildet einen tragfähigen Untergrund für alle gängigen Bodenbeläge. Ideal für die Sanierung und Renovierung geeignet. Anwendung im Innenbereich.

---

##### Produktbeschreibung

**weber.floor 4310 Renovations- und Holzbodenausgleich** ist eine werksmäßig hergestellte, zementgebundene, polymermodifizierte und faserverstärkte Ausgleichsmasse.

---

##### Produkteigenschaften

**EMICODE EC 1<sup>Plus</sup>: sehr emissionsarm**

hoch fließfähig

sehr gut maschinell verarbeitbar

sehr schnell und wirtschaftlich verarbeitbar mit weber.floor PumpTruck

auf beheizten Fußbodenkonstruktionen einsetzbar

Stuhlleneignung ab 2 mm Schichtdicke für Stuhlrollen nach DIN EN 12 529

spannungsarm

faserverstärkt

selbstentlüftend

---

##### Technische Werte

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Wasserbedarf:                         | ca. 18 % bis ca. 20 %  |
| Druckfestigkeit nach 28 Tagen:        | > 20 N/mm <sup>2</sup>   |
| Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen:     | > 7 N/mm <sup>2</sup>  |
| Verarbeitungszeit:                    | > 15 Min. - < 20 Min. bei 20° C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit |
| Verarbeitungstemperatur (Luft):       | ≥ 10 °C bis ≤ 30 °C  |
| Verarbeitungstemperatur (Untergrund): | 10° bis 25 °C  |
| Baustoffklasse:                       | A 2 fl s1 - EN 13501-1   |
| Schichtdicke:                         | 2 bis 50 mm (20 mm auf Trennlage, 25 mm auf Dämmschicht)           |
| Konsistenz:                           | 220 - 240 mm (Ring: 68/H 35 mm)                                    |
| Begehbarkeit:                         | ≥ 2 h  |
|                                       | ≤ 4 h  |
| Leichte Belastung:                    | nach ca. 24 h  |
| CE Kennzeichen:                       | CT-C20-F7  |

---

##### Qualitätssicherung

**weber.floor 4310 Renovations- und Holzbodenausgleich** unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung nach DIN EN 13813.

---

##### Allgemeine Hinweise

Vor Verarbeitung erforderlichen Ausgleichsbedarf schätzen.

## weber.floor 4310

### Renovations- und Holzbodenausgleich

Bei Anwendung auf schwimmenden Konstruktionen und Heizestrichen alle aufgehenden Bauteile mit Randdämmstreifen 8 mm von der Bodenkonstruktion trennen.

**Bewegungsfugen bei Flächen > 40 m<sup>2</sup> einplanen, bei Kantenlängen > 6 m Seitenverhältnis von 2 : 1 anstreben.**

Für Fugenanordnung Raumgeometrie und Heizkreise beachten, ggf. Scheinfugen anordnen, vorhandene Bewegungsfugen übernehmen.

Das Produkt ist mit einem Oberbelag zu belegen.

Im Zweifelsfall bezüglich Verarbeitung, Untergrund oder konstruktiver Besonderheiten bitte Beratung anfordern.

Keine Fremdstoffe beimischen.

Bei Verwendung als Heizestrich Informationen zu Sonderlösung beachten.

Die allgemein anerkannten Regeln des Faches und der Technik, sowie die gültigen nationalen Normen sind zu beachten.

---

#### Besondere Hinweise

Bei schwimmenden Konstruktionen darf die Zusammendrückbarkeit der Dämmlage nicht mehr als 3 mm betragen.

Bei Verwendung als Heizestrich Informationen zu Sonderlösung beachten.

Bei der Ausführung schwimmender Dünnschichtkonstruktionen sind die Aufbauempfehlungen genau zu beachten.

---

#### Untergründe

Beton, Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Magnesiaestrich, Steinholzestrich, ab 10 mm auf Holzböden und Fliesen. Als schwimmende Konstruktion auf Trennlage ab 20 mm und auf Dämmung ab 25 mm.

---

#### Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, formbeständig, trocken und frei von Staub und haftungsmindernden Stoffen sein und eine Oberflächenzugfestigkeit von  $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$  aufweisen.

**Anwendungstipp beachten: „Verfahren zur Oberflächenvorbereitung von Fußböden“**

Vor Einbau auf Holzdielen lose Dielen befestigen und alle Öffnungen und Löcher verschließen.

Auf inhomogenen Untergründen, Dielenböden und bei Trennlagen- und Dämmlagenkonstruktionen **weber.floor 4945 Systemgewebe** einbauen.

Untergrundbezogene Grundierung nach Weber Systemempfehlung mit **weber.floor 4716 Haftgrundierung** oder mit Epoxidharz **weber.floor 4712 Grundierung EP sehr emissionsarm** mit Quarzsandabstreuung. Technische Merkblätter dazu beachten.

Bei aufsteigender Kapillarfeuchte oder Dampfdruck aus dem Untergrund zweifache Epoxidharzgrundierung als dampfbremsende Schicht mit z.B. **weber.floor 4712 Grundierung EP sehr emissionsarm** und abschließender Quarzsandabstreuung direkt auf den Betonuntergrund aufbringen.

---

#### Verarbeitung

##### Mischen:

Maschinell mit einer von Weber zugelassenen Mischpumpe arbeiten. Konsistenz regelmäßig mit Fließringtest überwachen.

Zur Sicherstellung optimaler Verarbeitungseigenschaften muss die Gesamtlänge der eingesetzten Pumpschläuche mindestens 40 m betragen.

Bei manueller Verarbeitung 1 bis 2 Minuten mit einem geeigneten Rührwerkzeug aufmischen.

Das Material wird mit ca. 4,5 - 5,0 Liter Wasser je 25-kg-Sack gemischt.

Ein zu hoher Wassergehalt reduziert die Festigkeit, erhöht die Rissgefahr und das Schwinden.

##### Mischwerkzeuge:

Rührwerkzeug mit Rührquirl für Spachtelmassen

m-tec Duomix 2000, m-tec SMP (Silo-Mischpumpe)

Gerätereinigung im frischen Zustand mit Wasser.

##### Verarbeitung:

Wird das Material gepumpt, sollte die maximale Breite der Arbeitsfläche nicht mehr als 6 bis 8 Meter betragen.

Bei Breitenüberschreitung **weber.floor 4965 Abstellstreifen** setzen.

Oberfläche mit einer Zahnrakel oder Glättkelle glätten.

Bei höheren Schichtdicken wird das Durchschlagen mit der Schwabbelstange empfohlen.

##### Nachbehandlung:

Frisch eingebaute Flächen vor Zugluft, direkter Sonnen- und Wärmeeinwirkung schützen.

Belüftung nach Erreichen der Begehbarkeit ist notwendig. Zugluft vermeiden.

## weber.floor 4310

### Renovations- und Holzbodenausgleich

Die Baustellentemperatur muss während der Verarbeitung und innerhalb der ersten Woche Verarbeitung mindestens 10° C, besser 15° C betragen.

In den ersten 2 Tagen keine Luftentfeuchter einsetzen.

Wird das Produkt auf Trenn- oder Dämmlage eingesetzt und ist eine Belegung bei Erreichung der Belegreife nicht vorgesehen, ist das Produkt mit geeigneten Maßnahmen vor Übertrocknung zu schützen.

**Belegreife:**

Pro cm Schichtdicke nach ca. 1 Woche bei 20°C und 65 % relativer Luftfeuchte.

---

#### Verbrauch / Ergiebigkeit

pro mm Schichtdicke : ca. 1,7 kg/m<sup>2</sup>

---

#### Verpackungseinheiten

| Gebinde    | Einheit | VPE / Palette |
|------------|---------|---------------|
| Foliensack | 25 kg   | 42 Säcke      |
| Papiersack | 25 kg   | 42 Säcke      |
| PumpTruck  |         |               |

---

#### Produktdetails

**Wasserbedarf:**

4,5-5,0 l / 25 kg

**Lagerung:** Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschützter Lagerung im originalverschlossenen Gebinde ist das Material mindestens 6 Monate lagerfähig.