

## weber.therm 370

### Klebemörtel spezial

#### Mineralischer hochleistungsfähiger Klebemörtel für schwierige Untergründe

---

##### Anwendungsgebiet

- hochleistungsfähiger, mineralischer Klebemörtel für schwierige Untergründe
- Klebemörtel für keramische Beläge auf WDVS

---

##### Produkteigenschaften

- sehr hohe Klebkraft
- flexibilisiert
- dauerhafte und frostsichere Verklebung

---

##### Anwendungsgebiet

**weber.therm 370** ist ein hydraulisch abbindender, hochvergüteter Klebemörtel. Er ist für die Verklebung auf sehr schwach saugenden Untergründen z.B. bituminösen Abdichtungen oder dichten Betonen einsetzbar. Außerdem ist er für die Verklebung von keramischen Belägen auf den Wärmedämm-Verbundsystemen **weber.therm AK 500/BK 500** geeignet.

---

##### Produktbeschreibung

**weber.therm 370** ist ein werkmäßig hergestellter, mineralischer Trockenmörtel nach DIN EN 998-1.

---

##### Zusammensetzung

Zement, klassierte mineralische Zuschläge, Zusätze für eine bessere Verarbeitung und Haftung am Putzgrund

---

##### Technische Werte

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl $\mu$ :	$\leq 25$
Haftzugfestigkeit Untergrund:	$> 1 \text{ N/mm}^2$
Festmörtelrohddichte:	ca. $1600 \text{ kg/m}^3$
Druckfestigkeit:	ca. $10 \text{ N/mm}^2$
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	A2-s1, d0

---

##### Qualitätssicherung

**weber.therm 370** unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Fremdüberwachung und Eigenüberwachung nach DIN EN 998-1.

---

##### Allgemeine Hinweise

Dem Mörtel dürfen keine Zusätze zugemischt werden.  
Während der Verarbeitung und Austrocknung darf die Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien und des Untergrundes nicht unter + 5° C absinken.

---

##### Besondere Hinweise

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

---

##### Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, ausreichend trocken und eben sein.  
Schmutz, Staub und lose Teile müssen vom Untergrund entfernt werden.  
Armierungsschichten müssen eine Standzeit von mind. 14 Tagen aufweisen.

---

##### Verarbeitung

###### Verarbeitungsschritte:

Den Inhalt eines Sackes in ein Gefäß mit sauberem Wasser schütteln und mit einem Quirl zu einer pastösen Masse aufrühren.  
Nach einer Reifezeit von ca. 5 Minuten wird erneut kräftig durchgemischt.  
Der Mörtel ist je nach Witterung ca. 2 Stunden verarbeitbar.

## weber.therm 370

### Klebmörtel spezial

#### Keramische Beläge auf WDVS:

Der Mörtel wird mit einem der keramischen Bekleidung entsprechenden Zahnpachtel aufgetragen. Dabei sollte nicht mehr Material aufgebracht werden als innerhalb von 10 - 20 Minuten belegt werden kann. Die Rückseite der Bekleidungen wird mit Kleber versehen („Buttering-and-Floating-Verfahren“ - 8mm Zahnung). Dann werden die keramischen Bekleidungen kräftig in das Mörtelbett eingedrückt und leicht angeklopft. Es ist darauf zu achten, dass die Bekleidungen vollflächig verklebt sind.

#### zur Verklebung von Dämmplatten:

Die **weber.therm** Dämmplatten werden rahmenförmig und mit zwei oder drei senkrechten Streifen mit Klebmörtel beschichtet. Der Mörtel ist so zu verteilen, dass nach dem Andrücken mindestens 50 % der Fläche mit dem Untergrund verklebt ist. Die **weber.therm** Mineralwolle-Lamellen werden vollflächig mit Kleber beschichtet und sofort an den Untergrund angedrückt.

---

#### Verbrauch / Ergiebigkeit

Kleben von Dämmplatten:	ca. 5,0 kg/m <sup>2</sup>	ca. 6,0 m <sup>2</sup> / 30 kg
Kleben von keramischer Bekleidung (Riemchen):	ca. 4,0 kg/m <sup>2</sup>	ca. 7,5 m <sup>2</sup> / 30 kg

---

#### Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Papiersack	30 kg	42 Säcke

---

#### Produktdetails

##### Farbtöne:

naturgrau

##### Wasserbedarf:

ca. 6,5 l / 30 kg

##### Lagerung:

Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschützter Lagerung ist das Material bis zu 6 Monaten lagerfähig.

## **weber.therm 370**

Klebmörtel spezial