

weber.mur 644

Kalk-Gips-Putz

Kalk-Gips-Putz zum Filzen

Anwendungsgebiet

- für Neubau und Sanierung
- für unterschiedliche Untergründe
- zum Filzen

Produkteigenschaften

- schönes Filzbild
- feine Oberfläche
- sehr gute Haftung

Anwendungsgebiet

weber.mur 644 eignet sich zum Verputzen von Decken und Wänden. Der einlagige Innenputz wird gefilzt. Seine bauphysikalischen Eigenschaften ermöglichen ein breites Anwendungsgebiet. Der gefilzte Putz ist nach entsprechender Austrocknungszeit als Untergrund für Anstrichsysteme geeignet. Nach DIN V 18550 auch für häuslich genutzte Küchen und Bäder.

Produktbeschreibung

weber.mur 644 ist ein mineralischer Trockenmörtel nach DIN EN 13279-1.

Zusammensetzung

Gips, Kalk, Zusätze für eine bessere Verarbeitung und Haftung

Produkteigenschaften

schönes Filzbild
feine Oberfläche
hohe Untergrundhaftung

Technische Werte

Druckfestigkeit:	> 2 N/mm ²
Wärmeleitfähigkeit:	< 0.49 W/mK
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ :	10
Baustoffklasse:	A 1
Festigkeitsklasse:	B6/50/2
Mörtelgruppe:	P IV (DIN V 18550)

Qualitätssicherung

weber.mur 644 unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung nach DIN EN 13279-1.

Allgemeine Hinweise

Dem Mörtel dürfen keine Zusätze zugemischt werden.
Während der Verarbeitung und Austrocknung des Putzmörtels darf die Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien und des Untergrundes nicht unter + 5° C absinken.
Für die Anwendung und Ausführung gilt die DIN 18 350 VOB DIN V 18550 und DIN EN 13279-1

Besondere Hinweise

Beschichtung, nach Austrocknung (1 mm/Tag), mit Tapeten und Weber Anstrichen entsprechend „Technische Richtlinien für Maler, Merkblatt 10“.

Untergrundvorbereitung

Der Putzgrund muss sauber und tragfähig sein.

weber.mur 644

Kalk-Gips-Putz

Das Mauerwerk muss der DIN 1053 Mauerwerk, der Beton der DIN 1045 Beton entsprechen.

Die Unebenheiten des Putzgrundes müssen innerhalb der zulässigen Toleranzen der DIN 18202 „Toleranzen im Hochbau“ liegen. Gegebenfalls sind Bedenken geltend zu machen und es ist für Abhilfe zu sorgen.

Stark saugende Untergründe, z.B. Porenbeton oder Kalksandstein, sollten mit **weber.prim 407** Gipsaufbrennsperre vorbehandelt werden, Beton muss mit **weber.prim 408** Gipshaftgrund versehen werden.

Filmbildende Trennmittel entfernen. Restfeuchte im Beton muß unter 3 % liegen.

Verarbeitung

maschinell:

Der Mörtel kann mit allen üblichen Feinputzmaschinen verarbeitet werden.

von Hand:

Den Inhalt eines Sackes mit der angegebenen Menge Wasser gründlich durchmischen, so dass eine verarbeitungsgerechte Konsistenz entsteht.

Glättputzausführung:

mit Gips-Putzglätte **weber.mur 659** abglätten

Filzen:

abgezogenen Putz mit Filz oder Schwammscheibe filzen

Den Mörtel in der angegebenen Dicke auftragen.

Den frisch aufgetragenen Putzmörtel lattenrecht und nestfrei abziehen.

Die Putzfläche nach dem Anziehen mit einem groben Schwamm verwaschen.

Die Oberfläche entweder filzen oder glätten.

Nach dem Putzen ist für eine ausreichende Querlüftung zu sorgen.

Wo Bewegungen zu angrenzenden Bauteilen auftreten können, ist der Putz einzuschneiden.

Verbrauch / Ergiebigkeit

bei 10 mm Dicke : ca. 11,0 kg/m² ca. 2,7 m² / 30 kg

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Papiersack	30 kg	35 Säcke
Silo		

Produktdetails

Auftragsdicke:

10 mm

Wasserbedarf:

ca. 13 l / 30 kg

Lagerung:

Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschützter Lagerung ist das Material bis zu 3 Monate lagerfähig.