

Flachdach- und Terrassen- dämmung mit VIP-Kern

puren[®] Ultra VIP Standard

Das Dämmelement für Flachdächer und Terrassen besteht aus einem VIP-Kern mit unterseitiger Gummigranulatschutzlage und oberseitiger PU-Decklage. Eine vollflächige Verlegung wird mithilfe von bauseits bereitzustellenden PU-Ausgleichsstücken gewährleistet.

| | |
|---------------------|--|
| Wärmeleitfähigkeit: | WLS 007, λ_g 0,007 |
| Anwendungstyp: | DAA |
| Decklagen: | oberseitig PU-Hartschaum mit erhöhter Rohdichte unterseitig Schutzlage aus granuliertem Kautschuk stumpf, optional: 50 mm Einleimer aus PU-Hartschaum, 1- oder 2-seitig |
| Kantenausbildung: | |
| Standardformate: | 1000 x 600 mm 1000 x 300 mm 600 x 500 mm |



NEU

| Dicke [mm] | 40 | 50 | 60 |
|---------------------------------|------|------|------|
| U-Wert [W/(m ² ·K)]* | 0,33 | 0,23 | 0,17 |

puren[®] Ultra VIP Spezial

Das Dämmelement für Flachdächer und Terrassen besteht aus einem VIP-Kern mit unterseitiger Gummigranulatschutzlage und oberseitiger PU-Decklage. Eine vollflächige Verlegung wird mithilfe von auftragsbezogen gefertigten Elementen im Sonder- und Modellformat gewährleistet.


| | |
|---------------------|--|
| Wärmeleitfähigkeit: | WLS 007, λ_g 0,007 |
| Anwendungstyp: | DAA |
| Decklagen: | oberseitig PU-Hartschaum mit erhöhter Rohdichte unterseitig Schutzlage aus granuliertem Kautschuk stumpf, optional: 50 mm Einleimer aus PU-Hartschaum, 1- oder 2-seitig |
| Kantenausbildung: | |
| Sonderformat: | Rechteck-Formen, objektbezogen |
| Modellformat: | Trapez- und Dreieck-Formen, objektbezogen |



NEU

| Dicke [mm] | 40 | 50 | 60 |
|---------------------------------|------|------|------|
| U-Wert [W/(m ² ·K)]* | 0,33 | 0,23 | 0,17 |

Anpassungen durch den PU-Einleimer



*Die Wärmeübergangswiderstände R_{si} und R_{se} sind berücksichtigt. Weitere Bauteilschichten sind nicht berücksichtigt.

Weitere puren Vakuum-Dämmelemente

puren[®] VIP B2

Vakuum-Isolations-Paneel mit sehr geringer Aufbauhöhe für die Verlegung im Flachdach unter Abdichtung bei erhöhten Verkehrslasten.

| | |
|---------------------|--|
| Wärmeleitfähigkeit: | WLS 007, λ_g 0,007 |
| Anwendungstyp: | DAA |
| Kantenausbildung: | stumpf |
| Standardformate: | 1000 x 600 mm 1000 x 300 mm 600 x 500 mm |

Objektbezogene Formate auf Anfrage.

Weitere Anwendungsbereiche: Fußboden, Fassade



| | | | |
|---------------------------------|------|------|------|
| Dicke [mm] | 20 | 30 | 40 |
| U-Wert [W/(m ² ·K)]* | 0,33 | 0,23 | 0,17 |

puren[®] VIP Gum-1

Vakuum-Isolations-Paneel mit unterseitiger Gummigranulatschutzlage für die Verlegung im Flachdach unter Abdichtung bei erhöhten Verkehrslasten.

| | |
|---------------------|---|
| Wärmeleitfähigkeit: | WLS 007, λ_g 0,007 |
| Anwendungstyp: | DAA |
| Decklagen: | unterseitig Schutzlage aus granuliertem Kautschuk |
| Kantenausbildung: | stumpf |
| Standardformate: | 1000 x 600 mm 1000 x 300 mm 600 x 500 mm |

Objektbezogene Formate auf Anfrage.

Weitere Anwendungsbereiche: Fußboden



| | | | |
|---------------------------------|------|------|------|
| Dicke [mm] | 23 | 33 | 43 |
| U-Wert [W/(m ² ·K)]* | 0,33 | 0,23 | 0,17 |

puren[®] VIP Gum-2

Vakuum-Isolations-Paneel mit unter- und oberseitiger Gummigranulatschutzlage für die Verlegung im Flachdach unter Abdichtung bei erhöhten Verkehrslasten.

| | |
|---------------------|--|
| Wärmeleitfähigkeit: | WLS 007, λ_g 0,007 |
| Anwendungstyp: | DAA |
| Decklagen: | beidseitig Schutzlage aus granuliertem Kautschuk |
| Kantenausbildung: | stumpf |
| Standardformate: | 1000 x 600 mm 1000 x 300 mm 600 x 500 mm |

Objektbezogene Formate auf Anfrage.

Weitere Anwendungsbereiche: Fußboden



| | | | |
|---------------------------------|------|------|------|
| Dicke [mm] | 26 | 36 | 46 |
| U-Wert [W/(m ² ·K)]* | 0,33 | 0,23 | 0,17 |

puren gmbh

Rengoldshauer Straße 4
88662 Überlingen
Tel. +49 7551 8099-0
Fax +49 7551 8099-20
info@puren.com
www.puren.com

Verkauf Abtsgmünd

Kocherwiesen 1
73453 Abtsgmünd
Tel. +49 7366 88-0
Fax +49 7366 88-20
info@ag.puren.com

Verkauf Wiesloch

Adelsförsterpfad 6
69168 Wiesloch
Tel. +49 6222 93 909-0
Fax +49 6222 93 909-20
info@wl.puren.com