



5202 | 5208

  
**POLYFLOR**<sup>™</sup>  
COVERING THE WORLD

TECHNICAL VINYL FLOORING

4 Unternehmen | The company | Entreprise | Bedrijfsprofiel

---

Homogeneous Vinyl Flooring

6 POLYFLOR PRIMUS 2000 PUR

10 POLYFLOR ULTRA XL PUR

14 POLYFLOR PRESTIGE PUR

16 POLYFLOR TREND PUR

18 POLYFLOR MYSTIQUE PUR

20 POLYFLOR PEARLAZZO PUR

---

ESD Vinyl Flooring

24 POLYFLOR SD

26 POLYFLOR FINESSE SD

27 POLYFLOR OHMEGA EC

---

Safety Vinyl Flooring

28 POLYSAFE MOSAIC PUR


30 POLYSAFE VERONA PUR

34 Technische Daten | Technical data | Caractéristiques techniques | Technische gegevens

39 Unterstützung | Support | Soutien | Ondersteuning

40 POLYFLOR EJECTA Zubehör | Accessories | Accessoires | Accessoires

42 Verantwortung | Responsibility | Responsabilité | Verantwoordelijkheid



POLYFLOR ist seit vielen Jahrzehnten als führend global tätiger Hersteller von qualitativ hochwertigen und leistungsstarken Bodenbelägen anerkannt und bemüht sich kontinuierlich um die Entwicklung von Produkten, die ökologisch nachhaltig, einfach in der Nutzung und multifunktional sind.

- Erster Hersteller mit BES 6001 Zertifizierung. Dies belegt, dass POLYFLOR nach verantwortungsvollen, nachhaltigen und ethischen Grundsätzen bei der Beschaffung handelt
- ISO 14001 Zertifizierung seit 2000
- Erster Hersteller mit BRE Global A+ Rating Zertifizierung (ENP472) in den Schlüsselfunktionen für die Kategorien Homogene Bodenbeläge und Sicherheitsbodenbeläge
- Mitglied des UK Green Building Council
- Mitglied bei EPFLOOR & Recovynil
- Bestehen die strengsten VOC Tests, einschließlich AgBB und Floorscore®
- Queen's Award for Enterprise 2007 und 2011

POLYFLOR have for many decades been recognised as a leading global manufacturer of high quality, high performance floor-coverings, and continue to be involved with the development of products that will be environmentally sustainable, easier to use and multi-functional.

- First manufacturer to obtain BES 6001 certificate, proving that POLYFLOR acts in accordance with responsible, sustainable and ethical principles when sourcing materials
- ISO 14001 accreditation since 2000
- First manufacturer to achieve BRE Global A+ rating certification (ENP472) on key ranges within the homogeneous and safety flooring categories
- Member of the UK Green Building Council
- Member of EPFLOOR & Recovynil
- Passed the most stringent international VOC tests, including AgBB and Floorscore®
- Queen's Award for Enterprise 2007 and 2011

POLYFLOR est bien connu depuis de nombreuses décennies comme un des premiers producteurs globaux de revêtements de sol de grande qualité et résistance qui s'efforce de façon continue à développer des produits écologiquement durables, simples et multifonctionnels.

- Premier fabricant disposant de la certification BES 6001. Ce certificat atteste qu'POLYFLOR agit selon des principes responsables, durables et éthiques lors de l'approvisionnement
- Certification ISO 14001 depuis 2000
- Premier fabricant disposant de la certification BRE global avec rating A+ (ENP472) dans ses fonctions clé pour les catégories revêtements de sol homogènes et revêtements de sol de sécurité
- Membre du Green Building Council du Royaume Uni
- Membre du EPFLOOR & Recovynil
- Passent avec succès tests VOC les plus stricts, y compris les tests AgBB et Floorscore®
- Queen's Award for Enterprise 2007 et 2011

POLYFLOR is reeds decennialang als toonaangevend mondiaal actieve fabrikant van kwalitatief hoogwaardige en uitstekende vloerbedekkingen erkend en houdt zich continu bezig met de ontwikkeling van producten, die ecologisch duurzaam, eenvoudig in gebruik en multifunctioneel zijn.

- Eerste fabrikant met BES 6001 certificering. Deze certificering toont aan dat POLYFLOR bij de aanschaf volgens verantwoordelijke, duurzame en ethische principes handelt
- ISO 14001 certificering sinds 2000
- Eerste fabrikant met BRE Global A+ Rating certificering (ENP472) in de sleutelfuncties voor de categorieën "Homogene vloerbedekkingen" en "Veiligheidsvloerbedekkingen"
- Lid van de UK Green Building Council
- Lid van de EPFLOOR & Recovynil
- Doorstaan de strengste VOC tests met inbegrip van AgBB en Floorscore®
- Queen's Award for Enterprise 2007 en 2011






Marmorierter, richtungsorientierter PVC-Bodenbelag in einer feinen Mischung von hellen und dunkleren Tönen mit extra starker Polyurethan-Vergütung als Bahnen- und Fliesenware.

Marbled, directional vinyl sheet and tile flooring with extra strong polyurethane reinforcement with a subtle blend of light through to dark tones.

Revêtement de sol vinylique avec dessin directionnel marbré. Le revêtement est un mélange élégant de tons lumineux et foncés avec traitement de surface polyuréthane très résistant. Disponible en lés et en dalles.

PVC-vloerbedekking met gemarmerd, richtingsgeoriënteerd patroon in een fijne menging van lichte en donkere tinten met extra sterke polyurethaancoating op de rol en in tegels.



POLYFLOR PRIMUS 2000 PUR



100% RECYCLABLE  
25% RECYCLED MATERIAL



2,0 mm 608 x 608 mm 2 x 20 m



8750



8700

(w/r 8700)

NEAREST NCS S 2020-B60G



8650

(w/r 8650)

NEAREST NCS S 2005-R70B



8380

(w/r 2120)

NEAREST NCS S 4010-B70G



8500

(w/r 8500)

NEAREST NCS S 2502-Y



8750

(w/r 8750)


NEAREST NCS S 4030-B50G



8050

(w/r 8200)

NEAREST NCS S 3010-R90B



8350

(w/r 8350)

NEAREST NCS S 4020-R90B



8150

(w/r 8270)

NEAREST NCS S 7502-B



8230

(w/r 8230)

NEAREST NCS S 4502-B



8800

(w/r 8820)

NEAREST NCS S 2005-Y30R



8300

(w/r 8320)

NEAREST NCS S 2010-Y30R



8900

(w/r 8900)

NEAREST NCS S 1515-Y30R




8490

(w/r 3070)

NEAREST NCS S 2050-Y20R




8300



8950

(w/r 8950)

NEAREST NCS S 3020-Y80R



8850

(w/r 8850)

NEAREST NCS S 3010-Y40R




8000

(w/r 8000)

NEAREST NCS S 3050-Y70R



Marmorierter, richtungs-orientierter PVC-Bodenbelag in einer ansprechenden, modernen Farbpalette mit Polyurethan-Vergütung als Bahnen- und Fliesenware.



Duotone marbled, directional vinyl sheet and tile flooring with a polyurethane surface treatment with a bright, contemporary colour palette.

Revêtement de sol vinylique avec dessin directionnel marbré, dans une palette de couleurs agréables et modernes avec traitement de surface polyuréthane. Disponible en lés et en dalles.

PVC-vloerbedekking met gemarmerd, richtingsgeoriënteerd patroon in een fraai, modern kleurengamma met polyurethaancoating op de rol en in tegels.

# POLYFLOR ULTRA XL PUR



100 % RECYCLABLE  
25 % RECYCLED MATERIAL



1,5 mm 2 x 27,5 m

2,0 mm



2,0 mm 608 x 608 mm 2 x 20 m



NEAREST NCS S 2030-R90B

3740\* (w/r 3740)



3730 (w/r 5350)



NEAREST NCS S 3010-R90B

3700\* (w/r 2650)



NEAREST NCS S 2000-N

3890 (w/r 5330)



NEAREST NCS S 4020-R80B

3770 (w/r 3770)



3790 (w/r 3790)



NEAREST NCS S 2010-B90G

3710\* (w/r 3710)



NEAREST NCS S 3000-N

3880 (w/r 3880)



NEAREST NCS S 4040-R90B

3750 (w/r 3750)



3810\* (w/r 2610)



NEAREST NCS S 4010-B70G

3720\* (w/r 3720)



NEAREST NCS S 5502-B

3870\* (w/r 3870)



NEAREST NCS S 4050-R80B

3760\* (w/r 8440)




3830 (w/r 2520)



NEAREST NCS S 6020-G

3900\* (w/r 2510)



NEAREST NCS S 4020-Y30R

3850 (w/r 3850)



3840



3850 (w/r 3850)



3840 (w/r 2560)

\* auch in 1,5 mm | also in 1,5 mm | aussi en 1,5 mm | ook in 1,5 mm

(w/r) – Farbempfehlung Schweißschnüre | recommended colour welding rods | coloris recommandés cordons de soudure | kleurenaanbeveling lasdraden




Richtungsfreier, chipgemusterter PVC-Bodenbelag mit Duotone Chips und tonalen Akzentchips mit extra starker Polyurethan-Vergütung als Bahnen- und Fliesenware.


Sophisticated non-directional vinyl sheet and tile flooring with extra strong polyurethane reinforcement with duotone base chips and tonal highlight chips.

Revêtement de sol vinylique avec dessin non directionnel avec chips bicolores et avec accents tonale. Le revêtement a un traitement de surface polyuréthane très résistant. Disponible en lés et en dalles.

Richtingsvrije PVC-vloerbedekking met chippatruon van duotone en tonaal accentuerende chips waarop een extra sterke polyurethaancoating op de rol of in tegels.








3520 (w/r 3520)

NEAREST NCS S 2030-R90B



3510 (w/r 1810)

NEAREST NCS S 4040-R90B



3570 (w/r 3570)

NEAREST NCS S 3030-R80B

Lebhafter, richtungsfreier, chippemusterter PVC-Bodenbelag in kräftigen Farbkombinationen mit extra starker Polyurethan-Vergütung als Bahnen- und Fliesenware.

Vibrant non-directional vinyl sheet and tile flooring with extra strong polyurethane reinforcement with chip design in bold colourways.


Revêtement de sol vinylique avec dessin non directionnel avec chips en combinaisons de couleurs soutenues avec traitement de surface polyuréthane très résistant. Disponible en lés et en dalles.

Levendige PVC-vloerbedekking met richtingsvrij chippatroom in krachtige kleurcombinaties met extra sterke polyurethaancoating op de rol of in tegels.




3480 (w/r 3480)

NEAREST NCS S 1502-Y




3600 (w/r 3600)

NEAREST NCS S 2502-B



3410 (w/r 3410)

NEAREST NCS S 4502-B




3620 (w/r 3620)

NEAREST NCS S 2030-G10Y




3460 | 3570 | 3620 | 3580




3580 (w/r 3580)

NEAREST NCS S 1050-Y10R



3460 (w/r 3460)

NEAREST NCS S 2040-Y50R




3560 (w/r 3560)

NEAREST NCS S 1505-Y40R



3440 (w/r 1720)

NEAREST NCS S 2010-Y20R



3500 (w/r 3500)

NEAREST NCS S 2030-Y40R












Richtungsfreier, chipgemusterter PVC-Bodenbelag in aktuellen Farbstellungen mit extra starker Polyurethan-Vergütung als Bahnen- und Fliesenware.

Non-directional vinyl sheet and tile flooring with extra strong polyurethane reinforcement with chip design in contemporary colourways.

Revêtement de sol vinylique avec dessin non directionnel avec chips en coloris contemporains avec traitement de surface polyuréthane très résistant. Disponible en lés et en dalles.

PVC-vloerbedekking met richtingsvrij chippatroon in hedendaagse kleurstellingen met extra sterke polyurethaancoating op de rol of in tegels.





9725 (w/r 9725)

NEAREST NCS S 4040-R



9723 (w/r 9723)

NEAREST NCS S 3010-Y20R



9724 (w/r 9724)

NEAREST NCS S 4005-Y20R

Der richtungsfreie PVC-Bodenbelag als Bahnenware mit extra starker Polyurethan-Vergütung bietet ein breites Spektrum an modernen Farben mit eingestreuten Farbsplittern, für den Einsatz im modernen Geschäftsumfeld.

This non-directional vinyl sheet flooring with extra strong polyurethane reinforcement features a broad spectrum of contemporary colours, enhanced by a unique multi-flake decoration, designed for the modern commercial environment.

Revêtement de sol vinylique avec dessin non directionnel avec traitement de surface polyuréthane très résistant offre un large spectre de couleurs modernes pour les environnements commerciaux. Disponible en lés.

De PVC-vloerbedekking met richtingsvrij patroon in banen met extra sterke polyurethaancoating biedt een ruime keuze aan moderne kleuren met ingestrooide kleurschilfers, voor het gebruik in een modern ondernemersklimaat.


# POLYFLOR PEARLAZZO PUR



100 % RECYCLABLE  
25 % RECYCLED MATERIAL



2,0 mm 2 x 20 m




9706 (w/r 9706)

NEAREST NCS S 2020-B50G



9719 (w/r 9719)

NEAREST NCS S 2002-Y50R




9716 (w/r 9716)

NEAREST NCS S 2005-Y30R



9703 (w/r 9703)

NEAREST NCS S 1902-Y



9708 (w/r 9708)

NEAREST NCS S 3020-G30Y



9704 (w/r 9704)

NEAREST NCS S 2502-B




9712 (w/r 9712)

NEAREST NCS S 2010-Y40R




9701 (w/r 9701)

NEAREST NCS S 2010-G90Y



9707 (w/r 9707)

NEAREST NCS S 5020-B70G




9718 (w/r 9718)

NEAREST NCS S 3502-G



9713 (w/r 9713)

NEAREST NCS S 3020-Y40R



9702 (w/r 9702)

NEAREST NCS S 1515-Y10R




9705 (w/r 4900)

NEAREST NCS S 7502-B



9717 (w/r 9717)

NEAREST NCS S 2060-Y60R




9721 (w/r 3580)

NEAREST NCS S 2040-Y10R




9721 | 9720 | 9711 | 9715




9710 (w/r 9710)

NEAREST NCS S 2020-B10G




9709 (w/r 9709)

NEAREST NCS S 2010-R90B




9711 (w/r 9711)

NEAREST NCS S 3030-R90B




9715 (w/r 9715)

NEAREST NCS S 3020-R70B




9722 (w/r 9722)

NEAREST NCS S 5030-R70B



9720 (w/r 9720)

NEAREST NCS S 5030-B



Homogener PVC-Bodenbelag mit einer elektrischen Ableitfähigkeit von <math>< 10^9</math> Ohm (EN 1081). Einsatzbereiche: Telekommunikationseinrichtungen, Computerräume, Operationssäle und Röntgenräume. Auch für den Einsatz in der elektronischen Industrie geeignet.

Homogeneous floorcovering with static dissipative properties. Electrical resistance to earth <math>< 10^9</math> ohms (EN 1081). For use in: telecommunications installations, electronics manufacturing, computer rooms, operating theatres and health care facilities such as scanner rooms and x-ray suites.

Revêtement de sol PVC homogène, présentant une résistance électrique de <math>< 10^9</math> ohm (EN 1081). Domaines d'utilisation : Equipements de télécommunication, locaux informatiques, salles d'opérations et salles de radiographie. Egalement adapté pour une utilisation dans l'industrie électronique.

Homogene PVC-vloerbedekking met elektrische geleiding van <math>< 10^9</math> ohm (EN 1081). Toepassing: telecommunicatievoorzieningen, computerruimtes, operatiekamers en röntgenkamers. Eveneens geschikt voor toepassing in de elektronische industrie.



5110 (w/r 2090)

NEAREST NCS S 2500-N



5030 (w/r 9120)

NEAREST NCS S 4502-G



5050 (w/r 5350)

NEAREST NCS S 3005-R80B



5060 (w/r 5330)

NEAREST NCS S 1010-Y30R



5070 (w/r 2500)

NEAREST NCS S 3020-Y10R



5080 (w/r 2610)

NEAREST NCS S 4010-B70G

(w/r) – Farbempfehlung Schweißschnüre | recommended colour welding rods  
coloris recommandés cordons de soudure | kleurenaanbeveling lasdraden

# POLYFLOR FINESSE SD



100 % RECYCLABLE  
25 % RECYCLED MATERIAL



2,0 mm 608 x 608 mm 2 x 20 m

Homogener PVC-Bodenbelag mit einer elektrischen Ableitfähigkeit von  $< 10^9$  Ohm (EN 1081). Einsatzbereiche: Telekommunikationseinrichtungen, Computerräume, Operationssäle und Röntgenräume. Auch für den Einsatz in der elektronischen Industrie geeignet.

Homogeneous floorcovering with static dissipative properties. Electrical resistance to earth  $< 10^9$  ohms (EN 1081). For use in: telecommunications installations, electronics manufacturing, computer rooms, operating theatres and health care facilities such as scanner rooms and x-ray suites.

Revêtement de sol PVC homogène, présentant une résistance électrique de  $< 10^9$  ohm (EN 1081). Domaines d'utilisation : Equipements de télécommunication, locaux informatiques, salles d'opérations et salles de radiographie. Egalement adapté pour une utilisation dans l'industrie électronique.

Homogene PVC-vloerbedekking met elektrische geleiding van  $< 10^9$  ohm (EN 1081). Toepassing: telecommunicatievoorzieningen, computerruimtes, operatiekamers en röntgenkamers. Eveneens geschikt voor toepassing in de elektronische industrie.



5800 (w/r 5200)

NEAREST NCS S 3010-R80B



5820 (w/r 3130)

NEAREST NCS S 2500-N



5830 (w/r 3140)

NEAREST NCS S 4000-N



5840 (w/r 5240)

NEAREST NCS S 3005-G20Y



5860 (w/r 5260)

NEAREST NCS S 2005-Y40R



5860

# POLYFLOR OHMEGA EC



100 % RECYCLABLE  
25 % RECYCLED MATERIAL




2,0 mm 2 x 20 m

Homogener PVC-Bodenbelag mit einer elektrischen Leitfähigkeit von  $< 10^6$  Ohm (EN 1081). Empfohlene Einsatzbereiche: Elektronische Industrie – Chip-Herstellung, Labore, Reinräume, Operationssäle.

Homogeneous floorcovering with electrostatic conductive properties. Electrical resistance to earth  $< 10^6$  ohms (EN 1081). Recommended applications include: laboratories, clean rooms and electronics manufacturing – wafer fabrication, also in operating theatres.


Revêtement de sol PVC homogène, présentant une résistance électrique de  $< 10^6$  ohm (EN 1081). Domaines d'utilisation recommandés : Industrie électronique – fabrication de microplaquettes, laboratoires, salles blanches et salles d'opérations.

Homogene PVC-vloerbedekking met elektrische geleiding van  $< 10^6$  ohm (EN 1081). Aanbevolen toepassing: Elektronische industrie – chipproductie, laboratoria en clean rooms, operatiekamers.




6002 (w/r 6002)

NEAREST NCS S 2005-N




6004 (w/r 6004)

NEAREST NCS S 3020-R80B



6005 (w/r 9834)

NEAREST NCS S 1500-N



6006 (w/r 6006)

NEAREST NCS S 2005-R70B



6003



6003 (w/r 6003)

NEAREST NCS S 1005-Y30R



4165 (w/r 4165)

NEAREST NCS S 6500-N



4135 (w/r 4135)

NEAREST NCS S 5500-N



4105 (w/r 4105)

NEAREST NCS S 3000-N



Strapazierfähiger gemusterter Sicherheitsbelag mit extra starker Polyurethan-Vergütung. Geeignet für Bereiche, die eine erhöhte Anforderung an Rutschsicherheit stellen. Typische Anwendungsgebiete: Waschräume, Toilettenbereiche, Thekenbereiche, Labore und Umkleidekabinen.

Decorative heavy-duty safety flooring with extra strong polyurethane reinforcement. Suitable for areas with high slip-resistance requirements. Typical applications: washrooms, lavatories, bar serving areas, laboratories and changing rooms.



4175 (w/r 4175)

NEAREST NCS S 5020-R90B



4145 (w/r 4145)

NEAREST NCS S 4020-B10G



4115 (w/r 4115)

NEAREST NCS S 2005-G70Y



4195 (w/r 4195)

NEAREST NCS S 4010-G10Y



4125 (w/r 4125)

NEAREST NCS S 3010-Y20R



4155 (w/r 4155)

NEAREST NCS S 3010-Y40R



4185 (w/r 4185)


NEAREST NCS S 3030-Y70R



4195

Revêtement vinylique décoratif, robuste, anti-dérapant, avec traitement de surface polyuréthane très résistant. Adapté pour les secteurs aux hautes exigences en matière d'antidérapance. Domaines d'utilisation typiques : Salles d'eau, toilettes, zone des comptoirs, en laboratoires et vestiaires.

Slijtvaste decoratieve veiligheids-vloerbekleding, met extra sterke polyurethaancoating. Geschikt voor ruimtes waar een hoge slipvastheid vereist is. Typische toepassingen: wasruimtes, toiletten, bars laboratoria en paskamers.




Der Karborund-Partikel freie, designorientierte PUR-Sicherheitsbelag wurde speziell für Bereiche entwickelt, die erhöhte Anforderungen an Rutschsicherheit stellen.

Carborundum-free, design oriented PUR safety floor covering for areas with higher slip resistance requirements.

PUR est un revêtement de sol antidérapant sans particules de carborundum, doté d'un design harmonieux qui est conçu pour les espaces aux exigences élevées en termes de propriétés antidérapantes.


Carborundumvrije, design-georiënteerde veiligheidsvloeren met PUR voor ruimten die extra eisen stellen qua slipvastheid.



5212

(w/r 5212)

NEAREST NCS S 3005-Y20R



5215

(w/r 5215)

NEAREST NCS S 6005-Y50R



# POLYSAFE VERONA PUR



## Standard Safety Flooring

dunkle Karborund-Gesteinskörnung  
dark carborundum aggregates  
sombre particules de carborundum  
donkere carborundum korrelstructuur

## POLYSAFE VERONA PUR


Karborund freie, farbige Quarzpartikel  
carborundum-free, coloured quartz particles  
sans particules de carborundum,  
particules colorées de quartz  
carborundumvrije, kleurige kwartsdeeltjes

Musterung besteht aus natürlicher, recycelter Körnung gemischt mit farbigen Quarzpartikeln in Pastell- und Akzentfarben. Die übliche dunkle Karborund-Gesteinskörnung wird nicht verwendet.


Pattern consisting of natural, recycled aggregates mixed with coloured quartz particles, in pastel and accent colours. None of the usual dark, visible aggregates are used.

Les particules recyclées naturelles sont mélangées à des particules colorées de quartz dans des teintes vives et pastels. Aucune particule sombre ou visible est utilisée afin de mettre en valeur la beauté du décor.

Patroon van natuurlijk, gerecycleerd granulaat vermengd met kleurige kwartsdeeltjes in pastel- en accentkleuren. De gebruikelijke, donkere en zichtbare korrelstructuur is niet aanwezig.



5217 (w/r 5217) NEAREST NCS S 4020-Y90R




5216 (w/r 5216) NEAREST NCS S 1515-Y60R




5213 (w/r 5213) NEAREST NCS S 3010-Y40R



5218 (w/r 5218) NEAREST NCS S 2030-Y30R



5207 (w/r 5207) NEAREST NCS S 6010-R90B




5203 (w/r 5203) NEAREST NCS S 4500-N



5210 (w/r 5210) NEAREST NCS S 2005-G70Y



5202 (w/r 5202) NEAREST NCS S 2502-G




5208 (w/r 5208) NEAREST NCS S 3020-R90B



5205 (w/r 5205) NEAREST NCS S 3010-Y40R



5211 (w/r 5211) NEAREST NCS S 4010-B50G




5206 (w/r 5206) NEAREST NCS S 2030-R90B




5209 (w/r 5209) NEAREST NCS S 3010-Y40R




5211 (w/r 5211) NEAREST NCS S 4010-B50G



5205 (w/r 5205) NEAREST NCS S 2010-B




5209 (w/r 5209) NEAREST NCS S 3010-Y40R



5211 (w/r 5211) NEAREST NCS S 4010-B50G



5204 (w/r 5204) NEAREST NCS S 7000-N



5214 (w/r 5214) NEAREST NCS S 3005-Y30R



5201 (w/r 5201) NEAREST NCS S 1502-Y



5218 (w/r 5218) NEAREST NCS S 2030-Y30R



5205 | 5207

Eigenschaften Characteristics Caractéristiques Eigenschappen	Norm Standards Norme Norm	Maßeinheit Unit Unité Afmeting	POLYFLOR PRIMUS 2000 PUR		POLYFLOR ULTRA XL PUR		POLYFLOR PRESTIGE PUR		POLYFLOR TREND PUR		POLYFLOR MYSTIQUE PUR		POLYFLOR PEARLAZZO PUR	
					2,0 mm	1,5 mm								
Belagsart Type of floorcovering Type de revêtement Soort vloerbekleding	EN 649 EN ISO 10581		Homogenbelag, PVC homogeneous floorcovering, PVC revêtement de sol homogène, PVC homogene vloerbekleding, PVC	Homogenbelag, PVC homogeneous floorcovering, PVC revêtement de sol homogène, PVC homogene vloerbekleding, PVC	Homogenbelag, PVC homogeneous floorcovering, PVC revêtement de sol homogène, PVC homogene vloerbekleding, PVC	Homogenbelag, PVC homogeneous floorcovering, PVC revêtement de sol homogène, PVC homogene vloerbekleding, PVC	Homogenbelag, PVC homogeneous floorcovering, PVC revêtement de sol homogène, PVC homogene vloerbekleding, PVC	Homogenbelag, PVC homogeneous floorcovering, PVC revêtement de sol homogène, PVC homogene vloerbekleding, PVC	Homogenbelag, PVC homogeneous floorcovering, PVC revêtement de sol homogène, PVC homogene vloerbekleding, PVC	Homogenbelag, PVC homogeneous floorcovering, PVC revêtement de sol homogène, PVC homogene vloerbekleding, PVC	Homogenbelag, PVC homogeneous floorcovering, PVC revêtement de sol homogène, PVC homogene vloerbekleding, PVC	Homogenbelag, PVC homogeneous floorcovering, PVC revêtement de sol homogène, PVC homogene vloerbekleding, PVC	Homogenbelag, PVC homogeneous floorcovering, PVC revêtement de sol homogène, PVC homogene vloerbekleding, PVC	Homogenbelag, PVC homogeneous floorcovering, PVC revêtement de sol homogène, PVC homogene vloerbekleding, PVC
Oberflächenvergütung / Surface treatment Traitement de surface / Verzegeling			PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR
Musterung Description Décor Dekor			richtungsorientiert, marmoriert directional, marbled directionnel, marbré richtingsgeoriënteerd, gemarmoreerd	richtungsorientiert, marmoriert directional, marbled directionnel, marbré richtingsgeoriënteerd, gemarmoreerd	richtungsfrei, chippgemustert non-directional, with chips non-directionnel, avec chips richtingsvrij, chipdessin	richtungsfrei, chippgemustert non-directional, with chips non-directionnel, avec chips richtingsvrij, chipdessin	richtungsfrei, chippgemustert non-directional, with chips non-directionnel, avec chips richtingsvrij, chipdessin	richtungsfrei, chippgemustert non-directional, with chips non-directionnel, avec chips richtingsvrij, chipdessin	richtungsfrei, chippgemustert non-directional, with chips non-directionnel, avec chips richtingsvrij, chipdessin	richtungsfrei, chippgemustert non-directional, with chips non-directionnel, avec chips richtingsvrij, chipdessin	richtungsfrei, chippgemustert non-directional, with chips non-directionnel, avec chips richtingsvrij, chipdessin	richtungsfrei, chippgemustert non-directional, with chips non-directionnel, avec chips richtingsvrij, chipdessin	richtungsfrei, chippgemustert non-directional, with chips non-directionnel, avec chips richtingsvrij, chipdessin	richtungsfrei, chippgemustert non-directional, with chips non-directionnel, avec chips richtingsvrij, chipdessin
Farben / Colours Coloris / Kleuren			18	20	9	16	12	16	16	24				
Flächengewicht / Total weight Poids total / Gewicht	EN 430 EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	3550 ✓	3200 ✓	2360	2950 ✓	3250 ✓	3250 ✓	3250 ✓	2950 ✓				
Klassifizierung / Performance classification Exigences de classement / Classificering	EN 685 EN ISO 10874		23, 34, 43	23, 34, 43	23, 32, 41	23, 34, 43	23, 34, 43	23, 34, 43	23, 34, 43	23, 34, 43				
Exigences de classement NF UPEC			U4 P3 E2/3 C2 ✓	U4 P3 E2/3 C2 ✓	–	U4 P3 E2/3 C2 ✓	U4 P3 E2/3 C2 ✓	U4 P3 E2/3 C2 ✓	U4 P3 E2/3 C2 ✓	U4 P3 E2/3 C2 ✓				
Gesamtdicke / Gauge Épaisseur / Totale dikte	EN 428 EN ISO 24346	mm	2,0 ✓	2,0 ✓	1,5	2,0 ✓	2,0 ✓	2,0 ✓	2,0 ✓	2,0 ✓				
Lieferform Bahnen Roll size Conditionnement rouleaux Leveringsvorm rollen	EN 426 EN ISO 24341	m / m <sup>2</sup>	2 m x 20 m / 40 m <sup>2</sup> ✓	2 m x 20 m / 40 m <sup>2</sup> ✓	2 m x 27,5 m / 55 m <sup>2</sup>	2 m x 20 m / 40 m <sup>2</sup> ✓	2 m x 20 m / 40 m <sup>2</sup> ✓	2 m x 20 m / 40 m <sup>2</sup> ✓	2 m x 20 m / 40 m <sup>2</sup> ✓	2 m x 20 m / 40 m <sup>2</sup> ✓				
Lieferform Fliesen Tile size Conditionnement dalles Leveringsvorm tegels	EN 427 EN ISO 24342	mm / m <sup>2</sup>	608 x 608 mm / 5,17 m <sup>2</sup> ✓	608 x 608 mm / 5,17 m <sup>2</sup> ✓	–	608 x 608 mm / 5,17 m <sup>2</sup> ✓	608 x 608 mm / 5,17 m <sup>2</sup> ✓	608 x 608 mm / 5,17 m <sup>2</sup> ✓	608 x 608 mm / 5,17 m <sup>2</sup> ✓	608 x 608 mm / 5,17 m <sup>2</sup> ✓				
Resteindruck Residual indentation Poinçonnement résiduel Restindruk	EN 433 EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,1 ✓	≤ 0,1 ✓	≤ 0,1	≤ 0,1 ✓	≤ 0,1 ✓	≤ 0,1 ✓	≤ 0,1 ✓	≤ 0,1 ✓				
Farbbeständigkeit gegenüber künstl. Licht Colour fastness to artificial light Tenue à la lumière Lichtechtheid ISO	ISO 105-B02 Methode A	Stufe level degré klasse	≥ 6 ✓	≥ 6 ✓	≥ 6	≥ 6 ✓	≥ 6 ✓	≥ 6 ✓	≥ 6 ✓	≥ 6 ✓				
Brandverhalten Behaviour to fire Classement feu Brandweerstand	EN 13501-1		B <sub>n</sub> - s1	B <sub>n</sub> - s1		B <sub>n</sub> - s1	B <sub>n</sub> - s1	B <sub>n</sub> - s1	B <sub>n</sub> - s1	B <sub>n</sub> - s1 M2				
Rutschhemmung Slip resistance Résistance au glissement Stroefheidsklasse	DIN 51130 EN 13893		R9 DS	R9 DS		R9 DS	R9 DS	R9 DS	R9 DS	R9 DS				
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen Electrostatic properties when walked on Charge électrostatique à la marche Elektrostatische weerstand bij betreden	EN 1815	kV	< 2	< 2		< 2	< 2	< 2	< 2	< 2				
Chemikalienbeständigkeit Chemical resistance Résistance aux substances chimiques Bestendigheid tegen chemicalien	EN 423 EN ISO 26987		•	•		•	•	•	•	•				
Verschleißgruppe Abrasion group Résistance à l'usure Slijtweerstand	EN 660-2 EN ISO 10581		M Typ II ✓	M Typ II ✓	M Typ II	T Typ I ✓	P Typ I ✓	P Typ I ✓	P Typ I ✓	T Typ I ✓				
Stuhlleneignung Castor chair suitability Résistance aux sièges à roulettes Bestand tegen stoelwielen	EN 425 ISO 4918		ja, Typ W, EN 12 529 yes, type W, EN 12 529 oui, type W, EN 12 529 ja, type W, EN 12 529 ✓	ja, Typ W, EN 12 529 yes, type W, EN 12 529 oui, type W, EN 12 529 ja, type W, EN 12 529 ✓	ja, Typ W, EN 12 529 yes, type W, EN 12 529 oui, type W, EN 12 529 ja, type W, EN 12 529	ja, Typ W, EN 12 529 yes, type W, EN 12 529 oui, type W, EN 12 529 ja, type W, EN 12 529 ✓	ja, Typ W, EN 12 529 yes, type W, EN 12 529 oui, type W, EN 12 529 ja, type W, EN 12 529 ✓	ja, Typ W, EN 12 529 yes, type W, EN 12 529 oui, type W, EN 12 529 ja, type W, EN 12 529 ✓	ja, Typ W, EN 12 529 yes, type W, EN 12 529 oui, type W, EN 12 529 ja, type W, EN 12 529 ✓	ja, Typ W, EN 12 529 yes, type W, EN 12 529 oui, type W, EN 12 529 ja, type W, EN 12 529 ✓				
Fußbodenheizung Underfloor heating suitability Appropriation au chauffage par le sol Vloerverwarming	EN 1264-2		geeignet, max. 27°C suitable, max. 27°C approprié, max. 27°C geschikt, max. 27°C	geeignet, max. 27°C suitable, max. 27°C approprié, max. 27°C geschikt, max. 27°C		geeignet, max. 27°C suitable, max. 27°C approprié, max. 27°C geschikt, max. 27°C	geeignet, max. 27°C suitable, max. 27°C approprié, max. 27°C geschikt, max. 27°C	geeignet, max. 27°C suitable, max. 27°C approprié, max. 27°C geschikt, max. 27°C	geeignet, max. 27°C suitable, max. 27°C approprié, max. 27°C geschikt, max. 27°C	geeignet, max. 27°C suitable, max. 27°C approprié, max. 27°C geschikt, max. 27°C				
Emissionstest nach AgBB Schema AgBB VOC test Méthode AgBB de COV AgBB VOC test			sehr emissionsarm very low emission très faibles émissions zeer emissiearm	sehr emissionsarm very low emission très faibles émissions zeer emissiearm		sehr emissionsarm very low emission très faibles émissions zeer emissiearm	sehr emissionsarm very low emission très faibles émissions zeer emissiearm	sehr emissionsarm very low emission très faibles émissions zeer emissiearm	sehr emissionsarm very low emission très faibles émissions zeer emissiearm	sehr emissionsarm very low emission très faibles émissions zeer emissiearm				
			728/317-002.1 ✓ conforme aux normes UPEC	728/317-003.1 ✓ conforme aux normes UPEC		728/317-004.1 ✓ conforme aux normes UPEC	728/317-005.1 ✓ conforme aux normes UPEC	728/317-006.1 ✓ conforme aux normes UPEC	728/317-009.1 ✓ conforme aux normes UPEC					

**POLYFLOR PRESTIGE PUR**  
**POLYFLOR TREND PUR**  
**POLYFLOR MYSTIQUE PUR**

**POLYFLOR PRIMUS 2000 PUR**  
**POLYFLOR ULTRA XL PUR**  
**POLYFLOR PEARLAZZO PUR**

Alle Vinylbeläge von POLYFLOR stellen eine durchgängige, undurchlässige und hygienische Bodenbelags-Lösung dar, und können bei Einhaltung der empfohlenen Reinigungsverfahren und Verwendung der zugelassenen Reinigungsprodukte zuverlässig gereinigt werden. Ein effektives Reinigungssystem bietet den besten Schutz gegen Infektionen.

All POLYFLOR commercial sheet vinyl ranges provide a continuous, impervious and hygienic flooring solution which can be confidently cleaned in accordance with recommended maintenance procedures and approved maintenance products. The implementation of an effective cleaning regime is the most important defence against infection.

Tous les revêtements en vinyle POLYFLOR constituent une solution complète, imperméable et hygiénique en matière de revêtement de sol, solution qui peut être nettoyée de manière fiable en respectant les procédures de nettoyage recommandées et en utilisant les produits de nettoyage autorisés. Le maintien d'un environnement hygiénique joue le plus grand rôle dans la lutte contre les infections.

Alle POLYFLOR vinylvloeren vormen een doorlopende, ondoorlaatbare en hygienische vloerbedekkingsoplossing die bij naleving van de aanbevolen reinigingsprocedures en bij gebruik van de toegestane reinigingsproducten betrouwbaar kan worden schoongemaakt. Een effectief reinigingssysteem biedt de beste bescherming tegen infecties.

\* Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.  
Resistant depending on concentration and time of exposure, in case of increased impact of oils, grease, acids, alkalis and other aggressive chemicals — please contact us.  
Résistance dépend de la concentration et de la durée du contact. Veuillez nous contacter en cas de contact intense avec des huiles, des graisses, des acides, des lessives ou d'autres substances chimiques.  
Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd, bij landurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

ESD Vinyl Flooring

Eigenschaften Characteristics Caractéristiques Eigenschappen	Norm Standards Norme Norm	Maßeinheit Unit Unité Afmeting	POLYFLOR SD	
Belagsart Type of floorcovering Type de revêtement Soort vloerbekleding	EN 649 EN ISO 10581		Homogenbelag, PVC homogeneous floorcovering, PVC revêtement de sol homogène, PVC homogene vloerbekleding, PVC	POLYFLOR SD
Oberflächenvergütung / Surface treatment Traitement de surface / Verzegeling			–	
Musterung Description Décor Dekor			richtungsorientiert, marmoriert directional, marbled directionnel, marbré richtingsgeoriëteerd, gemarmoreerd	
Farben / Colours Coloris / Kleuren			6	
Besondere Eigenschaften Special characteristics Caractéristiques spéciales Bijzondere eigenschappen			ableitfähig static dissipative dissipateur DIF geleidend	
Flächengewicht / Total weight Poids total / Gewicht	EN 430 EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	3400	
Klassifizierung / Performance classification Exigences de classement / Classificering	EN 685 EN ISO 10874		34, 43	
Gesamtdicke / Gauge Épaisseur / Totale dikte	EN 428 EN ISO 24346	mm	2,0	
Lieferform Bahnen Roll size Conditionnement rouleaux Leveringsvorm rollen	EN 426 EN ISO 24341	m / m <sup>2</sup>	2 m x 20 m / 40 m <sup>2</sup>	
Lieferform Fliesen Tile size Conditionnement dalles Leveringsvorm tegels	EN 427 EN ISO 24342	mm / m <sup>2</sup>	608 x 608 mm / 5,17 m <sup>2</sup>	
Resteindruck / Residual indentation Poinçonnement résiduel / Restindruk	EN 433 EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,1	
Farbbeständigkeit gegenüber künstl. Licht Colour fastness to artificial light Tenue à la lumière Lichtechtheid ISO	ISO 105-B02 Methode A	Stufe level degré klasse	≥ 6	
Brandverhalten / Behaviour to fire Classement feu / Brandweerstand	EN 13501-1		B <sub>fl</sub> - s1	
Rutschhemmung Slip resistance Résistance au glissement Stroefheidsklasse	DIN 51130 EN 13893		R9 DS	
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen Electrostatic properties when walked on Charge électrostatique à la marche Elektrostatische weerstand bij betreden	EN 1815	kV	< 2	
Ableitwiderstand Electrical resistance to earth Comportement électrostatique Electrostatische geleiding	EN 1081	ohm	< 1 x 10 <sup>9</sup>	
Chemikalienbeständigkeit Chemical resistance Résistance aux substances chimiques Bestendigheid tegen chemicalien	EN 423 EN ISO 26987		*	
Verschleißgruppe Abrasion group Résistance à l'usure Slijtweerstand	EN 660-2 EN ISO 10581		M Typ II	
Stuhllolleneignung Castor chair suitability Résistance aux sièges à roulettes Bestand tegen stoelwielen	EN 425 ISO 4918		ja, Typ W, EN 12 529 yes, type W, EN 12 529 oui, type W, EN 12 529 ja, type W, EN 12 529	
Fußbodenheizung Underfloor heating suitability Appropriation au chauffage par le sol Vloerverwarming	EN 1264-2		geeignet, max. 27°C suitable, max. 27°C approprié, max. 27°C geschikt, max. 27°C	
Emissionstest nach AgBB Schema AgBB VOC test Méthode AgBB de COV AgBB VOC test			sehr emissionsarm very low emission très faibles émissions zeer emissiearm	

\* Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.  
Resistant depending on concentration and time of exposure, in case of increased impact of oils, grease, acids, alkalis and other aggressive chemicals — please contact us.  
Résistance dépend de la concentration et de la durée du contact. Veuillez nous contacter en cas de contact intense avec des huiles, des graisses, des acides, des lessives ou d'autres substances chimiques.  
Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd, bij landurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

Eigenschaften Characteristics Caractéristiques Eigenschappen	Norm Standards Norme Norm	Maßeinheit Unit Unité Afmeting	POLYFLOR FINESSE SD	POLYFLOR OHMEGA EC	
Belagsart Type of floorcovering Type de revêtement Soort vloerbekleding	EN 649 EN ISO 10581		Homogenbelag, PVC homogeneous floorcovering, PVC revêtement de sol homogène, PVC homogene vloerbekleding, PVC	Homogenbelag, PVC homogeneous floorcovering, PVC revêtement de sol homogène, PVC homogene vloerbekleding, PVC	POLYFLOR FINESSE SD
Oberflächenvergütung / Surface treatment Traitement de surface / Verzegeling			–	–	
Musterung Description Décor Dekor			richtungsfrei, chipgemustert non-directional, with chips non-directionnel, avec chips richtingsvrij, chipdessin	richtungsfrei, chipgemustert non-directional, with chips non-directionnel, avec chips richtingsvrij, chipdessin	
Farben / Colours Coloris / Kleuren			5	5	
Besondere Eigenschaften Special characteristics Caractéristiques spéciales Bijzondere eigenschappen			ableitfähig static dissipative dissipateur DIF geleidend	elektrisch leitfähig electrostatic conductive ECF conducteur ECF extreem geleidend	
Flächengewicht / Total weight Poids total / Gewicht	EN 430 EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	3030	3060	
Klassifizierung / Performance classification Exigences de classement / Classificering	EN 685 EN ISO 10874		34, 43	34, 43	
Gesamtdicke / Gauge Épaisseur / Totale dikte	EN 428 EN ISO 24346	mm	2,0	2,0	
Lieferform Bahnen Roll size Conditionnement rouleaux Leveringsvorm rollen	EN 426 EN ISO 24341	m / m <sup>2</sup>	2 m x 20 m / 40 m <sup>2</sup>	2 m x 20 m / 40 m <sup>2</sup>	
Lieferform Fliesen Tile size Conditionnement dalles Leveringsvorm tegels	EN 427 EN ISO 24342	mm / m <sup>2</sup>	608 x 608 mm / 5,17 m <sup>2</sup>	–	
Resteindruck / Residual indentation Poinçonnement résiduel / Restindruk	EN 433 EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,1	≤ 0,1	
Farbbeständigkeit gegenüber künstl. Licht Colour fastness to artificial light Tenue à la lumière Lichtechtheid ISO	ISO 105-B02 Methode A	Stufe level degré klasse	≥ 6	≥ 6	
Brandverhalten / Behaviour to fire Classement feu / Brandweerstand	EN 13501-1		B <sub>fl</sub> - s1	B <sub>fl</sub> - s1	
Rutschhemmung Slip resistance Résistance au glissement Stroefheidsklasse	DIN 51130 EN 13893		R9 DS	R9 DS	
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen Electrostatic properties when walked on Charge électrostatique à la marche Elektrostatische weerstand bij betreden	EN 1815	kV	< 2	≤ 2	
Ableitwiderstand Electrical resistance to earth Comportement électrostatique Electrostatische geleiding	EN 1081	ohm	< 1 x 10 <sup>9</sup>	10 <sup>4</sup> - 1 x 10 <sup>6</sup>	
Chemikalienbeständigkeit Chemical resistance Résistance aux substances chimiques Bestendigheid tegen chemicalien	EN 423 EN ISO 26987		*	*	
Verschleißgruppe Abrasion group Résistance à l'usure Slijtweerstand	EN 660-2 EN ISO 10581		P Typ I	P Typ I	
Stuhllolleneignung Castor chair suitability Résistance aux sièges à roulettes Bestand tegen stoelwielen	EN 425 ISO 4918		ja, Typ W, EN 12 529 yes, type W, EN 12 529 oui, type W, EN 12 529 ja, type W, EN 12 529	ja, Typ W, EN 12 529 yes, type W, EN 12 529 oui, type W, EN 12 529 ja, type W, EN 12 529	
Fußbodenheizung Underfloor heating suitability Appropriation au chauffage par le sol Vloerverwarming	EN 1264-2		geeignet, max. 27°C suitable, max. 27°C approprié, max. 27°C geschikt, max. 27°C	geeignet, max. 27°C suitable, max. 27°C approprié, max. 27°C geschikt, max. 27°C	
Emissionstest nach AgBB Schema AgBB VOC test Méthode AgBB de COV AgBB VOC test			sehr emissionsarm very low emission très faibles émissions zeer emissiearm	sehr emissionsarm very low emission très faibles émissions zeer emissiearm	

\* Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.  
Resistant depending on concentration and time of exposure, in case of increased impact of oils, grease, acids, alkalis and other aggressive chemicals — please contact us.  
Résistance dépend de la concentration et de la durée du contact. Veuillez nous contacter en cas de contact intense avec des huiles, des graisses, des acides, des lessives ou d'autres substances chimiques.  
Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd, bij landurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

Safety Vinyl Flooring

Eigenschaften Characteristics Caractéristiques Eigenschappen	Norm Standards Norme Norm	Maßeinheit Unit Unité Afmeting	POLYSAFE MOSAIC PUR	POLYSAFE VERONA PUR
Belagsart Type of floorcovering Type de revêtement Soort vloerbekleding	EN 13845		PVC Belag mit partikelbasiertem erhöhten Gleitwiderstand heavy-duty safety flooring revêtement de sol antidérapant slijtvaste veiligheidsvloerbekleding	Elastischer Bodenbelag resilient floorcovering revêtement de sol résilient elastische vloerbekleding
Oberflächenvergütung / Surface treatment Traitement de surface / Verzegeling			PUR	PUR
Mustering Description Décor Dekor			richtungsfrei, chippgemustert non-directional, with chips non-directionnel, avec chips richtingsvrij, chippdessin	richtungsfrei, chippgemustert non-directional, with chips non-directionnel, avec chips richtingsvrij, chippdessin
Farben / Colours Coloris / Kleuren			10	18
Besondere Eigenschaften Special characteristics Caractéristiques spéciales Bijzondere eigenschappen			Sicherheitsbelag Safety flooring Anti-dérapant Veiligheidsvloer	Karborund-Partikel freier Sicherheitsbelag carborundem-free safety flooring revêtement antidérapants sans particule de carborundum carborundum-vrije veiligheidsvloer
Flächengewicht / Total weight Poids total / Gewicht	EN 430 EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	2400	2600
Klassifizierung / Performance classification Exigences de classement / Classificering	EN 13845		23, 34, 43	23, 34, 43
Gesamtdicke / Gauge Épaisseur / Totale dikte	EN 428 EN ISO 24346	mm	2,0	2,0
Nutzschichtdicke Wear layer thickness Épaisseur de la couche d'usure Dikte van de toplaag	EN 429 EN ISO 24340	mm	0,7	-
Lieferform Bahnen Roll size Conditionnement rouleaux Leveringsvorm rollen	EN 426 EN ISO 24341	m / m <sup>2</sup>	2 m x 20 m / 40 m <sup>2</sup>	2 m x 20 m / 40 m <sup>2</sup>
Resteindruck / Residual indentation Poinçonnement résiduel / Restindruk	EN 433 EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,1	≤ 0,1
Farbbeständigkeit gegenüber künstl. Licht Colour fastness to artificial light Tenue à la lumière Lichtechtheid ISO	ISO 105-B02 Methode A	Stufe level degré klasse	≥ 6	≥ 6
Brandverhalten / Behaviour to fire Classement feu / Brandweerstand	EN 13501-1		B <sub>0</sub> - s1	B <sub>0</sub> - s1
Rutschhemmung Slip resistance Résistance au glissement Stroefheidsklasse	DIN 51130 EN 13845		R10 ESf	R10 ESf
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen Electrostatic properties when walked on Charge électrostatique à la marche Elektrostatische weerstand bij betreden	EN 1815	kV	< 2	< 2
Chemikalienbeständigkeit Chemical resistance Résistance aux substances chimiques Bestendigheid tegen chemicalien	EN 423 EN ISO 26987		*	*
Verschleißgruppe Abrasion group Résistance à l'usure Slijtweerstand	EN 649-2 EN 13845		T 50.000 cycles	T 50.000 cycles
Stuhrolleneignung Castor chair suitability Résistance aux sièges à roulettes Bestand tegen stoelewielen	EN 425 ISO 4918		ja, Typ W, EN 12 529 yes, type W, EN 12 529 oui, type W, EN 12 529 ja, type W, EN 12 529	ja, Typ W, EN 12 529 yes, type W, EN 12 529 oui, type W, EN 12 529 ja, type W, EN 12 529
Fußbodenheizung Underfloor heating suitability Appropriation au chauffage par le sol Vloerverwarming	EN 1264-2		geeignet, max. 27°C suitable, max. 27°C approprié, max. 27°C geschikt, max. 27°C	geeignet, max. 27°C suitable, max. 27°C approprié, max. 27°C geschikt, max. 27°C
Emissionstest nach AgBB Schema AgBB VOC test Méthode AgBB de COV AgBB VOC test			sehr emissionsarm very low emission très faibles émissions zeer emissiearm	sehr emissionsarm very low emission très faibles émissions zeer emissiearm

\* Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.  
Resistant depending on concentration and time of exposure, in case of increased impact of oils, grease, acids, alkalis and other aggressive chemicals — please contact us.  
Résistance dépend de la concentration et de la durée du contact. Veuillez nous contacter en cas de contact intense avec des huiles, des graisses, des acides, des lessives ou d'autres substances chimiques.  
Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd, bij landurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

Detaillierte Informationen

POLYFLOR Reinigungs- und Pflegeanleitungen, Verlegeanleitungen und Klebstoffempfehlungen stehen zum Download unter [www.objectflor.de](http://www.objectflor.de) bereit oder werden auf Anfrage verschickt.

CAD Planungsservice

Der objectflor CAD-Planungsservice steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Sie erhalten maßstabsgetreue CAD-Zeichnungen, die Ihnen die Planung und Verlegung erleichtern. Die passende Mengenermittlung wird gleich dazu geliefert, so sind auch komplexe Bodengestaltungen einfach zu realisieren.

Schulungsprogramm

Das Fachseminar „Verlegung von elastischen Bodenbelägen“ vermittelt alle Informationen rund um das Thema einschließlich praktischer Verlegung. Informationen zum kompletten Schulungsprogramm gibt es im Internet unter [www.objectflor.de](http://www.objectflor.de)

Detailed information

POLYFLOR maintenance instructions and installation instructions are available for download from <http://www.objectflor.de> or can be sent out on request.

CAD planning service

The objectflor CAD planning service is on hand to give you help and advice. You receive CAD drawings to scale that make planning and installation easier for you. The appropriate quantity calculation is supplied at the same time so even complex flooring designs are easy to implement.

Training programme

The specialist seminar entitled “Flexible Flooring Installation” provides all the information you need to know about the subject including practical installation. Information about the complete training programme is available on the internet at [www.objectflor.de](http://www.objectflor.de).

Informations détaillées

Les conseils de pose et d'entretien de la Collection POLYFLOR peuvent être téléchargés sur notre site [www.objectflor.de](http://www.objectflor.de) ou vous être envoyés par courrier sur simple demande.

CAD Design assisté par ordinateur

Le service CAD objectflor vous épaulé également par tous moyens disponibles. Nous vous fournissons des plans CAD à l'échelle, pour vous faciliter la planification et la pose. La quantité livrée est adaptée, les aménagements de sol complexes sont simples à réaliser.

Programme de formation

Le séminaire spécialisé « pose de revêtements de sol élastiques » communique toutes les informations sur le sujet y compris la pose pratique. Les informations relatives à l'intégralité du programme de formation sont disponibles sur internet sur le site [www.objectflor.de](http://www.objectflor.de)

Gedetailleerde informatie

Reinigings- en onderhoudsvoorschriften en verwerkingsvoorschriften van POLYFLOR kunt u downloaden op [www.objectflor.de](http://www.objectflor.de), of worden u op verzoek toegezonden.

CAD planningservice

De objectflor CAD planningservice staat u met raad en daad bij. U ontvangt CAD-tekeningen op schaal die uw planning en installatie vereenvoudigen. Tegelijkertijd ontvangt u ook een correcte berekening van de aantallen. Dus zelfs complexe vloerontwerpen zijn eenvoudig te realiseren.

Trainingsprogramma

In de workshop “Leggen van elastische vloerbedekkingen” vindt u alle informatie over het onderwerp, inclusief het concrete leggen zelf. Op het internet onder [www.objectflor.de](http://www.objectflor.de) vindt u meer informatie over het volledige trainingsprogramma.

Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen vorbehalten. Die Muster sind nur Ausschnitte des jeweiligen Produktes. Sie geben nur einen kleinen Teil des gesamten Dekors und der Farbe wieder. Im Rahmen des Farbdrucks ist eine Wiedergabe der Farben nur bedingt möglich. Zur Farbauswahl sollten Sie Originalmuster heranziehen, die wir Ihnen gerne kurzfristig zusenden.

Subject to change for reasons of technical further development. The samples are only cuttings of the respective products. They show only a small part of the overall design and colour. With regard to colour printing, it is only possible to give a provisional representation of the colour. For colour selection, an original sample should be used which we shall be pleased to send by return.

Nous nous réservons le droit de procéder à toutes modifications techniques pouvant s'avérer nécessaires. Les échantillons ne sont que des éléments découpés dans les produits respectifs. Ils ne restituent qu'un fragment du décor et du coloris. En raison des techniques d'impression, les coloris sur papier peuvent diverger des coloris réels. Pour la sélection du coloris, nous vous recommandons donc de commander un échantillon de produit, que nous vous ferons parvenir dans les plus brefs délais.

Wijzigingen ten behoeve van de verdere technische ontwikkeling worden voorbehouden. De monsters zijn telkens slechts gedeelten van het betreffende product. Ze geven maar een klein gedeelte van het totale dessin en de kleur weer. Door de specifieke eigenschappen van kleurendruk is een werkelijkheidsgetrouwe weergave van de kleuren slechts beperkt mogelijk. Voor het uitzoeken van de kleur dient u uit te gaan van het originele monster dat wij u op aanvraag graag op korte termijn toezenden.

# POLYFLOR EJECTA

Zubehör | Accessories | Accessoires | Accessoires

Das POLYFLOR EJECTA Programm bietet von Schweißschnüren über Winkelfußleisten und Abschlussprofilen bis hin zu Hohlkehlprofilen durchdachte und funktionale Zubehör für alle Bereiche.

The POLYFLOR EJECTA range supplies all sectors with sophisticated and functional accessories, from welding rods and set-in coved skirtings to capping strips and cove formers.


Le programme POLYFLOR EJECTA offre des accessoires bien pensés et fonctionnels à partir des cordons soudure en passant par les plinthes jusqu'aux profilés arrondis pour tous les domaines d'activité.

Het POLYFLOR EJECTA programma biedt van lasdraad tot hoekplinten en afsluitprofielen tot holle hoekprofielen doordachte en functionele toebehoren voor alle toepassingsgebieden.

	Fußleiste Sit-on coved skirting Plinthe Plint			Winkelfußleiste Set-in coved skirting Plinthe à gorge Hoekplint		Hohlkehlprofil Set-in cove Profil arrondis Opzetplint		Abschlussprofil Capping strip Profil de fin Afdekplint		Schweißschnüre Welding rods Cordons de soudure Lasdraden	
Produkt Product Produit	P-FL 100	P-FL 100 R	P-FL 75	P-WFL 2	P-WFL 2 R	P-HKP 20	P-HKP 38	P-AP	P-AP R	w/r	
Abmessung Gauge / Size Dimensions Afmeting	100 x 20 mm	100 x 20 mm	75 x 20 mm	100 x 50 mm	100 x 50 mm	20 x 20 mm	38 x 38 mm	40 mm	20 mm		
Länge Unit length Longueur Lengte	2 m	20 m	2 m	2 m	20 m	2 m	2 m	2 m	20 m-Rolle 20-metre-coil Rouleau 20 m 20 m rol	100 m-Rolle 100-metre-coil Rouleau 100 m 100 m rol	
Lieferform Standard pack Conditionnement Leveringsvorm	20 x 2 m	20 m-Rolle* 20-metre-coil* Rouleau 20 m* 20 m rol*	20 x 2 m	20 x 2 m	20 m-Rolle* 20-metre-coil* Rouleau 20 m* 20 m rol*	30 x 2 m	15 x 2 m	40 x 2 m	20 m-Rolle* 20-metre-coil* Rouleau 20 m* 20 m rol*	100 m-Rolle 100-metre-coil Rouleau 100 m 100 m rol	
Farbauswahl Colour range Coloris Kleurkeuze	15 Farben 15 colours 15 coloris 15 kleuren	15 Farben 15 colours 15 coloris 15 kleuren	15 Farben 15 colours 15 coloris 15 kleuren	15 Farben 15 colours 15 coloris 15 kleuren	15 Farben 15 colours 15 coloris 15 kleuren	schwarz black noir zwart	schwarz black noir zwart	15 Farben 15 colours 15 coloris 15 kleuren	schwarz black noir zwart	farblich angepasst an Bodenbelag colours to match vinyl sheet flooring coloris adaptés au revêtement de sol qua kleur aangepast aan de vloer	

\* Nur in Standard-Verpackungen erhältlich. | Supplied in standard packs only.  
Disponible uniquement en conditionnement standard. | Alleen verkrijgbaar in standaard verpakkingen.

Farbauswahl | Colour range | Coloris | Kleurkeuze



Bestimmte Farben nur bei einer Mindestabnahmemenge von 500 lfm erhältlich. | Special colours subject to a minimum order of 500 linear metres.  
Certains coloris disponibles uniquement à partir de 500 mètres linéaires commandés. | Bepaalde kleuren zijn alleen bij een minimum afnamehoeveelheid van 500 strekkende meter verkrijgbaar.



Wandabschlüsse, Systemablauf | Wall connections, Drainage system  
Raccords au mur, Evacuation | Wandaansluitingen, Drainagesysteem

Hohlkehlprofil | Cove former  
Profil arrondis | Opzetplint

## Nachhaltigkeit

Wer Nachhaltigkeit wirklich ernst nimmt, der muss über den eigenen Tellerrand hinaus blicken. objectflor hat in Bezug auf die optimale „Indoor Air Quality“ nicht nur die eigenen Produkte im Auge, sondern auch die Qualität und die Umweltfreundlichkeit der bei der Verlegung verwendeten Kleber und Spachtelmassen. Kontinuierlich prüft objectflor alle gängigen Produkte im Hinblick auf ihre Verarbeitungsqualität, ihre Prüfsiegel und ihre Umweltzertifikate. Resultat dieser Bewertungen sind regelmäßig aktualisierte Produktempfehlungen nach dem jeweiligen EC 1- bzw. EC Plus-Standard an unsere Kunden.

Die Verantwortung in punkto Nachhaltigkeit hört nach dem Einbau der Böden nicht auf. POLYFLOR Böden sind mit besonders pflegeleichten Oberflächen ausgestattet bzw. oberflächenvergütet, was den Einsatz von Reinigungsmitteln auf ein Minimum reduziert und auch damit die „Life-Cycle-Costs“, d.h. die Kosten über den gesamten Lebenszyklus, optimiert.

Im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie möchte objectflor noch mehr tun, als „nur“ die eigenen Produkte fit für die Zukunft zu machen. Deshalb engagiert sich objectflor in zahlreichen Arbeitskreisen im gesamten Branchenumfeld, um die Definition verbindlicher Rahmenbedingungen für nachhaltiges Bauen gemeinsam mit anderen verantwortungsvollen Unternehmen weiter voranzutreiben. Das unterschreiben aktive Mitgliedschaften in der DGNB, der AgPU, der AgPR und in zahlreichen weiteren Branchenverbänden.

## Geprüfte Qualität

Alle POLYFLOR Bodenbeläge haben die Bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Ebenso haben sie die vorgeschriebene CE Kennzeichnung als Europäische Konformitätserklärung.

Die Bodenbeläge sind sehr emissionsarm nach VOC Emissionstest nach AgBB Schema. Eine jährliche Fremdüberwachung der Inhaltsstoffe und des Emissionsverhalten durch das Institut Eurofins, einem führenden Anbieter im Bereich Analytik, sichert die gleichbleibende Qualität. Dies wird durch das „Ü“ (Überwachungszeichen) auf den Verpackungen gekennzeichnet.

## Sustainability

Anyone wanting to take sustainability really seriously has to see the bigger picture. With regard to optimum indoor air quality, objectflor not only focuses on its own products, but also on the quality and environmental friendliness of the adhesives and additives used during installation. objectflor continually examines all current products with regard to their manufactured quality, the relevant seal of approval and their environmental certificates. These assessments result in regularly updated product recommendations to our customers in accordance with the relevant EC1 or EC Plus Standard.

Responsibility in relation to sustainability does not stop once the flooring is installed. POLYFLOR floors are equipped with particularly “easy to maintain” reinforcements or surface finishes, reducing the use of detergents to a minimum and this also optimises life-cycle costs, i.e. the costs over the whole life cycle.

Within the scope of our sustainability strategy, objectflor would like to do more than “just” make its own products fit for the future. This is why objectflor is involved in numerous working groups in the industry in order to further promote the definition of binding framework conditions for sustainable building together with other responsible companies. This is demonstrated by active memberships of the German Sustainable Building Council, the Joint Venture for PVC and the Environment, the Association for PVC Floor Covering Recycling and numerous other industry associations.

## Inspected quality

All POLYFLOR floorcoverings have building authority approval from the German Institute for Construction Engineering (DIBt). They also have the prescribed CE mark as a European declaration of conformity.

The floorcoverings are very low in emissions according to the VOC emissions test in accordance with the system specified by the Committee for the Assessment of the Effects of Building Products on Human Health. An annual external inspection of the ingredients and emission behaviour by the Eurofins Institute, one of the leading service providers in the field of analysis, ensures consistent quality. This is indicated by the “Ü” (inspected quality mark) on the packaging.

## Développement durable

Ceux qui prennent le développement durable très au sérieux doivent sortir des sentiers battus. Objectflor a, par rapport à la « qualité de l'air intérieur », non seulement en vue ses produits, mais également la qualité et le fait que les colles et les composants utilisés pour la pose respectent l'environnement. Objectflor contrôle en permanence tous les produits par rapport à leur qualité de fabrication, leur label certifié et leurs certificats écologiques. Le résultat de ces évaluations est l'actualisation régulière des recommandations produit pour nos clients selon les normes respectives EC 1 ou EC Plus.

La responsabilité en terme de développement durable ne s'arrête pas à la construction des sols. Les sols POLYFLOR sont pourvus de renforcements ou de traitements de surface particulièrement faciles à nettoyer. La réduction au minimum de l'utilisation de détergents optimise également les « coûts sur l'ensemble de la durée de vie ».

Dans le cadre de notre stratégie de développement durable, objectflor souhaiterait encore faire plus que « seulement » faire des produits adaptés au futur. C'est pour cela qu'objectflor s'engage dans divers cercles de travail dans l'ensemble des secteurs à faire avancer avec d'autres entreprises responsables de la définition de conditions cadres obligatoires pour une construction durable. Celles-ci sont signées par des membres de la DGNB (société allemande pour la construction durable), de l'AgPU (communauté de travail PVC et environnement), de l'AgPR (communauté de travail recyclage revêtements de sol PVC) ainsi qu'un grand nombre d'autres syndicats de secteurs.

## Qualité vérifiée

Tous les revêtements de sols POLYFLOR ont les autorisations certifiées aptes à la construction du Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) (Institut Allemand de Technique de construction). De la même manière, ils ont la certification CE requis pour la déclaration de conformité européenne.

Les revêtements de sol sont pauvres en émissions selon le test d'émission COV du programme AgBB. Un audit externe annuel concernant les substances et le comportement d'émission est effectué par l'institut Eurofins, un fournisseur leader dans le domaine de l'analyse qui en assure la qualité. Ceci est caractérisé par le « Ü » (pour Überwachungszeichen, conformité en allemand) sur les emballages.

## Duurzaamheid

Als je duurzaamheid ernstig neemt, moet je soms je grenzen durven verleggen. objectflor neemt met betrekking tot de optimale „Indoor Air Quality“ niet alleen de eigen producten onder de loep, maar ook de kwaliteit en de milieuvriendelijkheid van de lijm en de egalisatie die bij het leggen gebruikt worden. objectflor controleert voortdurend alle courante producten met betrekking tot hun verwerkingskwaliteit, hun testzegel en hun milieucertificaten. Uit deze beoordelingen vloeien regelmatig geactualiseerde productaanbevelingen voort, volgens de desbetreffende EC 1- of EC Plus-norm voor onze klanten.

De verantwoordelijkheid met betrekking tot duurzaamheid eindigt niet na het leggen van de vloerbedekking. POLYFLOR vloeren zijn voorzien van zeer onderhoudsarme en bewerkte oppervlakken, zodat het gebruik van schoonmaakmiddelen tot een minimum beperkt wordt en zodoende de „Life-Cycle-Costs“, d.w.z. de kosten over de totale levenscyclus, geoptimaliseerd worden.

Binnen het kader van onze duurzaamheidsstrategie wil objectflor nog veel meer doen dan „louter“ de eigen producten geschikt te maken voor de toekomst. Daarom verbindt objectflor zich ertoe in talrijke werkmilieus binnen de gehele sector, de definitie van bindende randvoorwaarden voor duurzame constructie vast te leggen in samenspraak met andere verantwoordelijke ondernemingen. Dit wordt onderschreven door actieve leden in de DGNB, de AgPU, de AgPR en in talrijke andere brancheorganisaties.

## Gecontroleerde kwaliteit

Alle POLYFLOR vloerbedekkingen hebben de bouwvergunningen gekregen van het Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt). Daarnaast beschikken ze ook over de voorgeschreven CE-aanduiding als Europese conformiteitsverklaring.

De vloerbedekkingen zijn zeer emissie-arm conform VOC-emissietests van het AgBB-programma. Een constante kwaliteit wordt gegarandeerd door een jaarlijkse controle door derden van de inhoud en het emissiegedrag, uitgevoerd door het Institut Eurofins, een toonaangevende leverancier op het gebied van analytische scheikunde. Dit is te herkennen aan de „Ü“ (controleteken) op de verpakkingen.



*James Halstead*<sup>TM</sup>  
FLOORING

International / UK  
Polyflor Ltd.  
Tel. +44 (0) 161 767 1111  
info@polyflor.com

Australia  
Polyflor Australia  
Tel. +61 3 9215 4400  
Tel. 1800 777 425  
sales@polyflor.com.au

Canada  
Polyflor Canada Inc.  
Tel. +1 905 364 3000  
sales@polyflor.ca

China  
Polyflor Hong Kong  
Tel. +852 2865 0101  
info@polyflor.com.hk

www.polyflorathome.com  
www.polyflor.com

India  
Polyflor India Pvt Ltd  
Tel. +91 22 4476 4567  
info@polyflor.co.in

Ireland  
Polyflor Ireland  
Tel. +353 (1) 864 9304  
salesireland@polyflor.com

New Zealand  
Polyflor New Zealand  
Tel. +64 9 269 1111  
Tel. 0800 765 935  
sales@polyflor.co.nz

Norway  
Polyflor Nordic  
Tel. +47 23 00 84 00  
firmapost@polyflor.no

Poland  
Polyflor SP.Z O.O.  
Tel. +48 (0) 61 820 3155  
polyflor@polyflor.com.pl

Russia  
Polyflor Contract Ltd.  
Tel. +7 812 332 42 02  
info@polyflor.ru

South Africa  
Poly Sales Africa (Pty) Ltd.  
Tel. +27 11 609 3500  
info@polyflor.co.za

Sweden  
FalckDesign AB  
Tel. +46 (0) 300 15820  
info@falckdesign.com

United Arab Emirates  
Polyflor Middle East  
Tel. +971 4 349 1078  
espm@eim.ae

**objectflor**<sup>®</sup>  
Your Flooring Partner

Central Europe  
objectflor  
Art und Design Belags GmbH  
Wankelstr. 50  
50996 Köln  
Germany  
Tel. +49 (0) 2236 96633-0  
Fax +49 (0) 2236 96633-99

info@objectflor.de  
www.objectflor.de



*James Halstead* FRANCE  
JAMES HALSTEAD FRANCE SAS

France  
James Halstead France SAS  
Parc Saint-Christophe  
10, avenue de l'Entreprise  
95861 Cergy-Pontoise  
France  
Tel. Indigo 08.20.20.32.11

info@jhfrance.fr  
www.jhfrance.fr